

ACCELERATOR 16

Catalizator complex metalic pentru produsele CONIPUR

Descrierea produsului

ACCELERATOR 16 este un catalizator bazat pe un complex metalic care accelerează întărirea sinteticelor lichide PUR chiar și atunci când sunt utilizate în cantități mici.

Domenii de aplicare

ACCELERATOR 16 scurtează durata de viață, precum și timpul de întărire a produselor CONIPUR cu două componente.

ACCELERATOR 16 este utilizat pentru a accelera timpul de întărire a produselor de întărire cu umiditate pe bază de PUR (de exemplu, produse PUR bicomponente CONIPUR 106 (N), CONIPUR 67, CONIPUR 3100).

Date tehnice

Densitate	la 20 °C	g/cm ³	aprox. 1.05
Viscozitate	la 23 °C	mPas	aprox. 900
Punct de aprindere		°C	> 160
Solubilitate	in apa în majoritatea solvenților organici	g/l g/l	< 1 ∞
Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu trebuie folosite ca bază pentru specificații!			

Metoda de aplicare

ACCELERATOR 16 se amestecă cu partea A a produsului PUR cu 2 componente până când amestecul este omogen. Apoi se adaugă partea B și se amestecă.

Cantitatea de adăugat

Cantitatea necesară de ACCELERATOR 16 depinde nu numai de produsul care trebuie catalizat, ci și de temperatură și umiditate a aerului și trebuie stabilită prin teste preliminare.

Atenție: prea mult catalizator poate scurta dramatic timpul de lucru și face aplicarea foarte dificilă sau chiar imposibilă.

În majoritatea fișelor tehnice corespunzătoare ale produselor care urmează a fi catalizate pot fi găsite valori orientative brute.

O valoare de ghidare pentru cantitatea de ACCELERATOR 16 care trebuie adăugată la produsele de întărire cu umiditate este de cca. 0,05 - 0,1 %.

Cantitatea necesară de ACCELERATOR 16 depinde de temperatură și trebuie definită prin teste preliminare.

Pentru a accelera alte produse CONIPUR sau în cazul unor condiții speciale de șantier vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic.

Proprietati

ACCELERATOR 16 este un lichid gălbui. Poate fi ușor amestecat cu toate sistemele pe bază de poliuretan.

Produsele CONIPUR sunt dezvoltate pentru a face inutilă adăugarea de acceleratori.

O accelerare suplimentară trebuie efectuată numai atunci când se lucrează la temperaturi scăzute, umiditate foarte scăzută a aerului sau când se utilizează doar o parte din pachetele de lucru (de exemplu, pentru lucrări de reparații).

Dimensiunea pachetului

ACCELERATOR 16 este furnizat în cutii de 5 kg.

Culoare

gălbui

Depozitare

Depozitați în cutii nedeschise în condiții uscate, la o temperatură de 5 - 25 °C.

Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați data „de consumul de consumat” de pe găleată/tambur.

Măsuri de siguranță

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.