

CONIPUR 70

Grund PUR cu o singură componentă, cu umiditate

Descrierea produsului

CONIPUR 70 este un grund PUR monocomponent, care se întărește la umiditate, cu conținut de solvent, cu vâscozitate scăzută.

Domenii de aplicare

CONIPUR 70 este folosit ca grund pe suporturi bituminoase pentru suprafețe sportive.

Proprietati

CONIPUR 70 prezintă o bună aderență la substraturi neporoase. Are o vâscozitate foarte scăzută și, prin urmare, prezintă o activitate capilară ridicată.

CONIPUR 70 este ușor de aplicat. Materialul reacționează cu umiditatea și elimină dioxidul de carbon pentru a produce un film elastic rezistent și dur.

Întărit complet, CONIPUR 70 prezintă proprietăți mecanice excelente.

Date tehnice

Densitate	la 23 °C	g/cm ³	aprox. 0.97
Densitate solida		%	aprox. 43
Viscozitate	la 23 °C	mPas	27.5 (± 12.5)
Continut NCO		%	aprox. 5.0
Temperatura suportului și aplicarea	min.	°C	8
	max.	°C	40
Umiditate relativă recomandată	min.	%	40
	max.	%	90

Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu trebuie folosite ca bază pentru specificații!

Consum

Aprox. 0.15 kg/m²

Metoda de aplicare

CONIPUR 70 este un material monocomponent. Turnați cantitatea necesară din pachet într-un pachet de aplicare și [aplicați-o imediat](#).

[Temperatura](#) optimă a materialului înainte și în timpul aplicării este între 15 și 25 °C.

[Temperatura](#) suportului trebuie să fie cu cel puțin [3°C](#) peste temperatura curentă a punctului de rouă.

CONIPUR 70 se aplica pe suprafața pretrată prin [pulverizare](#), folosind echipamente airless de joasă presiune.

Pentru [suprafețe mici](#), se poate folosi și o rolă de vopsea sau o perie.

La depășirea cantității maxime de acoperire, materialul poate spuma și se poate întări foarte lent. Prin urmare, recomandăm [aplicarea unui strat subțire și uniform](#). Evitați bălțile.

Durata de viață și timpul de întărire al CONIPUR 70 este influențată de temperatura mediului ambiant, a materialului și a suportului. La temperaturi scăzute, reacțiile chimice sunt în general încetinite; aceasta prelungește durata de viață, intervalul de reacoperire și timpul de deschidere. În același timp, vâscozitatea crește ceea ce duce la un consum mai mare. Temperatura ridicată și umiditatea accelerează reacțiile chimice, așa că este adevărat contrariul. Soarele direct asupra stratului de acoperire scurtează considerabil intervalul de timp.

[Următorul strat](#) poate fi aplicat atunci când [grundul](#) devine [lipicios](#).

Aplicați doar atât cât poate fi [reacoperit](#) în următoarele [24 de ore](#).

Dacă acest interval este [depășit](#), trebuie aplicat un [nou strat](#) de agent de lipire pentru a evita o aderență slabă.

După aplicare, materialul trebuie protejat de contactul direct cu apa. În această perioadă, aderența următorului strat poate fi afectată.

Agent de curățare

Unelte reutilizabile trebuie curățate cu atenție cu CLEANER 40 sau alți solvenți adecvați (de exemplu, acetat de butil). Nu folosiți niciodată apă sau solvenți alcoolici ca agenți de curățare.

Condiția substratului

Substraturile care urmează să fie acoperite trebuie să fie solide, uscate și suportabile, fără particule și substanțe fragile și fragile care afectează aderența, cum ar fi uleiul, grăsimea, urmele de cauciuc, vopseaua sau alți contaminanți.

[Temperatura](#) suportului trebuie să fie cu cel puțin [3°C](#) peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Dimensiunea pachetului

CONIPUR 70 este furnizat în butoaie de 180 kg sau găleți de 18 kg.

Culoare

de culoare pai

Depozitare

A se păstra în ambalajul original închis, în condiții uscate, la o temperatură de 5 - 25 °C.

Nu expuneți tamburele la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați data „de consumul de consumat” de pe găleată/tambur.

Măsuri de siguranță

CONIPUR 70 este nepericuloasă în starea sa de întărire.

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.

CONIPUR 70 îndeplinește cerințele directivei CE 2004/42/CE.