

CONIPUR 6080

Liant PUR cu o singură componentă, cu întărire la umiditate, cu stabilitate ridicată a culorii

Descrierea produsului

CONIPUR 6080 este un liant PUR nepigmentat, care se întărește la umiditate, fără solvenți, de vâscozitate medie.

Expus la lumina UV, CONIPUR 6080 prezintă o **stabilitate ridicată a culorii** – totuși **nu** este alifatic – nu este 100% stabil al culorii.

Domenii de utilizare

CONIPUR 6080 este utilizat ca liant de întărire la umiditate pentru granulele colorate de EPDM.

Este instalat cu pavel pentru construirea in situ de straturi EPDM pentru suprafețe multifuncționale și locuri de joacă pentru copii.

Date tehnice

Datorită domeniului special de aplicare, CONIPUR 6080 are un timp **lung de prelucrare**, astfel încât îmbinările pot fi reglate cu ușurință pentru un timp destul de lung.

Proprietati

Datorită vâscozității **medii**, CONIPUR 6080 este ușor de amestecat cu granulele de EPDM, iar scurgerea din granule este minimizată.

CONIPUR 6080 prezintă o stabilitate ridicată a culorii. Cu toate acestea, în funcție de culoarea EPDM, pot apărea **ușoare modificări de culoare** ale stratului elastic instalat.

Pentru **a evita** această decolorare (temporară), vă recomandăm utilizarea liantului nostru alifatic CONIPUR 4090 (instalare manuală) sau CONIPUR 6090 (instalare pavel). Vă rugăm să consultați documentul „Tip de liant EPDM”.

Densitate	DIN 53217, at 23 °C	g/cm ³	aprox. 1.06
Viscozitate	la 23 °C	mPas	aprox. 4000
Continut NCO	DIN 53185	%	aprox. 6
Pregatit pentru trafic pietonal	la 23 °C / 60 % umiditate relativa	ore	aprox. 48
Temperatura suportului și aplicarea	minim	°C	15
	maxim	°C	30
Umiditatea relativă admisă	minim	%	40
	maxim	%	75
<i>Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu pot fi folosite ca bază pentru specificații!</i>			

Metoda de aplicare

CONIPUR 6080 este un **produs** monocomponent la care **temperatura** ideală înainte și în timpul aplicării este între **15 și 25 °C**.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin **3 °C** peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Pentru o suprafață EPDM, **20%** din CONIPUR 6080 se amestecă cu granulele EPDM (dimensiunea granulelor 1-3,5 mm) folosind un malaxor obligatoriu care se rotește la aproximativ 300 r/min, timp de **3 - 5 minute**. Asigurați-vă că mixerul ajunge în părțile laterale și inferioare ale vasului de amestecare.

Amestecul omogen este aplicat folosind o **mașină de pavaj** special concepută. Pentru a obține o rezistență bună a suprafeței, covorașul granulat de cauciuc trebuie

compactat bine. Dacă este necesar, suprafața trebuie rulată din nou.

O atenție deosebită trebuie acordată **roșturilor** de construcție, care trebuie reluate cu atenție folosind o mistrie de netezire. Dacă trebuie făcută o îmbinare la o secțiune deja **întărită**, aceasta trebuie amorsată în prealabil cu CONIPUR 6080 sau CONIPUR 72 și reperlucrată temeinic. În caz contrar, **punctele slabe** se vor dezvolta la îmbinări, care pot duce mai târziu la **crăpături** la suprafață.

Netezirea rosturilor **în timpul aplicării** amestecului liant-granule poate fi facilitată prin utilizarea **AGENT DE NETEZIRE**, care este utilizat pentru umezirea sculelor. Este un produs foarte pur cu doar un miros ușor.

Deoarece sculele sunt doar umezite, consumul poate fi foarte mic.

Reducerea raportului de liant nu este recomandată, deoarece **caracteristicile mecanice scad** și pot chiar să scadă sub cerințele standardului relevant.

Granulele trebuie să fie **uscate**, în caz contrar, umiditatea acționează ca un catalizator și accelerează reacția chimică cu liantul, provocând spuma liantului, formarea unui strat neomogen și cu proprietăți mecanice slabe.

Temperatura ambiantă, temperatura materialului și a substratului și umiditatea aerului sunt de o importanță decisivă pentru întărirea CONIPUR 6080. La temperaturi scăzute și umiditate, viteza de reacție este redusă, rezultând o durată de viață mai lungă, re- intervalul de acoperire și timpul de deschidere. În același timp, vâscozitatea crește necesitând un timp de amestecare crescut și un consum mai mare. La temperaturi și umiditate ridicate, viteza de reacție este accelerată și este adevărat contrariul.

Pentru instalarea unui strat de EPDM recomandam folosirea **granulelor** care au fost **testate** și s-au dovedit a fi **potrivite** pentru acest tip de instalare.

Pentru a atinge proprietățile cerute în conformitate cu standardul relevant, trebuie utilizate cantitățile și dimensiunile granulatelor definite în fișele tehnice ale sistemului.

Agent de curatare

Unelte reutilizabile trebuie curățate cu atenție cu CLEANER 40 sau alți solvenți adecvați (de exemplu, acetat de butil) înainte de a avea loc întărirea. Nu utilizați niciodată apă sau solvenți alcoolici ca agenți de curățare pe materialele neîntărite.

Starea substratului

CONIPUR 6080 este utilizat ca liant foarte stabil al culorii pentru instalarea unui strat de EPDM pe un strat elastic instalat in situ sau pe o bază legată.

Substraturile care trebuie acoperite trebuie să fie uscate, suportabile, fără particule și substanțe libere, care afectează aderența, cum ar fi uleiul, grăsimea, vopseaua sau alți contaminanți.

Subbaza legată trebuie să îndeplinească cerințele conform DIN V 18035-6 în ceea ce privește compactarea, planeitatea, gradientii și permeabilitatea.

Pe **beton** este necesar să se aplice CONIPUR 74 sau CONIPUR 4710 (fără solvenți) (vezi fișele tehnice ale produsului) înainte de instalarea in situ a covorașelor granulate de cauciuc. Rezistența de aderență a substratului trebuie să fie de cel puțin 1,0 N/mm² (verificați cu un tester de trage aprobat, de exemplu Herion, rata de încărcare 100 N/s).

Umiditatea reziduală a substratului nu trebuie să depășească **4 %** (verificați cu echipamentul CM), ceea ce corespunde la maximum 75 % umiditate relativă conform ASTM F 2170. Dacă se utilizează testul cu clorură de calciu, emisiile de vapori maxime admisibile sunt de 4,0 lbs. conform ASTM F 1869.

Pe **asfalt** trebuie folosit amorsa CONIPUR 70. Nu utilizați niciodată CONIPUR 74 pe asfalt.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin **3 °C** peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Dimensiunea pachetului

CONIPUR 6080 este furnizat în butoaie de 220 kg sau găleți de 20 kg

Culoare

transparent

Depozitare

A se păstra în ambalajul original închis, în condiții uscate, la o temperatură de 5-25 °C.

Nu expuneți tamburele la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați data „de consumul de consumat” de pe găleată/tambur.

Masuri de siguranta

CONIPUR 6080 este nepericuloasă în starea sa de întărire.

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.

CONIPUR 6080 îndeplinește cerințele directivei CE 2004/42/CE.