

CONIPUR 3202 W

Lac de etanșare pentru interior PUR cu două componente, pe bază de apă, cu finisaj mat

Descrierea produsului

CONIPUR 3202 W este un lac de etanșare PUR, elastic, din două componente, cu finisaj mat satinat, [pe bază de apă](#), cu vâscozitate scăzută.

Domenii de aplicare

CONIPUR 3202 W [pigmentat](#) este utilizat ca lac de etanșare rezistent la UV pentru acoperirile pentru podele sportive de interior CONICA CONIPUR 224 (N), CONIPUR 3330 și CONIPUR 224 FL.

În plus, [transparent](#), incolor CONIPUR 3202 W poate fi folosit ca strat superior incolor [pe](#)

[strat superior de straturi pigmentate elastice](#) pentru podele sportive de interior.

Când utilizați CONIPUR 3202 W pe alte produse decât produsele CONIPUR, trebuie efectuate [teste de aderență](#).

Proprietati

CONIPUR 3202 W prezintă o bună aderență la substraturi neporoase și este ușor de aplicat.

Întărit complet, CONIPUR 3202 W prezintă proprietăți mecanice excelente.

Date tehnice

Raportul de amestecare	in parti dupa greutate		10 : 1
Densitate (pigmentata)	componenta A, la 23°C	g/cm ³	aprox 1.19
	componenta B, la 23°C	g/cm ³	aprox 1.13
	amestec, la 23 °C	g/cm ³	aprox 1.18
Viscozitate (pigmentata)	la 23 °C, 50 % umiditate relativa	mPas	aprox. 630
Densitate (transparenta)	componenta A, la 23°C	g/cm ³	aprox 1.05
	componenta B, la 23°C	g/cm ³	aprox 1.13
	amestec, la 23 °C	g/cm ³	aprox 1.05
Viscozitate (transparenta)	la 23 °C, 50 % umiditate relativa	mPas	aprox. 650
Durată de viață (10 kg amestec)	la 23 °C, 50 % umiditate relativa	min	aprox. 60
Interval de reacoperire (acoperire)	min. la 23 °C, 50 % umiditate relativa	ore	12
	max. la 23 °C, 50 % umiditate relativa	ore	48
Se usucă după praf	la 23 °C, 50 % umiditate relativa	ore	aprox. 4
Pregătit pentru trafic pietonal	la 23 °C, 50 % umiditate relativa	ore	aprox. 12
Complet vindecat - gata pentru expunere la chimicale	la 23 °C, 50 % umiditate relativa	zile	aprox. 7
Temperatura suportului și aplicarea	cel puțin	°C	10
	maxim	°C	30
Umiditatea relativă admisă	cel puțin	%	30
	maxim	%	80
Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu trebuie folosite ca bază pentru specificații!			

Metoda de aplicare

CONIPUR 3202 W este furnizat în proporțiile corecte de componentă A (rășină) și componentă B (întăritor).

Temperatura optimă a materialului înainte și în timpul aplicării este între **15 și 25 °C**.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin **3 °C** peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Turnați componenta B în componenta A și asigurați-vă că găleata care conține componenta B este golită complet. Procedura de amestecare trebuie să înceapă imediat.

Pentru a obține un amestec omogen, amestecați bine cu un dispozitiv de amestecare cu rotație lentă la aproximativ 300 r/min. Asigurați-vă că dispozitivul de amestecare ajunge în zonele laterale și inferioare ale vasului de amestecare.

Procesul de **amestecare** durează **cel puțin două minute** și trebuie efectuat până când amestecul este **omogen** și fără urme.

Nu utilizați produsul din găleata de amestecare. Turnați amestecul într-o altă **găleată curată** și amestecați-l din nou încă 1 minut.

CONIPUR 3202 W se aplică în mod normal pe substratul pretratată prin **rulare** cu role „Microtex” (dimensiunea smocului 10-12 mm). Întindeți bine și mențineți zonele de **suprapunere** la **minimum**.

Este necesar să **ruiați** din nou materialul proaspăt aplicat cu un al doilea rol de vopsea curat pentru a obține o suprafață uniformă cu un minim de semne de suprapunere.

Durata de viață a recipientului și timpul de întărire al CONIPUR 3202 W sunt influențate de mediul ambiant, materialul, circulația aerului și temperatura suportului. La temperaturi scăzute, reacțiile chimice sunt în general încetinite; aceasta prelungește durata de viață, intervalul de reacoperire și timpul de deschidere. În același timp, vâscozitatea crește ceea ce duce la un consum mai mare.

Important

Deoarece CONIPUR 3202 W este **pe bază de apă**, este **mai sensibil** la temperaturi înalte/scăzute și la umiditate decât produsele care conțin solvenți – prin urmare, o **atenție deosebită** trebuie acordată **condițiilor climatice înainte, în timpul și după** aplicare. **Aplicarea trebuie** efectuată **fără întreruperi** pentru a evita inundarea pigmentilor (suprafață tulbure).

Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt închise, pentru **a evita circulația aerului** în timpul aplicării și întăririi. Fluxul de aer poate influența **negativ** proprietățile optice prin crearea de semne de role. Temperatura ridicată și umiditatea accelerează reacțiile chimice, așa că este adevărat contrariul.

Sistemele de **ventilație indirectă** și sistemele de **încălzire prin pardoseală** trebuie ajustate pentru a evita uscarea prea rapidă.

Pentru a întări complet materialul, substratul și temperatura de lucru nu trebuie să scadă sub minimum.

După aplicare, materialul trebuie protejat de contactul direct cu apa timp de cca. 10 ore (la 15 °C). În această perioadă, apa poate provoca umflarea lacului de etanșare.

Agent de curatare

Unelte reutilizabile trebuie curățate cu atenție cu CLEANER 40 sau alți solvenți adecvați (de exemplu, acetat de butil).

Starea substratului

CONIPUR 3202 W se aplică pe acoperirile noastre elastice CONIPUR 224 (N), CONIPUR 3330 și CONIPUR 224 FL.

Substraturile care urmează să fie acoperite trebuie să fie solide, uscate, suportabile și să nu aibă particule și substanțe slăbite și casante care afectează aderența, cum ar fi uleiul, grăsimea, urmele de cauciuc, vopseala sau alți contaminanți.

Pretratarea substratului de ex. șlefuirea sau șlefuirea este necesară numai dacă stratul de acoperire este foarte murdar, atunci când este aplicat pe acoperiri vechi sau dacă intervalul de reacoperire a fost depășit.

Consumul este de aproximativ 0,13 kg/m².

Etanșarea cu CONIPUR 3202 W trebuie făcută **cel târziu în 2 zile** de la aplicarea materialului nostru de acoperire.

Important

Al doilea strat de acoperire de CONIPUR 3202 W **trebuie** aplicat în **ultimele 24 de ore** după **primul strat** fără nicio pretratare - podeaua trebuie să fie curățată, uscată și fără praf.

Dacă primul strat de CONIPUR 3202 W este aplicat cu **≥ 24 de ore** înainte de cel de-al doilea strat, **șlefuirea și curățarea** sunt **obligatorii**.

În caz contrar, pot apărea probleme de **aderență**.

Șlefuire: prin **acoperirea întregii suprafețe** cu o mașină cu un singur disc și o plasă de șlefuit (dimensiunea granulelor 180) sau un tampon negru. **Nu trebuie să existe** pete **lucioase vizibile**.

Curățarea ulterioară (curățare cu aspirator, ștergere umedă, întărire completă) este necesară înainte ca cel de-al doilea strat de strat superior să poată fi aplicat.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin **3 °C** peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Dimensiunea pachetului

CONIPUR 3202 W este livrat în pachete de lucru de 10 kg. Componentele A și B sunt furnizate separat în proporțiile corecte.

Culoare

- culori standard: vezi diagrama de culori CONICA
- alte culori la cerere.
- transparent, incolor

Important: Vă rugăm să vă asigurați că stratul superior CONICA are o rezistență suficientă de acoperire peste CONIPUR 224 FL de culoare gri (pentru sfaturi suplimentare vă rugăm să ne contactați). În caz contrar, stratul superior trebuie aplicat în 2 straturi – în unele cazuri chiar 3 straturi.

Depozitare

A se păstra în găleți originale închise, în condiții uscate, la o temperatură de 15 - 25 °C.

Important: Produsul este sensibil la îngheț!

Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați data „cel mai bine înainte de” de pe găleată/tambur. Deși livrarea este aranjată să fie un singur lot pentru piesa A, vă rugăm să verificați dacă există un singur lot de piesa A la fața locului.

Măsuri de siguranță

CONIPUR 3202 W este nepericuloasă în starea sa de întărire.

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.

CONIPUR 3202 W îndeplinește cerințele directivei CE 2004/42/CE.