

CONIPUR 2210

Lac de etanșare pentru exterior PUR cu două componente, antiderapant

Descrierea produsului

CONIPUR 2210 este un lac de etanșare PUR din două componente, cu vâscozitate scăzută, foarte elastic, care conține solvent pigmentat. Suprafața covorașului are proprietăți [antiderapante](#).

Domenii de aplicare

CONIPUR 2210 este utilizat la exterior ca lac de etanșare rezistent la intemperii, foarte elastic pentru acoperiri elastice CONIPUR (acoperiri structurale prin pulverizare, suprafețe EPDM sau pe acoperiri cu granule EPDM difuzate).

Acest strat superior servește ca [protecție UV](#) și în același timp [îmbunătățește rezistența la uzură](#). În plus, aderența granulelor este îmbunătățită, curățarea și întreținerea facilitate, scurgerea este îmbunătățită. În plus, CONIPUR 2200 îmbunătățește aspectul vizual al suprafeței structurate.

Proprietati

CONIPUR 2210 prezintă o bună aderență la substraturi neporoase, de ex. majoritatea suprafețelor elastice CONIPUR sau granule EPDM.

CONIPUR 2210 este utilizat pentru a îmbunătăți rezistența UV, precum și atracția estetică a sistemelor elastice CONIPUR.

Întărit complet, CONIPUR 2210 prezintă proprietăți mecanice excelente și este rezistent la apă, mare și apă reziduală, o varietate de substanțe alcaline, acizi diluați, saramură, uleiuri minerale, lubrifianți și combustibili.

În comparație cu CONIPUR 2200, CONIPUR 2210 este antiderapant și mat.

Date tehnice

Raportul de amestecare	in parti dupa greutate		100:19
Continut solid		%	aprox. 64
Densitate	componenta A, la 23 °C	g/cm ³	aprox. 1.23
	componenta B, la 23 °C	g/cm ³	aprox. 1.15
	amestec, la 23 °C	g/cm ³	aprox. 1.21
Viscozitate (amestec)	Brookfield Sp. 5/20rpm/23°C	mPas	aprox. 1'700
Timpul de aplicare	la 23 °C	min	aprox. 60
Interval de reacoperire	min. la 23 °C, 50% umiditate relativa	ore	24
	max. la 23 °C, 50% umiditate relativa	zile	3
Se usucă după praf	la 23 °C, 50% umiditate relativa	ore	aprox.1
Rapid la manipulare	la 23 °C, 50% umiditate relativa	ore	aprox. 5
Pregătit pentru trafic pietonal	la 23 °C, 50% umiditate relativa	ore	aprox. 24
Complet vindecat, gata de expunere la trafic	la 23 °C, 50% umiditate relativa	zile	aprox. 5
Temperatura suportului și aplicarea	minim	°C	10
	maxim	°C	30
Temperatura suportului și aplicarea	maxim	%	80
<i>Cifrele de mai sus sunt valori orientative și nu trebuie folosite ca bază pentru specificații!</i>			

Metoda de aplicare

CONIPUR 2210 este furnizat în proporțiile corecte de componentă A (rășină) și componentă B (întăritor).

Temperatura optimă a materialului înainte și în timpul aplicării este între 15 și 25 °C.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Turnați componenta B în componenta A și asigurați-vă că găleata care conține componenta B este golită complet.

Pentru a obține un amestec omogen, amestecați bine cu un dispozitiv de amestecare cu rotație lentă la aproximativ 300 r/min. Asigurați-vă că dispozitivul de amestecare ajunge în zonele laterale și inferioare ale vasului de amestecare.

Procesul de **amestecare** durează **cel puțin două minute** și trebuie efectuat până când amestecul este **omogen** și fără urme.

Turnați amestecul într-o altă găleată **curată** și amestecați-l din nou timp de încă un minut.

CONIPUR 2210 se aplica pe suportul pretratat prin **pulverizare** în **două** straturi cu un consum total de aproximativ 0,30 kg/m².

CONIPUR 2210 se pulverizează cel mai bine folosind o mașină de pulverizare **fără aer**. Pentru a obține **un lac de etanșare uniform** pe straturile structurate (de exemplu CONIPUR Vmax, CONIPUR M, CONIPUR MX+, CONIPUR SW și CONIPUR SP), CONIPUR 2210 trebuie pulverizat în **două straturi** din direcții **opuse**. Acesta este singurul mod de a vă asigura că granulele sunt etanșate din toate părțile.

Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe structurate prin rulare, deoarece acestea sunt prea aspre pentru a obține o suprafață omogenă, atractivă optic.

Pentru **suprafețe netede** pentru sport de **interior**, materialul poate fi aplicat și cu o **rolă de vopsea**. Păstrați zonele de suprapunere la minimum. Este necesar să rulați din nou materialul proaspăt aplicat cu un al doilea rol de vopsea curat pentru a obține o suprafață uniformă cu un minim de semne de suprapunere.

Durata de viață a recipientului și timpul de întărire al CONIPUR 2210 sunt influențate de temperatura ambientală, a materialului și a substratului. La temperaturi scăzute, reacțiile chimice sunt în general încetinite; aceasta prelungește durata de viață, intervalul de reacoperire și timpul de deschidere. În același timp, vâscozitatea crește ceea ce duce la un consum mai mare. Temperatura ridicată și umiditatea accelerează reacțiile chimice, așa că este adevărat contrariul. Lumina directă a soarelui scurtează considerabil intervalele de timp.

După aplicare, materialul trebuie protejat de contactul direct cu apa timp de cca. 10 ore (la 15 °C).

În această perioadă, apa poate provoca spumare a lacului de etanșare.

Dacă este necesar, vâscozitatea CONIPUR 2210 poate fi redusă prin adăugarea de până la 10 % THINNER 32.

Agent de curatare

Unelte reutilizabile trebuie curățate cu atenție cu CLEANER 40 sau alți solvenți adecvați (de exemplu, acetat de butil). Nu folosiți niciodată apă sau solvenți alcoolici ca agenți de curățare.

Starea substratului

CONIPUR 2210 se aplică pe acoperiri CONIPUR foarte elastice sau pe suprafețe EPDM.

Substraturile care urmează să fie acoperite trebuie să fie solide, uscate, suportabile și să nu aibă particule și substanțe slăbite și casante care afectează aderența, cum ar fi uleiul, grăsimea, urmele de cauciuc, vopseaua sau alți contaminanți.

Pretratarea substratului de ex. șlefuirea sau șlefuirea (doar pardoseli netede) este necesară numai dacă stratul de acoperire este foarte murdar, atunci când este aplicat pe acoperiri vechi sau dacă intervalul de reacoperire a fost depășit.

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste temperatura curentă a punctului de rouă.

Dimensiunea pachetului

CONIPUR 2210 este furnizat în pachete de lucru de 9,9 kg și 29,8 kg. componenta A și B sunt furnizate separat în proporțiile corecte.

Culoare

roșu oxid, verde oxid, RAL 5015, alte culori la cerere

Depozitare

A se păstra în ambalajul original închis, în condiții uscate, la o temperatură de 15 - 25 °C.

Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Înainte de utilizare, vă rugăm să consultați **data de expirare** de pe găleată/tambur. Deși livrarea este aranjată să fie un **singur lot** pentru piesa A, vă rugăm să verificați dacă există un singur lot de piesa A la fața locului.

Masuri de siguranta

CONIPUR 2210 este nepericuloasă în starea sa de întărire.

Pentru măsurile de protecție, reglementările de transport și gestionarea deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a produsului.

CONIPUR 2210 îndeplinește cerințele directivei CE 2004/42/CE.