







|   | CARACTERISTICILE PRODUSULUI      |           |                   |   |          |
|---|----------------------------------|-----------|-------------------|---|----------|
|   | Standard                         | Cerinta   | Unitate           | Rezultata   |          |
|   | <b>DESCRIERE PRODUS</b>          |           |                   |   |          |
| Tratament de suprafata  | -                                | -         | -                 | <br><br><br>12.5 |          |
| Complex de suprafata  | -                                | -         | -                 |   |          |
| Spuma   | -                                | -         | -                 |   |          |
| Grosime   | EN ISO 24346                     | -         | mm                |   |          |
| Greutate  | EN ISO 23997                     | -         | kg/m <sup>2</sup> | 5.1   |          |
| Lungime   | EN ISO 24341                     | -         | ml                | 26.5 max  |          |
| Latime  | EN ISO 24341                     | -         | ml                | -   |          |
|   | <b>PROPRIETATI SPORTIVE</b>      |           |                   |   |          |
| Absortie de soc   | EN 14808                         | ≥ 25      | %                 | <br>≤ 3.5  |          |
| Deformare verticala   | EN 14809                         | ≤ 3.5     | mm                |   |          |
| Coeficientul de alunecare   | EN 13036-4                       | 80 to 110 | -                 |   | 80 - 110 |
| Balance de minge  | EN 12235                         | ≥ 90      | %                 |   | ≥ 90     |
|   | <b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>    |           |                   |   |          |
| Rezistenta la abraziune   | EN ISO 5470-1                    | ≤ 1000    | mg                | ≤ 350   |          |
| Rezistenta la impact  | EN 1517                          | ≥ 8       | N/m               | ≥ 8   |          |
| Rezistenta la indentare   | EN 1516                          | ≤ 0.5     | mm                | ≤ 0.5   |          |
| Izolare fonică de impact  | EN ISO 717-2                     | -         | dB                | 21  |          |
|   | <b>CLASIFICARE</b>               |           |                   |   |          |
| Comportament la foc   | EN 13501-1                       | -         | -                 | <br>> 99% inhiba cresterea   |          |
| Activitate anti-bacteriană (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)                         | ISO 22196                        | -         | -                 |   |          |
|   | <b>DECLARATIE DE PERFORMANTA</b> |           |                   |   |          |
|  | DOP-005-1037-A                   | -         | -                 | Comportament la foc<br>Absortie de soc<br>Coeficient de alunecare<br>Rezistenta la abraziune<br>Rezistența la încărcare la rulare   |          |
|   | <b>METODE DE INSTALARE</b>       |           |                   |   |          |
|   | Recomandari                      |           | Unitate           | Rezultata   |          |
| Instalare cu adeziv: "Original"   | Nivelul de umezeală a pardoselii |           | %                 | RH < 80% (BS 8203) or < 4.5% umiditate (CCM)  |          |