





	CARACTERISTICILE PRODUSULUI			
	Standard	Cerinta	UnitATE	Resulta
	PRODUCT DESCRIPTION			
Tratament de suprafata	-	-	-	
Complex de suprafata	-	-	-	Protectorsol
Spuma	-	-	-	D-Max CXP HD
Grosime	EN ISO 24346	-	mm	9 mm
Greutate	EN ISO 23997	-	kg/m ²	5.4
Lungime	EN ISO 24341	-	ml	26.5 max
Latime	EN ISO 24341	-	ml	1.5
	PROPRIETATI SPORTIVE			
Absortie de soc	EN 14808	≥ 25	%	
Deformare verticala	EN 14809	≤ 3.5	mm	P2 ≤ 3
Coeficientul de alunecare	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Balance de minge	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	CARACTERISTICI TEHNICE			
Rezistenta la abraziune	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Rezistenta la impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Rezistenta la indentare	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
Izolare fonică de impact	EN ISO 717-2	-	dB	20
	CLASIFICARE			
Comportament la foc	EN 13501-1	-	-	
Activitate anti-bacteriană (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99% inhiba cresterea
	DECLARATIE DE PERFORMANTA			
	DOP-005-1016-A	-	-	Comportament la foc Absortie de soc Coeficient de alunecare Rezistenta la abraziune Rezistența la încărcare la rulare
	METODE DE INSTALARE			
	Recomandari		Unitate	Resulta
Instalare cu adeziv: "Original"	Level of dampness of the subfloor		%	RH < 80% (BS 8203) or < 4.5% umiditate (CCM)
Instalare cu Isolsport: "Flexible"			%	RH < 92% (BS 8203) or < 7.0% umiditate (CCM)
Dry-Tex™ System 			%	Fără limită (fără scurgere de apă pe placă)