

DESCRIERE

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|-------------|
| Grosime totală | EN ISO 24346 [EN 428] | mm | 2.00 |
| Greutate | EN ISO 23997 [EN 430] | g/mp | 2800 |
| Lățime rolă | EN ISO 24341 [EN 426] | cm | 200 |
| Lungime rolă | EN ISO 24341 [EN 426] | ml | 20 |
| Suprafata rola | - | mp | 40 |
| Dimensiune placă | EN ISO 24342 [EN 427] | mm | 608 x 608 * |
| Număr de plăci/pachet | - | - | 20 |

CLASIFICARE

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Normă/Specificație produs | - | - | EN ISO 10581 (EN 649) |
| Clasificare Europeană | EN ISO 10874 (EN 685) | clasa | 34 - 43 |
| Clasa de foc | EN 13 501-1 | clasa | Bfl-s1 |
| Proprietăți electrostatice | EN 1815 | kV | < 2 |
| Rezistența la alunecare | DIN 51130 / BGR 181 | Clasa | R9 |




PERFORMANȚĂ

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Rezistența stratului de uzură | EN 660.2 | mm ³ | ≤ 2.0 |
| Grupa stratului de uzură | NF 189 | grupa | T |
| Conținut de liant | EN ISO 10581 | tip | I |
| Stabilitate dimensională | EN ISO 23999 [EN 434] | % | Rolă ≤ 0.40 Placă ≤ 0.25 |
| Izolarea la impact a sunetului | EN ISO 717-2 | dB | 5 |
| Identare reziduală | EN ISO 24343-1 [EN 433] | mm | ≤ 0,10 |
| Identare reziduală (masurata) | | mm | ~ 0.02 |
| Test scaun cu rotile (tip W) | ISO 4918 (EN 425) | - | OK |
| Conductivitate termică | EN ISO 10456 (EN12524) | W/(m.K) | 0.25 |
| Stabilitatea culorii | EN 20 105 - B02 | grad | ≥ 6 |
| Tratament de suprafață | - | - | Evercare™ |
| Rezistența la produse chimice | EN ISO 26987 [EN 423] | clasa | OK |
| Activitate antibacteriană (E.coli – S. aureus – MRSA) ** | ISO 22196 | - | > 99 % inhibă creșterea |
| Activitate antivirală (Corona Virus229E) | ISO 21702 | | 99.7% dupa 2h |

MEDIUL ÎNCONJURATOR/CALITATEA AERULUI DIN INTERIOR

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| TVOC după 28 de zile | ISO 16000-6 | µg/ m ³ | < 10 |
| Certificare | - | - | Floorscore® |

MARCAJ CE

| | | | |
|--|----------|---|---|
|  | EN 14041 | - |  |
| | | - |  |

* Produse sunt disponibile sub formă de plăci, la o canitate minimă comandată de 500 mp

** Implementarea unei metode de curățare eficientă este cea mai bună apărare împotriva infecțiilor