

**DESCRIERE**

Grosime totală	EN 428	mm	2,00
	ASTM F386-02	inch	0,08
Grosime strat de uzură	EN 429	mm	0,70
	ASTM F410-02	inch	0,028
Greutate	EN 430	g/mp	2635
Lăţime rolă	EN 426	cm	200
	-	feet - inch	6'6"
Lungime rolă	EN 426	ml	25
	-	feet - inch	82'

**CLASIFICARE**

Normă / Specificaţie produs	-	-	EN 649
Clasificare europeană	EN 685	clasă	34 - 43
Clasă de reacţie la foc	EN 13 501-1	clasă	Bfl-s1
Proprietăţi electrostatice	EN 1815	kV	< 2
Rezistenţa la alunecare (1)	DIN 51 130	clasă	R10






**PERFORMANŢĂ**

Rezistenţa strat de uzură	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2,0
Grupa strat de uzură	EN 649	-	T
Tipul conţinutului de liant	ISO 10582	Tip	I
Stabilitate dimensională	EN 434	%	≤ 0.40
Indentare reziduală(cerinţă)	EN 433	mm	≤ 0.10
Indentare reziduală(valoare medie măsurată)	-	mm	0.03
Izolare fonică la impact	EN ISO 717-2	dB	6
Testare scaun cu rotile(tip W)	EN 425	-	OK
Conductivitate termică	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stabilitatea culorii	EN 20 105 - B02	grad	≥ 6
Tratament de suprafaţă	-	-	Protecsol®
Rezistenţa la produse chimice	EN 423	-	OK
Activitate antibacteriană (2)	ISO 22196	-	> 99 % Inhiba creşterea

**MEDIUL ÎNCONJURĂTOR / CALITATEA AERULUI DIN INTERIOR**

COV după 28 de zile	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10
Certificare	-	-	Floorscore®

**MARCAJ CE**

	EN 14041	-	  
		-	

(1)Pentru o rezistenţă durabilă la umiditate, vă rugăm să consultaţi gama Tarasafe.

(2)Implementarea unei metode de curăţat eficiente este cea mai bună apărare împotriva infectiilor.