

Arbocel R

Lignoceluloză naturală

Descriere:

Lignoceluloză din lemn de molid. Produs obținut prin prelucrarea mecanică (fibrilație) a lemnului uscat natural.

Compoziție:

Lignoceluloză pură

Proprietăți fizice și chimice:

Culoare	gălbuie / caracteristică
Textură	pudră
Granulație	200 μm - 300 μm
Pierdere în procesul de uscare	max. 15%
Reziduuri la aprindere (850°, 4 ore)	~ 0,5%
Valoare pH (suspensie 10%)	4,5 - 6,5
Densitate vrac (conform DIN EN ISO 60)	60 g/l - 105 g/l
Capacitate de reținere a apei	~ 700 %.

Reziduuri de cernere (în conformitate cu DIN EN ISO 4610/ sită cu jet de aer) cu o deschidere interioară a ochiurilor de:

> 400 μm	> 150 μm	> 71 μm
max. 5 %	max. 50 %	20 % - 80 %

Similar tuturor produselor naturale, poate exista o diferență nesemnificativă față de valorile menționate mai sus.

Referințe generale:

Lignocelulozele ARBOCEL R sunt obținute din lemn de molid netratat, selectat și uscat cu grijă

Produsul respectă cerințele UE de reglementare cu privire la substanțele nedorite sau critice.

ARBOCEL R este utilizat în compușii furajelor, în principal pentru îmbogățirea fibrelor brute. Datorită capacității sale de expansiune, dozajul recomandat este cuprins între 0,5 % și 6 %, în funcție de aplicație.

ARBOCEL R poate fi amestecat cu furaje umede sau uscate.

ARBOCEL R poate fi utilizat pentru o uscare rapidă și eficientă a purceilor nou-născuți și a suprafețelor de adăpost. Recomandăm 40 g/m², dar dozajul depinde de conținutul de umiditate al suprafeței care trebuie uscată.

Mod de utilizare:

Imediat după naștere, scufundați purceii într-un recipient cu ARBOCEL R – Asigurați-vă că produsul ajunge pe tot corpul.

Pentru scăderea umidității în adăposturi, se recomandă utilizarea a 40 g/m², dar doza depinde de conținutul de umiditate al suprafeței care trebuie uscată.

Observații privind siguranța:

Folosiți măsuri de protecție în timpul procesului de lucru cu orice tip de material combustibil care conține particule de praf.

Depozitare:

A se păstra în condiții uscate, în ambalajul original. A se utiliza timp de 3 ani de la data producției.

Ambalare:

Sac de 20 kg.