




FIȘĂ TEHNICĂ ELEMENT GARD - MODULO ANTICO

A. CARACTERISTICI FIZICE

Forme	
Dimensiuni	40x20x9 cm
Culori și aspect	DARK, POLARIS, BRICK
Greutate și consum/mp	10,50 kg/buc.
Ambalare	100 buc/palet, 1050 kg/palet
Domenii de utilizare	în pereți, stâlpi și pereți despărțitor

B. PROCES DE FABRICAȚIE

Elementele de gard produse de S.C. VIASTEIN S.R.L. sunt realizate din beton clasa C 35/45, având în compoziție: - ciment I 42.5R - agregate - aditivi, apă, toate în cantități bine controlate după rețete stabilite.
Elementele sunt alcătuite într-un singur strat de beton vibropresat. Vibropresarea betonului se realizează într-o instalație automatizată ce înglobează cele mai noi tehnologii în domeniu, asigurând astfel obținerea unui produs compact, cu o textură uniformă.

Pentru realizarea culorilor se folosesc pigmenți sub forma de soluție. Coloranții se adaugă în betonul din stratul de finisare, excepție făcând comenzile prin care se solicită colorarea întregii mase.

Tehnologia de producție constă în: - vibropresarea betonului semiuscat turnat în matrițe metalice folosind instalații de producție de înaltă tehnologie ceea ce oferă un produs compact cu o textură uniformă, influențând în bine principalele caracteristici ale produselor: absorbție redusă de apă, rezistență la îngheț-dezgheț, rezistență la compresiune și alte cerințe stabilite de normele românești și europene.
--

C. STANDARD ȘI REZULTATE LABORATOARE ÎNCERCĂRI

Standard: SR EN 771-3+A1:2015; Standardul care specifică materialele, caracteristicile, condițiile și metodele de încercări pentru elementele de zidărie este: SR EN 771-3+A1:2015; SR EN 13198:2004; SR EN 12390-3/2009/AC:2011
--

Caracteristici fizico-mecanice și limitele acceptate conform standard și valorile reale S.C. VIASTEIN S.R.L. obținute în urma încercărilor de laborator:

Caracteristică	Criterii de admisibilitate conform: SR EN 13198:2004; SR EN 12390-3:2019	Rezultate VIASTEIN S.R.L. obținute în urma încercărilor
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 de zile	Clasa C 35/45 (SR EN 12390-3/2009/AC:2011)	51,2 N/mmp
Absorbție de apă	≤ 6,5% din masa (SR EN 12839:2012)	4,75 %
Rezistență la îngheț - dezgheț	Da, fără săruri de dezghețare (SR EN 13198:2004)	



D. DUPĂ REACȚIA LA FOC

Elementele din beton sunt Clasa **A1** după reacția la foc fără încercare.

Laboratoarele implicate în realizarea încercărilor:

-**ICECON S.A.** – București, Șos. Pantelimon nr. 266, Sector 2 - Laborator acreditat Renar, certificat nr. ON 093 (domeniul reglementat), certificate nr. LI 779 (domeniul voluntar) și autorizat ISC Autorizația Grad I nr. 3126/04.03.2016, reînnoire 31.01.2020; Autorizat AFER seria AL nr. 674/2022ș

-**GEOTEST** – Brașov, str. Timiș Triaj nr. 6E, județ Brașov - Laborator acreditat Renar, autorizat ISC Autorizație nr. 3816/08.04.2022;

-**RECON S.A.** – Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 31, județ Brașov - Laborator acreditat Renar și autorizat ISC Autorizația nr. 2526/16.07.2020;

E. CERTIFICĂRI: NU ESTE CAZUL

F. MONTAJ

Instrucțiunile de montare se află în catalog pentru fiecare produs în parte.

G. EFLORESCENȚĂ

Eflorescența (pete albicioase pe suprafața produsului) apare din cauza durtății apei și a fierului de calcar din cimentul utilizat, care se depune pe suprafața betonului după evaporarea apei. Eflorescența nu poate fi evitată în totalitate din punct de vedere tehnic și nu influențează în niciun fel funcționalitatea și caracteristicile tehnice ale produselor de beton. În condiții atmosferice normale și prin utilizarea suprafeței, eflorescența se diminuează în timp și, în general, nu va mai apărea. Eflorescențele se pot îndepărta cu ajutorul unor substanțe de curățare speciale pentru din beton. Prin utilizarea substanțelor de curățare pot să apară modificări de culoare și structură ale produselor. Compania noastră utilizează începând cu anul 2016 aditivi inovatori, care au rolul de a reduce la maxim această reacție chimică.

H. MICROFISURI

În cazuri izolate, pot apărea microfisuri. Acestea sunt rar vizibile cu ochiul liber pe produsele uscate, dar sunt puse în evidență când acestea sunt umede. Microfisurile nu limitează utilizabilitatea produsului și nu periclitează rezistența acestuia. VIASTEIN garantează rezistența la îngheț-dezgheț și la sarea de degivrare a tuturor produselor realizate, conform certificărilor deținute. Sunt permise utilizarea doar produsele de degivrare specifice pentru beton (pe baza de clorură de calciu). Soluțiile de degivrare pe bază de sulfați sau clorură de sodiu (sare) pot deteriora suprafața pavată cu produsele noastre.

I. DECOLORĂRI

În anumite cazuri, datorită efectelor acțiunii intemperiilor naturale și mediului înconjurător pot apărea decolorări ușoare. Întrucât noi nu putem opri apariția acestor decolorări, reclamațiile nu se pot baza pe acest motiv.

J. VARIAȚII DE NUANȚĂ

Datorită tehnologiei de producție și a materiilor prime utilizate există diferențe de nuanțe între loturi sau chiar în componența aceluiași lot.

NOTĂ

Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.