



OLTDEZ PUR

FISA TEHNICA

Adezivul **OLTDEZ PUR** este un adeziv poliuretanic care poate fi utilizat monocomponent sau bicomponent cu adaus de pana la 5% agent de structurare. El contine un polimer poliuretanic puternic cristalizabil si solventi organici(cetone,esteri, eteri etc.)

1. DOMENIUL DE UTILIZARE

- ✓ Lipirea materialelor din piele ,PVC, poliuretan, cauciuc thermoplastic (TR), cauciuc vulcanizat (si sortimentele transparente)
- ✓ Ungerea rezervei de tras in cazul injectiei directe a talpilor PVC moi pe fete.

2. CARACTERISTICI

✓	Continut in substanta uscata (%)	17± 2
✓	Vascozitate (s) (timp de scurgere prin cupa Ford de 8mm)	60 ±20
✓	rezistenta imbinarilor la lipire pe epruvete din cauciuc standard (N/mm)	
	-fara agent de structurare	
	*dupa 15 min de la lipire	min 4.0
	*dupa 24 ore de la lipire	min 7.5
	-cu agent de structurare	
	*dupa 15 min de la lipire	min 4.5
	*dupa 24 ore de la lipire	min 8.0

3. MOD DE UTILIZARE

OLTDEZ PUR poate fi utilizat ca adeziv monocomponent sau bicomponent in amestec cu un agent de structurare de tipul Desmodur,Harter sau Venetzer etc . Inainte de utilizare adezivul se



Romania, Rm. Valcea
 Str. Depozitelor 8A
 Tel: 0744571950; 0767143724
 Fax: 0250733322
 E-mail: oltinvest@yahoo.com
 www.adezivi-super.ro

Reg. Comertului: J38/460/96
 Cod fiscal: RO 8625684

Banca Comerciala Romana-Valcea
 Cont:RO82RNCB0263028919540001

omogenizeaza prin amestecare iar daca in timpul utilizarii se ingroasa, pentru diluare se recomanda DILUANTUL PUR .

Pregatirea suprafetelor

- in cazul materialelor din piele acestea se scamoseaza si se perie de praf; pilea grasa cu un continut de 12-14 (%) substante grase se degreseaza, se scamoseaza si se aplica un adeziv poliuretanic preliminar, tratament necesar si pentru talpile din piele dupa care se aplica adezivul OLTDEZ PUR.
- materialele din poliuretan si cauciuc vulcanizat se spala cu solvent si se vor slefui usor
- materialele din PVC si materiale de fete din PVC sau piei sintetice vor fi sterse cu solvent pana la indepartarea peliculei lucioase.
- materialele din cauciuc termoplastice se vor curati prin stergerea cu solventi de eventualele depuneri de vopsele sau lacuri. Dupa aproximativ 10min de uscare se poate aplica tratamentul de halogenare cu un produs indicat in acest scop (ICORTIN C-27, PRIMER X/G sau altele).

Aplicarea adezivului

- aplicarea se face manual ,intr-un strat, pe materialele compacte (cauciuc, PVC) si in doua straturi pe materialele poroase (piele, textile).
- timpul de uscare, dupa aplicarea adezivului , este de 15-20 de minute dupa care se poate efectua lipirea celor doua suprafete prin activare termica a materialelor unse.
- activarea termica se face prin incalzirea suprafetelo intr-un timp scurt cca 8 secunde pana la temperatura de cca 80°C la suprafata peliculei de adeziv.
- montarea suprafetelor de lipit se va face imediat dupa activarea peliculei de adeziv, dupa care se preseaza intr-o presa 10-15 secunde, la o presiune de 0,3-0,5Mpa (3-4 kgf/cm²).

AMBALARE

In general adezivul este livrat in bidoane din tabla de 16-20 de kg., in cutii metalice de 1 l sau in functie de solicitarea beneficiarului.

DEPOZITARE

Adezivul se pastreaza in conditii bune, fara modificarea caracteristicilor tehnice , in spatii inchise la temperaturi cuprinse intre 15-25⁰ C in vase de depozitare inchise etans.

Depozitat la temperaturi sub 10⁰ C ,adezivul se gelifica. Pentru readucerea adezivului la vascozitatea initiala este necesara depozitarea timp de min 48 ore in camere inchise, incalzite la cca 20 C dupa care adezivul isi recapata vascozitatea fara modificarea rezistentei lipirii.

Producatorul garanteaza adezivul si caracteristicile tehnice de calitate in conditiile mentinerii integritatii ambalajului si respectarii regulilor de manipulare, transport si depozitare timp de 180 de zile de la livrare.

OLTINVEST



COMPANY

Romania, Rm. Valcea
Str. Depozitelor 8A
Tel: 0744571950; 0767143724
Fax: 0250733322
E-mail: oltinvest@yahoo.com
www.adezivi-super.ro

Reg. Comertului: J38/460/96
Cod fiscal: RO 8625684

Banca Comerciala Romana-Valcea
Cont:RO82RNCB0263028919540001

MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Adezivul OLTDEZ PUR este fabricat cu solventi organici inflamabili care prin evaporare la o numita concentratie in aer ,pot provoca amestecuri explosive. Din acest motiv, in spatiile de depozitare si de lucru se va face ventilatie cu echipamente in constructii antiex.

La utilizarea adezivului este interzis fumatul ,lucru cu foc deschis si utilizarea de scule si dispozitive ce pot provoca scantei. Locurile de munca vor fi echipate cu hote de absorbtie locala a vaporilor de solventi degajati. Bidoanele si butoaiele utilizate, dupa golirea completa vor fi depozitate in spatii special amenajate, inchise.

OBSERVATIE

Datele prezentate se bazeaza pe cunostiintele noastre demne de incredere. Totusi clientii trebuie sa-si faca propriile lor teste pentru a stabili daca produsul corespunde pentru scopurile lor particulare.