

SWS Vario Extra Black

Descrierea produsului

SWS Vario Extra Black este o folie autoadezivă flexibilă Pentru etanșarea conexiunilor din jurul ferestrelor, ușilor și panourilor, care reglează umiditatea și sunt etanșe la aer și la ploaia batanta. Potrivit pentru aplicații atât în interior, cât și în exterior. Partea imprimată a foliei conține o bandă autoadezivă pentru o instalare ușoară și eficientă pe profilul ferestrei. Partea din spate a foliei conține un strat autoadeziv puternic pentru fixarea pe structură. Întreruperea funcțională a stratului adeziv de pe partea din spate conferă foliei o flexibilitate suplimentară, astfel încât să poată absorbi și mai bine mișcarea pe îmbinarea de conectare. Datorită proprietăților sale speciale, valoarea Sd se adaptează la diferențele sezoniere de temperatură și umiditate care apar în rosturile de conexiune. Acest lucru permite transportul independent de vreme al umidității din interior spre exterior sau din exterior spre interior. Astfel, rostul de conexiune rămâne uscat pe tot parcursul anului și previne deteriorările cauzate de condens.

Proprietăți

- Etanș.
- Etanș la ploaie torențială.
- Reglează umiditatea și, prin urmare, efectul de uscare ridicat al îmbinării.
- Strat autoadeziv complet pentru fixarea pe structură (prin simpla presare).
- Bandă autoadezivă pentru montarea pe profilul ferestrei (prin simpla presare).
- O singură folie pentru aplicații atât la interior, cât și la exterior.
- Flexibil.
- Potrivit pentru tencuire și lipire.
- Folie de protecție cu despicare în 2 sau 3 căi (în funcție de lățime).
- Rezistent la UV.
- Rezistență bună la temperatură.
- Instalare ușoară, îndoire ușoară în colțuri.
- Rezistent la rupere.
- Conform cu cerințele DIN 4108 (EnEv) și recomandările ghidului de instalare RAL.
- Parte a sistemului Soudal Window (SWS).

Aplicații

- La interior și la exterior, pentru reglarea umidității, finisarea etanșă la aer și ploaie torențială a:
 - Conexiuni de perete
 - Conexiuni ferestre:
 - interiorul profilului (zona de etansare)
 - folie interioară exterioară (înainte de aplicarea izolației fațadei)
 - Bariera secundară de apă/drenaj (de exemplu, sub pervaz)
 - în interiorul zidurilor masive
 - în afara zidurilor masive
 - fațade ventilate

Date tehnice

Material

Lana sintetica netesuta

SWS Vario Extra Black

Strat adeziv		Acril UV
Coeficientul de permeabilitate la aer (a)	EN 1026	< 0,1 m ³ /(h.m.(daPa)n)
Impermeabilitate la ploaie torențială	EN 1027	≥ 1050 Pa
Stabilitatea la UV și intemperii		12 luni
Clasa de reacție la foc	EN 13501-1	E (inflamabilitate normală)
Permeabilitatea la vapori de apă (Sd)	EN ISO 12572	De la 0,15 m la 10 m. Valoarea Sd este variabilă în funcție de umiditatea medie.
Temperatura de aplicare		-10°C → +35°C
Rezistență la temperatură		-30°C → +80°C
Coloana de apă	EN 1928	>2000 Pa (Method A)
Greutate		290 g/m ² (+/- 10%)

Notă de subsol: Aceste valori pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Substraturi

- Starea substratului
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată sau ușor umedă, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Se recomandă un test preliminar de aderență pe fiecare substrat. Tratați în prealabil substraturile ușor prăfuite, ușor umede sau reci cu SWS Spray Primer. Suprafețele poroase trebuie amorțate cu Primer 150. Dacă este necesar, suprafețele neporoase pot fi preparate cu un activator sau un produs de curățare Soudal (vezi fișa tehnică).
- Tipuri de substrat
Cele mai comune substraturi utilizate în construcții.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
SWS Vario Extra Black poate fi aplicat pe interior și exterior. În funcție de situație, instalarea SWS Vario Extra Black poate fi efectuată înainte sau după instalarea elementului de fațadă (de exemplu, rama ferestrei). Există 2 metode de a aplica SWS Vario Extra Black. Este posibil să lucrați cu o singură bandă (mai lungă) sau cu 4 benzi separate. În ambele cazuri, trebuie prevăzut material suplimentar pentru colțuri (aproximativ 5 până la 10 cm pe colț). Aplicați folia, după derularea și îndepărtarea benzii de plastic, cu banda autoadezivă (pe partea imprimată) pe partea laterală a elementului de fațadă SAU scoateți banda despicată din banda mică adezivă de pe partea neimprimată și aplicați folia pe partea din față a elementului de fațadă. Asigurați-vă întotdeauna că textul este lizibil spre vedere. Scoateți uniform banda despicată rămasă. Aplicați folia, nu prea strânsă, pe structură pentru a absorbi orice mișcare între diferitele elemente de construcție, dar evitați pliurile. Stratul adeziv al benzii este sensibil la presiune, cu cât se apasă mai ferm, cu atât aderența este mai bună. Pentru a face acest lucru, utilizați o rolă de presare.
- Metoda de curățare
Reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate cu Soudal Remover CT sau Soudal Curățător suprafață.
- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Culoare: Negru

Ambalaj: Rulou , Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Lungime (m): 30

SWS Vario Extra Black

Lățime (mm): 70, 100, 150, 200, 250, 300

Grosime (mm): 1

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Remarci

- Atât temperatura SWS Vario Extra Black, cât și a substratului trebuie să fie în intervalul de temperatură de aplicare.
- Nu utilizați pe suprafețe unde este prezentă condensarea.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.