

CONNECT BAND

BANDĂ DE ETANȘARE LA UMIDITATE, SIGILANTĂ, PENTRU SUBSTRATURI NEREGULATE

DUBLĂ PROTECȚIE

Previne creșterea umidității prin ascensiune capilară în lemn și asigură o excelentă impermeabilitate la aer.

ADAPTABIL

Profilurile adezive din spumă PU permit compensarea eventualelor neregularități ale substratului.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Rezistență la tracțiune	DIN 53504	$\geq 6,5 \text{ MPa}$	-
Rezistență la sfâșiere	DIN 53504	$\geq 25 \text{ kN/m}^2$	1713.04 lbf/ft
Alungire	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Permeabilitate la aer	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n)$	-
Conductivitate termică (λ)	DIN 52612	0,042 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la raze UV și la ozon	-	permanent	-
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	cca. 32000	-
Impermeabilitate la apă	EN 13984	permanent	-
Rezistență termică	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F
Temperatură de aplicare	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Emisii VOC	-	< 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



GAMĂ LARGĂ

Disponibilă în două versiuni, se poate folosi pentru pereți având grosimi diferite.

ETANȘARE TRAINICĂ

Extrem de termostabilă și flexibilă, chiar și la temperaturi scăzute. Compatibilă cu bitumul și cu principalele materiale de construcții.