

Strong Edge 45 A+B

MASTIC EPOXIDIC SOLID TRANSPARENT

Mastic epoxidic solid transparent cu performanță crescută în ceea ce privește lipirea și rapiditatea de uscare. Este soluția specifică pentru lipirea vizibilă rapidă și este indicată în special pentru lipirile la 45 de grade.



LIPIRE FOARTE
PUTERNICĂ ȘI RAPIDĂ

IDEAL PENTRU LIPIRI LA
VEDERE ȘI LA 45°

GRAD SCĂZUT DE
ÎNGĂLBENIRE

Date tehnice:

- ◆ Densitate la 25°C gr/cm³: 1.1 / 1.0
- ◆ Culoare standard: transparent
- ◆ Aspect: transparent

Consum orientativ:

- ◆ Pentru chituire:
20-30m liniari
- ◆ Pentru lipire:
30-40m²

Durata declarată reprezintă doar o dată estimativă



Interior / Exterior



Piatră naturală



Cuarț



Ceramică

Modalitatea de aplicare:

- ◆ Scoateți din recipient și cântăriți cantitatea de produs dorită.
- ◆ Respectați raportul dintre partea A și B în baza indicațiilor TDS.
- ◆ Folosiți unelte curate când amestecați.
- ◆ Dacă e necesar adăugați coloranți lichizi sau pigmenți înainte de amestecul cu agentul de întărire.
- ◆ Asigurați-vă că materialul pe care va fi aplicat produsul este curat și uscat.
- ◆ Pentru curățarea uneltelor murdare cu adeziv folosiți solvenți fără grăsimi, de ex. acetonă sau acetat de butil.
- ◆ Folosiți echipamentul individual de protecție necesar.
- ◆ Citiți cu atenție fișa tehnică și cea de siguranță.
- ◆ Închideți recipientele cu capacele lor originale pentru o păstrare corectă.
- ◆ Evitați contactul prelungit cu aerul.

Performanță:

Forța de adeziune [Mpa]	marmură 13
Timpe de gel în masă la 25°C	8-13 min
Timpe de prelucrare la 25°C	24 ore
Foarte transparent	nu
Stabilitatea la lumina solară	optimă
Efect de umed	mediu
Capacitatea de întindere	bună
Adeziune pe umed	nu

Măsuri de siguranță:

Înainte de utilizare vă recomandăm să citiți instrucțiunile din fișa tehnică de siguranță și observațiile menționate pe ambalaje. Închideți recipientul după utilizare. A se folosi doar în scop profesional.

Avertismente:

Când o suprafață este tratată pentru prima dată, se recomandă evaluarea efectului sau adeziunea pe o mostră sau un unghi ascuns.



Partea A



Partea B



Amestec



Verticalitate după amestec



Aspect produs amestecat



Aspect produs întărit/uscat