

Primer pt. plastic SSC MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2


Descrierea produsului

Primerul pt.plastic SINTO MASTER este un grund monocomponent incolor pentru componentele din plastic utilizate în industria auto: ABS, laminat EP, PA, PBT, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR moale, PVC.

Putere de acoperire: 8-10 m²/l



Culoare
transparent



Raport de amestecare

Întăritor

În greutate

În volum

-

-



Întăritor
integrală

Vopsire parțială




Pot life 20°C

-



Diluant

0%



Vâscozitate

12-15 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

-



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare
Pistol de pulverizare


Întăritor

Presiune (bar)
1,6-2,0 bar

Duză (mm)
1,2-1,3 mm

Nr straturi
1

Diluant
0%



Timp de evaporare

Primer pt. plastic SSC MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2

Grosimea stratului uscat



Timp de uscare

Temperatura de aplicare
20°C

uscare la praf

Uscare la atingere

Gata de asamblare

Slefuire

Revopsire

10 minute

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire:

Înainte de aplicare, încălziți obiectul ce urmează a fi vopsit timp de 60 de minute la 60°C. Degresați bine suprafața cu un degresant antistatic pentru plastic sau un degresant pentru silicon. Șlefuiți utilizând degresantul antistatic pentru plastic sau degresantul pentru silicon. Curățați din nou cu degresant antistatic pentru plastic sau degresant pentru silicon. Lăsați piesele să se usuce complet.

ATENȚIE: Substanțele separatoare trebuie eliminate complet! După pregătirea menționată anterior, recomandăm efectuarea unui test de umezire cu apă. Dacă apa se scurge rapid, repetați pretratarea.