

Lac acrilic MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului


Este un lac transparent cu conținut ridicat de solide (High Solid), destinat aplicațiilor auto profesionale. Oferă un finisaj cu luciu profund și strat gros. Ideal pentru vopsiri economice cu aplicare în două straturi. Prezintă rezistență excelentă la raze UV, agenți chimici, uzură mecanică și condiții meteorologice severe.

Putere de acoperire: 6-8 m²/l

Conditii de procesare



Culoare
incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Întăritor pentru lac Master

În greutate (lac : întăritor)

100+50

În volum (lac : întăritor)

2:1



Întăritor
integrală

Vopsire parțială



Pot life 20°C

1 ora cu întăritor rapid


4 ore cu întăritor normal

6 ore cu întăritor lent



Diluant

15-20 %



Vâscozitate

18-20 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

Lac acrilic MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune HVLP/

duză internă

Întăritor

Presiune (bar)

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0.7

Duză (mm)

1.2-1.3 mm

1.2-1.3 mm

Nr straturi


1-2

1-2

Diluant

15-20%

15-20%



Timp de evaporare

Intre straturi

5-10 min

Inainte de a baga la cabina

10-15 min

Grosimea stratului uscat

40-50 μ m



Timp de uscare

Temperatura de aplicare

20°C

60°C

Uscare IR

Unde scurte

Unde medii

uscare la praf

20-30 min

Uscare la atingere

10-12 ore

30 min

8 minute

10-15 minute

Gata de asamblare

24 ore

1 ora

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation:

Valoarea limită UE pentru acest produs (categoria B/e): 840 g/l

Acest produs conține maximum 565 g/l compuși organici volatili (VOC).

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instructiuni de folosire: