

Solid

Mastic solid colorat din poliester - pentru lipire, reparare și laminare

Masticul solid-colorat este un mastic care nu-și pierde verticalitatea, menținându-și în același timp gama largă de culori tixotropice. Este folosit pentru a lipi și a repara marmura, piatra și aglomeratele. Poate fi de asemenea folosit pentru chituire și pentru repararea imperfecțiunilor. Foarte moale, ușor de întins, nu-și pierde verticalitatea. După polimerizare este uscat, poate fi bine lustruit și șlefuit. Solid se caracterizează printr-o aderență excelentă și o capacitate de lustruire excelentă.



Caracteristici principale

- + lipire puternică
- + moale și ușor de întins

Materiali / Surfaces



Piatră naturală Cuarț

Caracteristici secundare

- + foarte strălucitor
- + ușor de lustruit
- + ușor de colorat

Înainte / după aplicare

Nu este cazul

CERTIFICĂRI

CARACTERISTICI TEHNICE

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Asigurați-vă că marmura care urmează a fi prelucrată cu rășină este complet uscată și curată. Luați din recipient cantitatea necesară de adeziv și adăugați catalizatorul în pastă 2-3% din greutate. Amestecați energic și folosiți produsul astfel obținut. Nu puneți înapoi în cutie adezivul nefolosit. Dacă trebuie să corectați culoarea, folosiți pastă de colorat sau oxizi metalici. Adăugați culoarea înaintea catalizatorului, potriviți nuanța și apoi adăugați catalizatorul. Excesul de culoare poate influența caracteristicile finale ale adezivului. Aveți grijă. După utilizare, păstrați cutiile închise. Păstrați adezivul și catalizatorul ferite de razele solare.

DATE TEHNICE			
Vâscozitate la 25°		Pastă tixotropică	
Densitate la 25° gr/cm3		1.65	
Aspect		Pastă colorată	
Raport adeziv / agent de întărire		100 + 2/3	
Timpul de gel în vrac la 25°C in min		3-4	
Timp de priză fără atingere la 25°C in min		25-30	
Timp de lucru recomandat la 25°C in min		60-80	
Temperatura minimă de reacție		0°C	
Temperatura minimă de utilizare după întărire		0°C	
Temperatura maximă de utilizare după întărire		+110°	
Durata de depozitare la 18-25°C		12 luni	
TEST DE ADERENȚĂ ASTM D4541			
Forța de aderență în Mpa la 25°C pe marmură carrara după 2h		Nu este cazul	
Forța de aderență în Mpa la 25°C pe marmură carrara după întărire 50°C pentru 12 ore		Nu este cazul	
Forța de aderență în Mpa la 25°C pe cuarț după 2 ore		Nu este cazul	

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.

Forța de aderență în Mpa la 25°C pe cuarț după întărire 50°C pentru 12 ore		Nu este cazul	
--	--	---------------	--

DEPOZITARE ȘI TERMENUL DE VALABILITATE

Produsul poate fi păstrat cel puțin 12 luni în condiții normale, între 18-25°C, departe de sursele de căldură, umiditate, lumina solară și în recipientele originale nedeschise.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Adezivul și agentul de întărire sunt produse chimice. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți fișa cu date de securitate, precum și regulile scrise pe etichetele de pe recipiente.

PRODUS EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL

Informațiile incluse în această fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și, pe baza experienței noastre, sunt corecte. Aceste date pot fi modificate fără preaviz și nu vor fi considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă produsul este sau nu adecvat, înainte de utilizare. Reprezintă obligația clientului de a verifica ca utilizarea produsului să fie conform legii, a legislației și a brevetărilor țării clientului.