




ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU TERMOSISTEM

T100



Adeziv pentru lipirea placilor de polistiren si realizarea stratului de armare cu plasa din fibra de sticla, la interiorul si exteriorul cladirilor. Se va utiliza pe suprafete suport cu aderență la mortare pe baza de ciment. Nu se va utiliza pe suporturi din metal, lemn sau plastic.

Compozitie: Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare: Continutul unui sac se introduce în cantitatea de apă indicată (se va utiliza numai apă curată și rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă să maturată 5-10 minute și apoi se amestecă din nou. Pentru lipirea polistirenului adezivul se aplică într-un strat continuu de 4-5 cm pe marginile placii și în minim 5 puncte pe suprafața acesteia, astfel încât, după presarea pe perete, suprafața placii să fie acoperita de adeziv în proporție de minim 40%. Placile de polistiren se vor monta "tesute". Dibluirea se va realiza după 1-2 zile. După întărirea adezivului placile de polistiren se slefuiesc și se curătă. Mortarul se aplică pe placă de polistiren și se striază cu o gletieră creștată. Plasa din fibra de sticla se aplică pe mortarul proaspăt, astfel încât faziile să se suprapună 10 cm. Plasa se înglobează în mortar prin presare usoara cu un spaclu neted. În timpul montajului temperatura va fi cuprinsă între 5°C și 30°C. Montajul nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curenț de aer.

Date tehnice:

Necesar de apa: 6 – 6.5 l pentru 25 kg material

Timp de maturare: 5 min

Timp de punere în opera: 2-2.5 ore

Granulatie maxima: 0.8 mm

Aderenta la polistiren: $\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$ (rupere în polistiren)

Aderenta la beton: $\geq 0.25 \text{ N/mm}^2$

Rezistența la compresiune: $> 8 \text{ N/mm}^2$

Randament: 0.8 m³ mortar proaspăt/t mortar uscat

Continut de Cr⁶⁺ sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Consum specific: la lipire: 4-5 kg/m².

la spacluire: 3-4 kg/m².

Depozitare: În locuri uscate, ferit de intemperii.

Ambalare: Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg).

Durata de valabilitate: 12 luni de la data fabricației.

Masuri de siguranță: Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii se va spala cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghitirii accidentale se va consulta medicul, prezintându-i acestuia ambalajul produsului.



SC. FIROS S.A.

B-dul Timisoara nr. 100, Sector 6, Bucuresti

Tel: 021.777.05.09 | Fax: 021.444.09.93

www.firos.ro

