



Topcem



**Liant hidraulic special,
pentru sape cu priza
normala, contractii
compensate si uscare
rapida (4 zile)**



DOMENII DE APLICARE

Realizarea saelor de egalizare aplicate in aderenta cu suportul, desolidarizate sau flotante, pe suport din beton existent sau nou, peste care se vor monta imbracaminti din lemn, PVC, linoleum, placi ceramice, piatra naturala, mocheta sau orice alt tip de imbracaminte de pardoseala ce necesita un suport cu o uscare rapida, pentru a reduce timpul de instalare.

Adecat pentru utilizare la interior si exterior.

Exemple tipice de aplicare

- Realizarea de sape apte pentru trafic pietonal usor dupa numai 12 ore de la aplicare si uscare completa dupa 4 zile, pe care se monteaza imbracaminti elastice si pardoseli din lemn dupa 4 zile.
- Realizarea de sape, pe care sa fie posibila montarea placilor ceramice dupa 24 ore si a placilor din piatra naturala dupa 2 zile.
- Realizarea de mici plombe si reparatii la saele ce trebuie date in folosinta intr-un timp scurt.
- Realizarea de sape ce incorporeaza tubulatura sistemului de incalzire, fara a fi necesara utilizarea aditivilor polimerici.

CARACTERISTICI TEHNICE

Topcem este un liant hidraulic special, care in amestec cu agregate avand granulometrie adecvata si apa, formeaza un mortar care se intareste in aproximativ 24 ore si se usuca in aproximativ 4 zile.

RECOMANDARI

- Nu amestecati Topcem cu un alt tip de ciment, var, ipsos sau Mapecem etc.

- Nu lasati ca amestec uscat Topcem cu agregatele, adaugati imediat cantitatea corecta de apa si aplicati-l.
- Nu amestecati Topcem doar cu nisip fin, utilizati agregate cu granulometrie cuprinsa intre 0 si 8 mm (pentru sape cu grosime de pana la 5-6 cm).
- Nu amestecati Topcem cu o cantitate mare de apa.
- Nu adaugati apa ca sa reimprospatati un amestec de Topcem daca amestecul a inceput sa initieze priza.

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Toate substraturile sunt adecate ca suport pentru saele realizate cu Topcem.

Separati substratul de noua sapa, aplicand o folie de polietilena sau similar; in cazul existentei infiltratiilor ascensionale de umiditate prin capilaritate se pune pe vechiul suport o membrana hidroizolanta, peste care se va turna noua sapa.

In cazul realizarii saelor in aderenta cu suportul, conlucrarea dintre sapa si suport se asigura prin intermediul unei amorse de aderenta. Substratul existent din ciment, placi din piatra naturala sau placi ceramice va trebui sa fie uscat, rezistent la compresiune si tractiune, fara fisuri, lipsit de praf, parti friabile, uleiuri, vopsea, ceara sau urme de gips. Pentru alte tipuri de substraturi consultati Serviciul Tehnic MAPEI.

SAPE DESOLIDARIZATE

(grosimea de la 35 la 60 mm)

Prepararea amestecului

Amestecati corect Topcem cu agregate avand diametrul de 0-8 mm si apa, in mixer sau betoniera timp



**Realizarea amestecului
Topcem cu malaxor orizontal avand ax spiralat**



**Realizarea amestecului
Topcem cu o pompa automata cu presiune**



Alimentarea cu amestec Topcem

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Tip:	pulbere
Culoare:	gri
Greutate specifica aparenta (kg/m ³):	850
Corp solid (%):	100

DATE DESPRE APPLICARE (la +23°C-50% U.R.)

Raportul de amestecare:	200-250 kg Topcem cu 1 m ³ de agregate (diametru de la 0-8 mm) si 110-130 kg de apa pentru agregatele uscate
Greutatea specifica a amestecului (kg/m ³):	2100
Durata amestecarii:	5-10 minute
Timp de punere in opera:	60 minute
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5°C la +35°C
Apt pentru trafic pietonabil usor:	dupa 12 ore
Apt pentru darea in folosinta:	4 zile
Aplicarea de sape autonivelante:	dupa 1-4 zile
Timpul dupa care se pot monta finisaje:	24 ore pentru placi ceramice 2 zile pentru placi din piatra naturale 4 zile pentru imbracaminte elastice si parchet
Umiditatea reziduala dupa 4 zile (%):	< 2,0

CARACTERISTICI FINALE

Rezistenta la baze:	excelenta
Rezistenta la uleiuri:	excelenta (slaba la uleiuri vegetale)
Rezistenta la solventi:	excelenta
Rezistenta la temperatura:	de la -30°C la +90°C

de minim 5 minute. Amestecul se va intinde, compacta si nivela in cel mai scurt timp posibil fara a depasi o ora de la preparare. O atentie deosebita se acorda la dozarea apei, astfel incat sa se obtina un amestec cu consistenta de "pamant umed", care prin operatiunile de compactare si drisuire sa conduca la obtinerea unei suprafete finale compacte si netede, fara urme de apa la suprafata.

Amestecul de **Topcem**, agregate si apa poate fi realizat cu:

- malaxorul cu amestec fortat;
- betoniera de santier;
- malaxor orizontal cu ax spiralat;
- autobetoniera;
- pompa automata cu presiune.

Nu se recomanda prepararea manuala cu lopata a mortarului, deoarece nu rezulta o dispersare uniforma **Topcem** in masa de agregate si de regula se foloseste o cantitate mare de apa pentru a obtine o

consistenta adevarata. Cand nu este posibila folosirea unui malaxor, pentru lucrari mici, mortarul se poate realiza manual, cu lopata, amestecand uscat de mai multe ori **Topcem** cu agregatele, adaugand apa in cantitati mici si reamestecand, pana cand mortarul are consistenta de "pamant umed".

La aplicarea pe substraturi deformabile (placi de polistiren, etc.) sapa Topcem va avea o grosimea mai mare si se va arma obligatoriu cu plasa metalica adevarata.

DOZAREA RECOMANDATA

Topcem:	200-250 kg/m ³
Mix aggregate	
sort 0-8 mm:	1650-1800 kg/m ³
Apa:	110-130 kg/m ³ pentru agregate uscate. Cantitatea de apa variaza in functie de umiditatea agregatelor

sau:

Topcem:	1 sac de 20 kg
Mix agregate sort 0-8 mm:	140-160 kg
Apa:	10-12 kg pentru agregate uscate. Cantitatea de apa variaza in functie de umiditatea agregatelor

Aplicarea amestecului

Mortarul preparat cu **Topcem** se aplica ca o sapa normala. Pe substrat se aplica mai intai o folie izolatoare din polietilena (sau un material similar) cu rol de strat de separare intre sapa **Topcem** si suportul existent. Stratul de separare are rol de bariera de vaporii, impiedica infiltratiile de umiditate prin capilaritate din substrat, si pierderea apei din **Topcem** ca urmare a absorbtiei substratului; aceasta apa se va evapora ulterior lent, incetinind uscarea sapei.

Aplicarea saapelor de **Topcem** se executa cu aceleasi tehnici ca la saapele clasice pe baza de ciment. Se realizeaza stalpisorii de ghidaj care dau cota finala a sapei si pe proaspata intre fasii se imprasie mortarul; se compacteaza energic si se niveleaza cu dreptarul metalic dupa care suprafata se discuieste pentru o buna finisare.

Cand este necesar sa se incorporeze tevi sau membrane in sapa **Topcem**, stratul de acoperire va fi de minim 2 cm grosime si va trebui sa fie armat cu plasa metalica galvanizata, cu diametru de 2 mm si cu ochiuri de max 30x30 mm.

Pe perimetru spatiului cat si la baza stalpilor, etc., se va lasa un rost de dilatare cu latime de 1 cm intre sapa si pereti sau elementele verticale utilizand un material flexibil (banda de pasla, pluta, polistiren, etc.).

Daca se intrerupe aplicarea sapei iar intreruperea nu este in corespondenta cu un rost de constructie, marginea sapei se taie perpendicular fata de suport. In sapa proaspata aplicata se introduc cu rol de conectori, tije de metal (OB, PC) de 20-30 cm lungime, cu diametrul de 3-6 mm la o distanta de 20-30 cm una de alta, paralele cu suportul, pentru a asigura conlucrarea intre reprezele de turnare, evitarea desprinderilor si a altor defecte ce ar putea aparea.

Rosturile de control (fractionare): se realizeaza pe sapa proaspata prin amprentare cu o spatula speciala, in adancime de 1/3 din grosimea de turnare. Rosturile de fractionare se executa la praguri, intre stalpi si in corespondenta cu eventualele rosturi de constructie. Suprafetele delimitate prin rosturi sunt de 20-25 m² la interior si 16 m² la exterior.

La aplicarea saapelor cu Topcem, timpul de lucrabilitate este mai mare decat in cazul saapelor clasice pe baza de ciment. Temperatura mediului ambiant influenteaza puternic timpul de priza si uscarea a sapei.

SAPE ADERENTE

(grosime de la 10 mm la 35 mm)

Prepararea, dozarea si aplicarea amestecului sunt aceleasi ca la saapele desolidarizante dar mai intai se aplica pe suportul curat, o amorsa de aderenta preparata cu latex **Planicrete**.

DOZARE PENTRU AMORSA DE ADERENTA

Planicrete:	1 parte in greutate
Apa:	1 parte in greutate
Topcem:	3 parti in greutate

Pentru a garanta o buna lipire, aplicati amorsa de aderenta pe suprafata suportului si imediat aplicati sapa de **Topcem** (sapa proaspata pe amorsa proaspata).

SAPE FLOTANTE

(grosime min. 55 mm)

Mortarul de sapa se prepara si se aplica in acelasi mod ca la saapele desolidarizante. Materialul termoizolant trebuie sa aiba o rigiditate ridicata astfel incat sa nu se deformeza cu mai mult de 3 mm la incarcarea finala prevazuta.

In cazul saapelor care incorporeaza tubulatura sistemului de incalzire, stratul de acoperire peste tubulatura trebuie sa fie de minim 25 mm. Acest strat de sapa se va arma obligatoriu cu o plasa metalica sudata. Pornirea sistemului de incalzire a pardoselii se poate face dupa 4 zile de la realizarea sapei.



Realizarea fasilor de ghidaj si nivel



Aplicarea si nivelarea mortarului de Topcem



Finisarea suprafetei sapei Topcem cu un elicopter



Detaliu sape cu Topcem

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

Topcem



Intinderea amorsei de aderență pentru realizarea de sape aderente Topcem


ATENTIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, desigur că corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înaltă orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-si asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fisei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.mapei.com

* REZISTENTA MECANICA EN 13892 SI UMIDITATEA SAPELOR PREPARATE CU TOPCEM (20 kg), AGREGATE USCATE SORT 0-8 mm (160 kg) SI APA (11 kg)			
TIMP (zile)	REZISTENTA MECANICA (N/mm ²)		UMIDITATE la +23°C - 50% U.R. Masurata pe prisme 4x4x16 cm
	COMPRESIUNE	INCOVOIERE	
1	> 8	> 3	< 3,5
4	> 15	> 4	< 2,0
7	> 22	> 5	-
28	> 30	> 6	-

Topcem nu este un liant cu priza rapidă, de aceea se lucrează ca și cu un ciment normal



Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI care au emisie foarte scăzută a substanelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizație internațională pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.



Marcajul semnifică implicarea noastră în protejarea mediului. Mapei ajută proiectanți și constructori, în dezvoltarea de proiecte inovaționale, certificate LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), în conformitate cu U.S. Green Building Council.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro și www.mapei.com