

MAPELUX LUCIDA

Ceara metalizata lucioasa, cu dubla reticulare si rezistente ridicate



DOMENII DE APLICARE

Mapelux Lucida se foloseste in interiorul cladirilor civile, cum ar fi magazine, showroom-uri, apartamente, spatii de birouri, etc., pentru protejarea pardoselilor realizate cu sistemul **Mapefloor System** supuse unor utilizari intense sau cu rolul de a usura lucrarile de curatire si intretinere a pardoselilor realizate cu **Ultratop**.

Exemple tipice de aplicare

- Strat protector pe pardoselile din rasini realizate utilizand **Mapefloor System** la interior in cladiri civile.
- Strat de protectie pe pardoselile autonivelante realizate cu **Ultratop** in spatii civile, cum ar fi showroom-uri, magazine si apartamente.
- Tratament protector pentru pardoselile decorative realizate cu **Ultratop** si agregate naturale, dupa aplicarea tratamentului adecvat, in spatiile interioare ale cladirilor civile, cum ar fi showroom-uri, magazine si apartamente.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapelux Lucida este o ceara metalizata lucioasa, caracterizata printr-o rezistenta ridicata la trafic si curatari repetate, chiar si in cazul utilizarii detergentilor puternici.

Datorita dublei reticulari a produsului ce uneste toate componentele, pelicula de ceara **Mapelux Lucida** este usor de curatat, urmele si petele ramase in urma traficului putand fi indepartate printr-un ciclu de spalare simplu.

Mapelux Lucida este extrem de fluida, fiind usor si rapid de aplicat pe suprafata.

RECOMANDARI

Nu aplicati daca temperatura este mai mica de +10°C.

PROCEDURA DE APLICARE

Pregatirea substratului

Inainte de a aplica **Mapelux Lucida**, se asteapta cel putin 24 de ore de la aplicarea sistemelor **Mapefloor System**. Pe suprafetele tratate cu **Ultratop** pe care s-au aplicat tratamente de finisare succesive, **Mapelux Lucida** se poate aplica numai dupa ce tratamentele anterioare s-au uscat complet.

Aplicarea produsului

Mapelux Lucida trebuie fi aplicat in doua straturi in cruce, pentru a obtine o buna protectie a suprafetei. Primul strat de **Mapelux Lucida** se aplica uniform utilizand un mop special de ceara (microfibră). Odata ce primul strat de ceara s-a intarit complet, aplicati in cruce al doilea strat.

CURATAREA

Unelte si echipamentele folosite la aplicarea produsului **Mapelux Lucida** trebuie spalate cu apa curata imediat dupa utilizare.

CONSUM

50 g/m².

AMBALAJ

Mapelux Lucida este disponibil in bidoane de 10 kg.

DEPOZITARE

Mapelux Lucida poate fi depozitat pana la 12 luni in ambalajul original la o temperatura cuprinsa intre +10°C si +30°C. A se proteja de inghet.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistenta:	emulsie
Culoare:	alb
Densitate:	1,036 g/cm ³
Continut substanta uscata:	22 ± 1 %
Continut substanta activa:	30 ± 1 %

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C si 50% U.R.)

Temperatura de aplicare:	de la +10°C la +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau parti ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informații despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

2041-7-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

