

PULICOL 2000

Solvent sub forma de gel pentru indepartarea
adezivilor si a vopselelor



DOMENII DE APLICARE

Indepartarea adezivilor vechi pe baza de rasini naturale sau sintetice, a vopselelor si a urmelor de mortare sau chituri epoxidice.

Exemple tipice de aplicare

- Indepartarea adezivilor vechi de pe suprafata pardoselilor din marmura, placi ceramice, lemn, beton, imbracaminti autonivelante pe baza de ciment, metal, etc.
- Indepartarea adezivilor vechi de pe suprafata peretilor placati cu placi ceramice si mozaic, marmura, beton, lemn, ipsos, metal, placi de fibrociment, etc.
- Indepartarea vopselelor de pe suprafete din metal, lemn, beton, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Pulicol 2000 este un amestec de solventi fara cloruri care se prezinta sub forma de gel. Este usor de aplicat cu o spatula sau prin pensulare, si nu emana un miros puternic.

Pulicol 2000 are o mare putere de a indeparta unei pelicule de adeziv sau de vopsea, pe baza de rasini, in numai cateva minute de la aplicare.

RECOMANDARI

- Nu amestecati **Pulicol 2000** cu apa.
- Nu aplicati produsul pe suporturi care pot fi distruse de solventi (ex. plastic, cauciuc, PVC), suprafete tratate cu smalt decorativ care nu este rezistent la solventi sau pe parchet lacuit.
- Nu utilizati **Pulicol 2000** pentru vopsele cu rezistenta la foc, deoarece este putin eficient.

MOD DE APLICARE

Intindeti **Pulicol 2000** pe suprafata de adeziv sau vopsea care trebuie indepartata, cu o spatula sau o pensula. Asteptati 2-3 minute, in functie de tipul de adeziv sau vopsea si apoi indepartati **Pulicol 2000** impreuna cu adezivul sau vopseaua, cu ajutorul unui spaclu sau prin spalarea cu o pompa cu apa de inalta presiune. Daca suportul este plan si neabsorbant, ex.: marmura sau placi ceramice, spalati si clatiti cu apa din abundenta.

Daca suprafata suport este rugoasa si/ sau absorbanta, ex.: sape grosiere sau autonivelante pe baza de ciment, eliminati reziduurile cu smirghel, cu o perie de sarma sau cu un spaclu. Suprafetele din lemn nu se spala, indepartarea se face cu hartie abraziva.

Timpul cat **Pulicol 2000** trebuie lasat sa actioneze pe material inainte de indepartare, depinde de tipul de adeziv si grosimea de aplicare, de exemplu:

- adezivi acrilici: necesita cateva minute;
- adezivi poliuretanici sau epoxi-poliuretanici: necesita aproximativ 30 minute;
- poate fi necesara o a doua aplicare in unele circumstante.

CONSUM

Consumul depinde de cantitate si tipul de adeziv: ca regula generala consumul este de 0,3 kg/m².

AMBALAJ

Cutii de 0,7 si 2,5 kg.

DEPOZITARE

Depozitat in ambalajele originale, sigilate, in conditii normale, are o valabilitate de 24 de luni, de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	gel
Culoare:	alb laptos
Densitate (g/cm ³):	0,98
Depozitare:	24 luni in ambalaj original
Inflamabil:	da
DATE DE APLICARE	
Timp de asteptare inainte de indepartare:	intre 2 si 3 minute in functie de tipul de adeziv sau vopsea
Temperatura de aplicare:	de la +8°C la +35°C
Acoperire (kg/m ²):	0,3

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul conținut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informații despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 6, sector 5, București



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

569-3-2024-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

