

Baumit SockelPutz

Tencuială de ciment hidrofobată



- Tencuiala hidrofobată
- Impermeabilă la apă
- Aplicare manuală și mecanizată

Produs	Tencuială de ciment hidrofobată, impermeabilă pentru prelucrare manuală sau mecanizată.														
Compoziție	Ciment, nisipuri, aditivi.														
Proprietăți	Tencuială minerală, gata preparată, cu aplicare manuala și mecanizata, de înaltă rezistență, cu o bună hidrofobare și bună aderență la suport, rezistentă la îngheț, permeabilă la vapori, extrem de rezistentă la impact și la zgârieturi.														
Domeniu de aplicare	Tencuială de ciment pentru soclu, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată cu aplicare la interior și exterior. Poate fi utilizată ca suport pentru placări și ca tencuială armată la lucrări de consolidare.														
Date Tehnice	Grupa Mortare:	CS IV													
	Standard:	SR 998-1:2016													
	Clasificare:	GP - CS IV - W2													
	Rezistența la încovoiere:	> 1.5 N/mm²													
	Rezistența la încovoiere la 28 de zile:	> 3 N/mm² la aplicarea mecanizata													
	Rezistența la compresiune:	> 5 N/mm² la aplicarea manuala													
	Rezistența la compresiune la 28 de zile:	> 10 N/mm² la aplicarea mecanizata													
	Aderența la forfecare:	> 0.1 N/mm²													
	Rezistența la difuzia vaporilor:	15 / 35 tabelar													
	Conductivitate termică :	< 0.46 W/mK la aplicarea manuala													
<table><tr><td></td><td>SocketPutz_25 Kg</td></tr><tr><td>Granulă maxim</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Consum</td><td>16 kg/m²/cm</td></tr><tr><td>Grosime minimă de aplicare</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Grosime maximă de aplicare</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Necesar apă</td><td>4 - 5 l/Sac</td></tr></table>					SocketPutz_25 Kg	Granulă maxim	2 mm	Consum	16 kg/m²/cm	Grosime minimă de aplicare	20 mm	Grosime maximă de aplicare	25 mm	Necesar apă	4 - 5 l/Sac
	SocketPutz_25 Kg														
Granulă maxim	2 mm														
Consum	16 kg/m²/cm														
Grosime minimă de aplicare	20 mm														
Grosime maximă de aplicare	25 mm														
Necesar apă	4 - 5 l/Sac														
Formă de livrare	sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg														
Depozitare	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut pe palet de lemn infoliat.														
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu														
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro .														
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă si să respecte reglementările referitoare la planeitate. Rosturile de zidărie, golurile pentru instalații trebuie umplute cu câteva zile înainte de tencuire.														

Pregătire suport

Se vor utiliza profile de pontaj și profile de colț protejate coroziunii. În cazul intersecțiilor dintre elemente de zidărie de natură diferită, acestea se vor arma corespunzător.

În funcție de: tipul, absorbția suprafeței și funcție de vreme, suportul trebuie să fie umezit în prealabil înaintea aplicării amorsei. Suprafețele de beton nu trebuie să prezinte urme decofrol. În caz contrar acestea se vor curăța în prealabil.

Amorsarea suportului se va face utilizând amorsa pentru tencuieli Baunit Spritz4.

Temp de uscare amorsă minim 3 zile, iar în primele 2 zile suprafața se va menține umedă.

Aplicare

Tencuiala Baunit SockelPutz poate fi aplicată atât manual cât și mecanizat.

Aplicare manuală:

Tencuiala se prepară cu malaxoare obișnuite cu cădere liberă (cca. 4,5 l apă/sac), timp de amestecare cca. 3-5 minute.

Aplicare mecanizată:

Tencuiala se poate aplica cu mașinile de tencuit obișnuite (PFTG5C, M-tec sau cu alte mașini similare).

După aplicare pe perete (cancioc sau cu furtunul mașinii de tencuit), tencuiala se întinde cu dreptarul H și se nivelează folosind dreptarul trapez. Grosimea maximă de aplicare este de maximum 25 mm pe strat.

La aplicarea în mai multe straturi suprafața se prelucrează rugos. Timpul de așteptare între straturi minim 24 ore.

Tencuiala nu se va drișcui dacă se vor lipi placaje ceramice iar în cazul aplicării unui finisaj de tip vopsea, se va aplica un tinci Baunit Perla Interior iar la exterior Baunit Perla Exterior sau Baunit MultiRenova. Dacă se aplică un tinci peste tencuială, atunci tencuiala se întinde cu dreptarul H și se taie.

Înainte de aplicarea altor finisaje peste tencuiala Baunit SockelPutz, se lasă un timp de uscare de minim 10 zile pe cm, grosime de tencuială.

Recomandări

În timpul aplicării și a procesului de priză, temperatura aerului și a suprafeței suport trebuie să fie de peste +5 °C și +25 °C. Suprafețele proaspăt tencuite se vor proteja de acțiunea directă a soarelui. După tencuire suprafața se va menține umedă timp de 2 zile.

Finisaje:

Tencuieli decorative Baunit - peste tencuiala trasă la dreptar și nivelată:

Vopsele de Fațadă Baunit - peste tencuiala finisată prin drișcuire

Dacă tencuiala se aplică și sub nivelul terenului (sau trotuar) pe această zonă se aplică o hidroizolație.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.