

Baumit SpeedFlex

Aditiv pentru masă de șpaclu organică



- **Accelerează priza**
- **La temperaturi de la +1 °C la 15 °C**
- **Umiditatea relativă până la 95%**

Produs	Aditiv pentru masa de spaclu organica armata cu fibre Baumit PowerFlex in vederea aplicarii in intervalul de temperatură ≥ + 1 °C și ≤ + 15 °C și umiditatea aerului ≤ 95%.		
Compoziție	Aditivi organici, amoniac, apă.		
Proprietăți	Pentru aditivarea masei de spaclu Baumit PowerFlex în vederea aplicarii in intervalul de temperatură ≥ + 1 °C și ≤ + 15 °C și umiditatea aerului ≤ 95%.		
Domeniu de aplicare	Pentru aditivarea masei de spaclu Baumit PowerFlex în vederea aplicarii in intervalul de temperatură ≥ + 1 °C și ≤ + 15 °C și umiditatea aerului ≤ 95% (alte condiții meteorologice au un efect negativ asupra proprietăților uscării). Adăugarea se face direct la șantier. Adăugarea SpeedFlex accelerează priza si rezistența apare de obicei după aproximativ 4-6 ore (în funcție de temperatură și umiditatea aerului). În acest timp masa de spaclu trebuie protejata să nu înghețe.		
Date Tehnice	Culoare:	incolor	
	Densitate:	aprox. 1 kg/dm³	
	Valoare pH:	aprox. 11 - 12	
	Diluare:	nediluat	
Consum			
 eco-INSITUT Germany GmbH			
Formă de livrare	bidon 165 ml		
Depozitare	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.		
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu		
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. Planeitatea suportului trebuie să corespundă conform normelor în vigoare.		
Pregatire suport	Aplicarea masei de șpaclu Baumit PowerFlex aditivată cu SpeedFlex se va face similar tehnicilor de aplicare si tratarea suportului conform ghidului de aplicare a sistemelor termoizolante Baumit.		

Aplicare

Înainte de aplicare se amestecă aditivul Baunit SpeedFlex cu masa de spaclu organică Baunit PowerFlex înainte de aplicare, direct pe șantier.

Amestecați întregul recipient de SpeedFlex (165 ml) la o găleată de PowerFlex amestecând bine cu un malaxor.

După malaxare se aplică masa de spaclu Baunit PowerFlex cu un șpaclu cu dinți inoxidabil (dinți de 10 mm).

Nu se adaugă apă pentru reglarea consistenței. Nu amestecați alte materiale.

Prin adăugarea de cantități mai mari de aditiv acesta nu reduce intervalul de temperatură în care materialul poate fi aplicat.

Adăugați SpeedFlex numai înainte de aplicarea masei de spaclu.

Aplicarea mase de spaclu pe fatada trebuie făcută în aproximativ 1,5 ore.

După această perioadă, reacția materialului este completă și se întărește și numai poate fi aplicată.

Masele de șpaclu întărite nu pot fi reamestecate din nou și nici aplicate.

Recomandări

Baunit SpeedFlex permite folosirea masei de spaclu organice în condițiile în care temperaturile la aplicare sunt cuprinse între 1-5 °C. În situația în care prognoza meteo preconizează ca temperaturile în timpul aplicării vor fi situate în zona de îngheț, umiditate excesivă care duce la formarea de condens pe suprafața masei de spaclu, va predomină ploaia continuă sau ceața permanentă, lucrările trebuie amânate și trebuie luate măsuri de protecție adecvate (plase de fatada, replanificarea aplicării etc.).

Aditivul SpeedFlex se folosește numai la temperaturi $\geq +1^{\circ}\text{C}$ și $\leq +15^{\circ}\text{C}$ și o umiditate $\leq 95\%$.

Pregătiri privind securitatea

Ochii și pielea, ca și suprafețele adiacente suprafeței de finisat în special sticlă, ceramică, placaje tip Klinker, piatră nat urală, lac și metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aștepta întărirea masei de spaclu.

După utilizare unelte și sculele trebuie curățate imediat cu apă.

Nu aplicați materialul dacă temperatura suportului și temperatura aerului este sub $+1^{\circ}\text{C}$ și peste $+15^{\circ}\text{C}$.

A se consulta fișa tehnică a masei de spaclu organică Baunit PowerFlex înainte de aditivare și aplicare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.