


Baumit StarTex Grob

Plasa din fibra de sticla pentru armare speciala



- **Previne fisurarea**
- **Rezistenta ridicata la alcalinitate**
- **Rezistenta ridicata la tractiune**

Produs	Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.														
Compoziție	Fibre din sticlă (cu strat de SBR = stiroil-butadiena-rubber).														
Proprietăți	Previne fisurarea fatadelor, rezistenta ridicata la alcalinitate.														
Domeniu de aplicare	Plasa de armare pentru armarea masei de spaclu din cadrul sistemele de izolare termică Baumit Ceramics - pentru fatada cu finisaje de tip: placaj ceramic sau portelanat, placaje klinker sau bricks strips, piatră naturala, etc.														
Date Tehnice	<table><tr><th></th><th>StarTex Grob 50 mp</th></tr><tr><td>Consum</td><td>1.1 ml/m²</td></tr><tr><td>Acoperire</td><td>45 m²</td></tr></table> <table><tr><td>Dimensiune ochiuri (mm):</td><td>ca. 7.5 x 7.0 (+/- toleranta 0.5mm)</td></tr><tr><td>Greutate specifica (g/mp):</td><td>214</td></tr><tr><td>Fora la Tractiune, FF (N/50 mm):</td><td>3015.3 pe directie longitudinala 2917.8 pe directie transversala</td></tr><tr><td>Fora la Tractiune in solutie alcalina (5% NaOH), FF (N/50 mm):</td><td>1545.7 pe directie longitudinala 1805.1 pe directie transversala</td></tr></table>		StarTex Grob 50 mp	Consum	1.1 ml/m ²	Acoperire	45 m ²	Dimensiune ochiuri (mm):	ca. 7.5 x 7.0 (+/- toleranta 0.5mm)	Greutate specifica (g/mp):	214	Fora la Tractiune, FF (N/50 mm):	3015.3 pe directie longitudinala 2917.8 pe directie transversala	Fora la Tractiune in solutie alcalina (5% NaOH), FF (N/50 mm):	1545.7 pe directie longitudinala 1805.1 pe directie transversala
	StarTex Grob 50 mp														
Consum	1.1 ml/m ²														
Acoperire	45 m ²														
Dimensiune ochiuri (mm):	ca. 7.5 x 7.0 (+/- toleranta 0.5mm)														
Greutate specifica (g/mp):	214														
Fora la Tractiune, FF (N/50 mm):	3015.3 pe directie longitudinala 2917.8 pe directie transversala														
Fora la Tractiune in solutie alcalina (5% NaOH), FF (N/50 mm):	1545.7 pe directie longitudinala 1805.1 pe directie transversala														
Formă de livrare	rolă 50 m ² , 1 palet = 20 role = 1000 m ²														
Depozitare	În poziție verticală în condiții climatice normale, ferit de razele solare si de inghet. Depozitarea trebuie să se facă în așa fel încât plasa să nu poată fi deformată. Plasa deformată nu se mai utilizează.														
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu														
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .														
Suport	Înainte de începerea operației de armare trebuie realizate toate închiderile de pe fatada cu accesoriile Baumit specifice sistemului ETICS (profil de legatura usi si ferestre, profil de soclu, profil de dilatatie etc.).														
Pregătire suport	Înainte de începerea operației de armare trebuie realizate toate închiderile de pe fatada cu accesoriile Baumit specifice sistemului ETICS (profil de legatura usi si ferestre, profil de soclu, profil de dilatatie etc.).														

Aplicare

Se aplică masa de spaclu Baunit StarContact White cu o gletieră din material inoxidabil, cu dinți de 10 x 10 mm, într-un strat de minim 3 mm.

Plasa din fibră de sticlă trebuie înglobată neted (fără cute) în stratul proaspăt de masă de spaclu, prin aplicare în fâșii verticale, de sus în jos.

Fâșiile de plasă trebuie să se suprapună pe o porțiune de minim 10 cm (atât suprapuneri orizontale cât și verticale).

Dibluirea se efectuează cu dibluri cu surub prin plasă și stratul de armare, cât timp aceasta este încă proaspătă. Este obligatoriu utilizarea diblurilor cu șurub Baunit S. (vezi tabelul de la sfârșitul capitolului Aplicare)

Numarul diblurilor min. 6 dibluri/mp iar la margini, este necesară mărirea numărului de dibluri, care pot ajunge până la 12 dibluri/mp. Diblurile se montează respectând schema de montaj (a se vedea ghidul de punere în opera).

Plasa din fibră de sticlă va trebui să fie poziționată la mijlocul sau în treimea exterioară a stratului de armare și să fie acoperită cu masa de spaclu Baunit StarContact White acoperirea se face ud-pe-ud.

Timpul de uscare este de 1 zi / mm grosime strat, ținând cont de temperatura și umiditate.

Lipirea placajelor ceramice se va face numai după uscarea completă a masei de spaclu armata dar numai devreme de 7 zile.

Numar de dibluri și dimensiuni caroiăj	
Numar dibluri (buc./mp)	Caroiăj (cmxcm)
6/m ²	40 x 40 cm
8/m ²	40 x 30 cm
10/m ²	40 x 25 cm
12/m ²	40 x 20 cm

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a substratului trebuie să fie de cel puțin + 5 °C în timpul aplicării și uscării. Fațadă se va proteja de lumina directă a soarelui, ploaie sau vânt puternic (de exemplu, cu o plasă de fatada).

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot încetini timpul de uscare semnificativ.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.