

Chit elastic bicomponent**Proprietăți**

FLEX-COVER este un chit elastic bicomponent, armat cu fibre, constituit dintr-un mortar pe bază de ciment (component A) și o emulsie cu rășini (component B). Prezintă o mare elasticitate, impermeabilitate și rezistență în timp.

Domenii de aplicare

Este utilizat pentru astuparea și impermeabilizarea locală a fisurilor, a punctelor de îmbinare, a rosturilor din tâmplărie, etc, ca și pentru șpăcluirea suprafețelor care prezintă fisuri capilare. Se aplică pe suprafețe de tencuială, beton, gipscarton, cement board, lemn, etc. Poate fi utilizat în spații interioare și exterioare.

Caracteristici Tehnice

	Component A	Component B
Bază:	mortar de ciment	dispersie apoasă din polimer acrilic
Culoare:	alb	alb
Proporție de amestec:	1 parte la greutate	0,3 părți la greutate

Produsul combinat

Timp de viață în recipient: 90 min la +20°C

Greutate aparentă: 1,85 kg/lit

Rezistență la compresie: $7,00 \pm 1,00 \text{ N/mm}^2$

Rezistență la încovoiere: $1,70 \pm 0,50 \text{ N/mm}^2$

Mod de utilizare**1. Suportul**

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de praf, grăsimi, materiale friabile, etc, și să fie udat bine înaintea aplicării produsului FLEX-COVER.

2. Aplicarea

Se adaugă componentul A în componentul B, amestecând continuu, până la formarea unei mase păstoase omogene, adecvată pentru șpăcluire.

Materialul se aplică cu șpaclul, în unul sau două straturi, în funcție de grosimea aplicării. Stratul al doilea se aplică numai după uscarea primului.

Consum

- Pentru astuparea rosturilor de 5 mm x 5mm: 40 gr la un metru liniar de rost.
- Pentru șpăcluirea suprafețelor: 1,6 kg/m²/mm grosime strat.

Ambalaj

Ambalaj de 2,6 kg (2 kg mortar + 0,6 kg emulsie).

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

- Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +30°C.
- Se recomandă ca pe timpul lunilor de vară produsul FLEX-COVER să fie udat după aplicare, pentru a fi protejat de deshidratare din cauza temperaturilor ridicate.
- Componentul A al acestui produs conține ciment, care provoacă o reacție alcalină cu apa și este clasificat ca iritant.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat FLEX-COVER are un conținut maxim <30 g/l COV.