

Chit acrilic pentru șpăcluire

Proprietăți

ISOMAT ACRYL STUCCO este un chit acrilic pe bază de apă, pentru șpăcluire, gata preparat, pentru utilizare în spații interioare și exterioare. Prezintă mare ușurință la aplicare și frecare. Conferă o suprafață finală netedă, gata pentru grunduire și vopsire.

Certificat cu marcajul CE, în conformitate cu standardul EN 13963, ca material pentru rostuirea plăcilor de gips, de tip 3A (pentru rostuire și șpăcluire generală).

Domenii de aplicare

ISOMAT ACRYL STUCCO este ideal pentru șpăcluirea suprafețelor de tencuială, beton, zidărie, lemn, gipscarton și betopan.

Caracteristici tehnice

Formă:	păstoasă
Culoare:	alb
Greutate specifică:	1,65 ± 0,05 kg/l
Timp de uscare:	1-2 h
Timp pentru reluarea vopsirii:	2-3 h
Temperatura minimă la aplicare:	+ 5°C
Aderența:	0,35 N/mm ²
Rezistența la fisurare:	fără fisuri
Rezistență la încovoiere:	300 N

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de praf, grăsimi, materiale friabile etc.

Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.

Dacă tencuiala este șubredă și se macină, pentru stabilizarea suprafeței este indicată grunduirea cu grundul acrilic micronizat PRIMER CLASSIC, pe bază de apă, diluat cu până la 50% apă curată.

2. Aplicarea

ISOMAT ACRYL STUCCO se aplică în două straturi, cu șpaclul. Stratul al doilea urmează după uscarea primului.

După șpăcluire, suprafața finală se netezește cu glaspapir, pentru a urma grunduirea și apoi vopsirea sa.

Consum

1,5-2,5 kg/m², în funcție de grosimea stratului.

Ambalaj

Recipiente de 400 g și 800 g.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria g, tipul Y, este 30g/l (2010) pentru produsul gata preparat.

Produsul ISOMAT ACRYL STUCCO gata preparat are un conținut maxim de COV < 30 g/l.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13

3A - EN 13963

Reaction to fire: F

Flexural strength: 300 N