

PRIMER PVC/TPO

Grund de aderență pentru membranele hidroizolante lichide din gama ISOFLEX-PU pe membrane de PVC sau TPO

Descriere

PRIMER PVC/TPO este un grund de aderență cu priză rapidă, cu vâscozitate redusă, monocomponent, pe bază de solvenți.

Domenii de aplicare

Grundul PRIMER PVC/TPO este adecvat pentru asigurarea aderenței membranelor hidroizolante lichide poliuretanică din gama ISOFLEX-PU atunci când sunt aplicate pe hidroizolații vechi din membrane de PVC sau TPO.

Caracteristici tehnice

Formă:	lichid
Culoare:	translucid
Densitate:	0.9 ± 0.05 kg/l

Mod de utilizare

Membranele vechi de PVC/TPO trebuie curățate în prealabil cu solventul special SM-16.

După curățare, membranele trebuie să fie complet uscate, curate, fără grăsimi, materiale friabile, praf, etc.

Grundul PRIMER PVC/TPO este aplicat cu rola într-un strat. La 20-30 de minute după aplicare – atunci când suprafața pe care s-a aplicat grundul este uscată dar lipicioasă la atingere (în funcție de condițiile atmosferice, precum vânt, umiditate și temperatură) – poate fi aplicată membrana hidroizolantă lichidă poliuretanică din gama ISOFLEX-PU.

Consum aprox. 100 g/m².

Ambalaj

PRIMER PVC/TPO este ambalat în recipiente de 0,75 kg și 4 kg.

Durata de viață – Depozitare

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, în spații protejate de umiditate și razele soarelui.

Temperatură de depozitare recomandată este între +5°C și +35°C.

Observații

- Temperatura pe timpul aplicării și întăririi produsului trebuie să fie între +5°C și +35°C.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro