

Fișă tehnică

COLORANȚI DE BAZĂ PENTRU VOPSELE



Proprietăți

Coloranți de bază de înaltă calitate, pentru colorarea tuturor vopselelor albe plastice și acrilice. COLORANȚII DE BAZĂ PENTRU VOPSELE sunt caracterizați de o încorporare ușoară în vopsea, de putere colorantă și putere de acoperire ridicată, de lucrabilitate foarte bună, de rezistențe deosebit de ridicate la spălare frecventă și durabilitate. Nu conțin amoniac și nu au miros. Conferă un efect final mat ireproșabil.

Domenii de aplicare

COLORANȚII DE BAZĂ PENTRU VOPSELE sunt utilizați pentru colorarea tuturor vopselelor albe plastice și acrilice.

Caracteristici tehnice

Culori:	albastru, galben, roșu, verde, maro, negru, cărămiziu, ocru.
Vâscozitate (Poise):	15
Densitate:	1,46 kg/lit
pH:	8,5 la +23°C

Mod de utilizare

Înainte de utilizare materialul se amestecă ușor și în continuare se aplică ca atare sau diluat cu 5-10% apă curată. COLORANȚII DE BAZĂ PENTRU VOPSELE se adaugă în vopseaua albă plastică sau acrilică în cantitatea necesară pentru obținerea nuanței dorite. Amestecul trebuie să fie amestecat bine, pentru obținerea unei culori omogene.

Ambalaj

Recipiente de plastic de 200 ml, 375 ml și 750 ml.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria a, tipul Y, este 30g/l (2010) pentru produsul gata preparat.

Produsele COLORANȚI DE BAZĂ PENTRU VOPSELE gata preparate au un conținut maxim de COV < 30 g/l.

ISOMAT S.A.
PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII
Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios
C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03
Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11
Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

