

Chit de rosturi hidrofug, cu granulație fină, cu aspect de porțelan, pentru marmură

Proprietăți

Chit de rosturi color, pe bază de ciment, îmbogățit cu polimeri (rășini), utilizat pentru rostuirea marmurei, granitului sau plăcilor ceramice. Conferă rezistențe mecanice ridicate, stabilitate cromatică excelentă și este puternic hidrofug. Este adecvat pentru rosturi de 0 - 3 mm lățime. Este clasificat ca chit de rosturi de tipul CG2 conform EN 13888.

Domenii de aplicare

Este adecvat pentru rostuiuri cu lățimi mici, pentru orice tip de plăci, pentru marmură, granit, mozaic de sticlă, mozaic de marmură, pe zid sau pe pardoseală, în spații interioare și exterioare, ca și la piscine.

Caracteristici tehnice

Bază:	mortar de ciment
Culori:	5
Necesar de apă:	1,30 kg/sac de 4 kg
Greutate aparentă mortar uscat:	0,92 ± 0,10 kg/lit
Greutate aparentă mortar umed:	1,75 ± 0,10 kg/lit
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la + 35°C
Rezistență la frecare:	≤ 1000 mm ³
Rezistență la compresiune după:	
• 28 zile:	30,00 N/mm ²
• 25 cicluri de îngheț-dezgheț:	27,00 N/mm ²
Rezistență la încovoiere după:	
• 28 zile:	9,00 N/mm ²
• 25 cicluri de îngheț-dezgheț:	8,00 N/mm ²
Contrație de priză:	≤ 3 mm/m

Absorbție de apă:

- după 30 min: ≤ 2 g
- după 240 min: ≤ 5 g

Timp de viață în recipient: minimum 60 min, la +20°C

Accesibilitate: după 8-10 h, la +20°C

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața acoperită cu marmură sau plăci ceramice trebuie să fie curată. Rosturile se curăță cu atenție și se umezesc cu un burete ud.

2. Aplicarea

Se adaugă MULTIFILL MARBLE 0-3 în apă, amestecând continuu, până la obținerea unui amestec omogen. Se recomandă ca amestecul să se facă cu un malaxor cu turație redusă.

Se lasă amestecul circa 3 minute să se matureze și se amestecă din nou. Se întinde amestecul peste rosturi cu un șpaclu din cauciuc, în direcție oblică față de rosturi, având grijă ca acestea să fie umplute pe toată adâncimea. Surplusul de material se îndepărtează după puțin timp cu un burete umed. În final curățăm suprafața plăcilor cu o cârpă uscată.

În spațiile exterioare sau atunci când temperatura este ridicată, se recomandă umezirea rosturilor după câteva ore și după ce rostul s-a uscat.

Consum

Consumul de MULTIFILL MARBLE 0-3 depinde de dimensiunile marmurei/plăcilor și de grosimea rostului. Orientativ menționăm următoarele situații:

MULTIFILL MARBLE 0-3



Dimensiuni marmură/plăci (în cm)	Grosime rost		
	1 mm	2 mm	3 mm
2 x 2 x 0,3	0,40	0,79	1,19
10 x 10 x 0,6	0,16	0,32	0,48
15 x 15 x 0,7	0,12	0,25	0,37
20 x 20 x 0,7	0,09	0,18	0,28
20 x 30 x 0,7	0,08	0,15	0,23
30 x 30 x 0,8	0,07	0,14	0,21

(Valorile consumului sunt exprimate în kg/m²)

Ambalaj - Culori

MULTIFILL MARBLE 0-3 se comercializează în următoarele 5 culori cu codurile și ambalajele respective:

Culoare	4 kg
01 White	•
02 Black	•
05 Light Grey	•
06 Bahama Beige	•
17 Anemone	•

Cereți caseta cu eșantioane MULTIFILL.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, în ambalajul inițial sigilat, în spații protejate de umezeală și îngheț.

Observații

- Produsul conține ciment care are reacție alcalină cu apa și este clasificat ca iritant.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.