PURTOP PRIMER NERO

Amorsă monocomponentă pe bază de solvent pentru îmbunătățirea aderenței asfaltului pe suprafețe impermeabilizate cu produse din gama Purtop



DOMENII DE UTILIZARE

Purtop Primer Nero este o amorsă de ancorare monocomponentă, pe bază de solvent, cu vâscozitate redusă, utilizată ca promotor de aderență, pentru suprafețe impermeabilizate cu membrane din poliuree hibridă **Purtop 400 M** sau cu membrane din poliuree pură **Purtop 1000**, înainte de aplicarea stratului de aderență pentru suprafețele rutiere asfaltate.

CARACTERISTICI TEHNICE

Purtop Primer Nero este o amorsă pe bază de solvent gata de utilizare, care nu necesită diluare

Avantaje

- Produs monocomponent, gata de utilizare, necesită doar amestecarea la deschidere cu un mixer la viteză redusă.
- Ușor de aplicat.

PROCEDURA DE APLICARE

Pregătirea suportului

Suprafața care urmează să fie tratată, impermeabilizată cu membrane **Purtop 400 M** și **Purtop 1000**, trebuie să fie curățată de toate porțiunile desprinse, praf, grăsime, ulei și orice alt material care ar putea compromite aderența produsului.
Membrana **Purtop** pe care se aplică amorsa nu trebuie sa prezinte apă și umezeală pe suprafață.

Aplicarea produsului

Amestecați produsul până când este complet omogenizat și aplicați-l pe membrana curată și uscată cu o rolă sau cu un pulverizator airless. În timp ce produsul este încă proaspăt, presărați suprafața cu **Quartz 1.2**.
Lucrabilitatea produsului este influențată de temperatura mediului înconjurător și de temperatura suportului. Procesul de întărire este mai lent și timpul de lucrabilitate este mai lung la temperaturi scăzute, în timp ce la temperaturi ridicate timpul de întărire și lucrabilitate sunt mai scurte. Produsul se întărește de obicei în 2-4 ore la temperaturi cuprinse între +15°C și +25°C. Înainte de aplicarea straturilor rutiere ulterioare, este necesar să se pulverizeze un strat fierbinte de bitum modificat (cel puțin 1 kg/m²).

MAPEI

CURĂȚAREA

Sculele folosite pentru amestecarea și aplicarea produsului trebuie curățate imediat cu solvent nafta.
Odată întărit, produsul poate fi îndepărtat numai prin mijloace mecanice.

CONSUM

Circa 0,2-0,3 kg/m^2.

RECOMANDĂRI

- Nu diluați cu apă și/sau solvent, nu aplicați pe suprafețe umede.
- Nu aplicați dacă este pe cale să plouă.

AMBALARE

Purtop Primer Nero este disponibil în butoaie de 20 kgs.

DEPOZITARE

Purtop Primer Nero poate fi depozitat până la 12 luni în ambalajul original, într-un loc acoperit și uscat, la o temperatură cuprinsă între +15°C și +25°C.
A se păstra departe de surse de căldură.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fișei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistența:	lichid
Culoare:	negru
Densitate (g/cm^3):	circa 1,08
Conținut de solide (%)	circa 80
Vâscozitate (mPa·s):	circa 200

DATE DESPRE APLICARE	
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Timp de întărire (ore):	2-4 (la temperaturi cuprinse între +15°C și +25°C)

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreagă răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să inlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTĂ FIȘA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro

2147-10-2025-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii