

ULTRABOND P-R9

Adeziv poliuretanic monocomponent, expansiv, cu intarire in prezenta umiditatii, cu aplicare prin injectare pentru fixarea si repararea elementelor de parchet care nu sunt bine lipite la suport



DOMENII DE APLICARE

Fixarea si repararea elementelor de parchet care nu au fost bine lipite fata de suport. Se utilizeaza la interior, inainte sau dupa finisarea parchetului. Se poate utiliza, aplicand cu atentie produsul, si pentru parchet prefinit sau gata finisat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultrabond P-R9 este un adeziv pe baza de rasina poliuretanică, cu intarire in prezenta umiditatii, care are urmatoarele caracteristici:

- produs monocomponent, gata de utilizare;
- coeficient foarte bun de expandare;
- mare putere de umplere;
- nu contine solventi sau substante care dau mirosuri neplacute.

Dupa aplicare, care se face prin injectare si intarirea completa, confera o fixare solida a elementelor de parchet cu aderenta necorespunzatoare la suport. Lipirea este puternica si elimina "zgomotul de gol".

RECOMANDARI

- Nu utilizati **Ultrabond P-R9** la exterior.
- Nu utilizati **Ultrabond P-R9** la temperaturi mai mici de +10°C.
- Inainte de utilizare, aclimatizati produsul la temperatura camerei.
- Dupa aplicare inchideti foarte bine ambalajul. Se recomanda utilizarea adezivului ramas in cel mai scurt timp posibil, restul se va intari datorita volumului de aer din ambalaj.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Forati o gaura cu diametrul de 2 mm la imbinarea dintre elementele de parchet care se repara. In cazul parchetului gata finisat, mai intai lipiti pe suprafata de injectare o banda de hartie adeziva cu rol de protectie si apoi forati gaura de 2 mm.

Pregatirea produsului

Produsul este gata de utilizare. Taiati tubul capului aplicator astfel incat sa obtineti un diametru care sa se potriveasca cu gaura realizata in parchet. Partea taiata a tubului aplicator se poate folosi mai apoi cu rol de dop.

Aplicarea produsului

Prin gaura realizata, turnati 2-3 picaturi de apa, asteptati cateva minute si apoi injectati 1-2 ml de **Ultrabond P-R9**. Utilizati produsul la temperaturi de peste +10°C. Pe durata intaririi, rasina expandeaza. De aceea peste parchet se vor pune greutatea, astfel incat elementele neancorate sa nu se miste, iar parchetul sa nu se deformeze. Se recomanda sa nu se injecteze o cantitate excesiva de rasina. Dupa intarire, indepartati cu un cutter excesul de rasina care a iesit prin gaura. In cazul pardoselilor din parchet gata finisat locul de injectare se va chitui cu **Ultracoat Aqua Plus** sau **Ultracoat Binder** si rumegus foarte fin. In cazul parchetului lacuit locul de injectare se poate finisa cu ceara corectoare colorata.

Curatare

Curatarea pardoselilor din lemn gata finisat, patate cu urme inca proaspete de **Ultrabond P-R9**, se poate face cu **Cleaner L**. Curatarea sculelor se face utilizand **Pulicol 2000**. Dupa intarire adezivul se poate curata doar mecanic, avand grija sa nu se deterioreze suprafata parchetului.

CONSUM

1-2 ml pe gaura.

AMBALAJ

Cutie carton ce contine 6 sticlute de plastic de 0,5 kg.

DEPOZITARE

Ultrabond P-R9 poate fi depozitat 12 luni in ambalajul original sigilat, in conditii normale de mediu.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori tipice)	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI	
Consistenta:	lichid
Culoare:	brun
Greutate specifica (g/cm ³):	1,1
Corp solid (%):	100
Vascozitate Brookfield la +23°C (mPa·s):	4.500 (rotor 3 - rpm 20)
DATE DESPRE APLICARE (la +23°C si 50% U.R.)	

Temperatura de aplicare permisa:	de la +10°C la +30°C
Pietonabil:	24 ore
Timp de așteptare pentru finisare parchet:	dupa 24 ore

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înalță orice îndoielă; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.ro

INFORMATII LEGALE

Întregul conținut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informații despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

4608-7-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

