

MAPEI *(Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)*

Mapetex 50

Material netesut din polipropilena (greutate 50 g/m²) utilizat la armarea membranelor hidroizolatoare

DOMENII DE APLICARE

Material netesut din polipropilena, utilizat ca armatura in combinatie cu **Mapelastic AquaDefense** (membrana lichida cu uscare rapida pentru hidroizolarea la interior si exterior a suprafetelor), **Mapegum WPS** (membrana lichida pentru hidroizolarea la interior a suprafetelor) si cu produsele din gama **Aquaflex Roof**, membrane lichide elastice, gata preparate pentru lucrari de hidroizolatii la exterior.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapetex 50 este un tesut-netesut de culoare neagra cu greutate de 50 g/m².

Mapetex 50 este realizat dintr-un singur strat de fire din polipropilena sudate la cald, printr-un proces ce garanteaza un produs omogen, fiind recomandat in particular pentru a conferi rezistente suplimentare membranelor lichide gata preparate.

AVANTAJE

- Datorita proprietatilor sale speciale, acesta imbunatateste caracteristicile mecanice ale produselor cu care se combina (duritate, rezistenta la penetrare, alungire la rupere si capacitate de acoperire fisuri).
- Usor de aplicat: disponibil si in role usoare de 20 cm latime pentru suprapuneri si lucrari de detaliu la diferite elemente ale constructiei.
- Are stabilitate dimensionala.
- Este usor si se manevreaza usor.
- Este usor de taiat.
- Se pliaza si copiaza foarte bine forma oricarui tip de suport.

MOD DE APLICARE

1. Pregatiti stratul suportul conform specificatiilor din Fisa Tehnica a produsului hidroizolator ce va fi utilizat.
2. Aplicati un strat uniform din produsul selectat la grosimea recomandata.
3. Asterneti cu grija **Mapetex 50** pe produs cat acesta este inca proaspat si presati-l cu o spatula lisa sau cu o rola cu tepi astfel incat sa se inglobeze in membrana.
4. Asteptati pana la uscarea completa a membranei.
5. Aplicati un al doilea strat uniform din produsul selectat pana ce se acopera complet **Mapetex 50**.

Fasiile adiacente de **Mapetex 50** trebuie suprapuse cel putin 5 cm atat la punctele de jonctiune orizontale cat si la cele verticale.

Daca ploua intre aplicarea primului si celui de-al doilea strat de membrana lichida, asigurati-va ca **Mapetex 50** este complet uscat inainte de aplicarea celui de-al doilea strat.

AMBALARE

Mapetex 50 se furnizeaza in:

- role de 20 cm x 25 m;
- role de 100 cm x 25 m.

DEPOZITARE

A se depozita in loc acoperit si uscat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Mapetex 50 este un articol si in conformitate cu Regulamentele Europene in vigoare (Reg.1906/2007/CE-REACH) nu necesita o fisa tehnica de securitate. In timpul aplicarii va recomandam purtarea de manusi si ochelari de siguranta si respectarea cerintelor de securitate de la locul de munca.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnica ("TDS") aflata în vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE	
DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:	
Tipul fibrei:	polipropilena
Aspect:	material netesut de culoare neagra
Greutate specifica (g/m ²):	50
Grosime (mm):	0,3
Rezistenta la tractiune (kN/m) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	1,4 (directie longitudinala) 1,2 (directie transversala)
Alungire la rupere (%) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	> 95 (directie longitudinala) > 95 (directie transversala)

Fisa dupa: (IT) 956-10-2016