

MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

Maapeproof Mastic

Chit pe baza de bentonita sodica naturala si aditivi plastifianti

DOMENII DE APLICARE

Maapeproof Mastic este o pasta bentonitica special formulata utilizata la etansarea, chituiria si repararea membranelor bentonitice **Maapeproof**.

Exemple tipice de aplicare

Maapeproof Mastic se utilizeaza la:

- sigilarea elementelor de trecere (mustati de armatura la capete de stalpi, tubulatura, puturi de drenaj etc.);
- reparatii locale la membranele bentonitice **Maapeproof** deteriorate;
- garantarea continuitatii hidroizolarii intre membranele bentonitice **Maapeproof** si **Mapelastich Foundation** sau alte produse din gama **Plastimul** aplicate pe suprafete verticale dupa turnare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Maapeproof Mastic este un chit gata preparat realizat din bentonita sodica naturala si aditivi plastifianti. Una din caracteristicile principale este usurinta sa in utilizare. Se aplica uscat cu ajutorul unei spatule pe suprafete orizontale si verticale.

RECOMANDARI

Chitul se poate usca daca este expus la aer un timp indelungat.

Nu utilizati **Maapeproof Mastic** in urmatoarele conditii :

- temperatura este mai mica de +5°C;
- vreme ploioasa.

PROCEDURA DE APLICARE

Aplicati **Maapeproof Mastic** pe orice suprafata, cu conditia sa fie uscata si fara urme de murdarie, grasimi, rugina, ulei sau praf.

In cazul elementelor de trecere, taiati si pregatiti membrana bentonitica **Maapeproof** pentru a se aranja in jurul acestor elemente.

Aplicati **Maapeproof Mastic** la partea superioara a, apoi pozitionati o bucata de membrana cu ajutorul cuielor si a saibelor **Maapeproof CD**.

Daca exista tije conectoare, aplicati membrana bentonitica **Maapeproof**, si practicati gauri in aceasta pentru a permite armaturilor sa treaca prin aceasta. Chituiti aceste gauri cu **Maapeproof Mastic**.

Pentru a hidroizola suprafete verticale dupa turnarea betonului, utilizati **Mapelastich Foundation** sau un produs din gama **Plastimul**, si chituiti suprapunerile de 10 cm dintre foile de **Maapeproof** aplicate sub fundatie si **Mapelastich Foundation** sau **Plastimul** cu **Maapeproof Mastic** pentru a garanta continuitatea stratului hidroizolator.

CONSUM

1,5 kg/m² de produs proaspat pe mm de grosime.

AMBALAJ

Galeti de 10 litri continand 15 kg de produs.

DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original protejat de inghet.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

Maapeproof Mastic nu este considerat un produs periculos conform normelor si directivelor curente privind clasificarea amestecurilor. La aplicarea produsului, recomandam utilizarea de manusi si ochelari de protectie si se vor respecta normele uzuale cu privire la manipularea produselor chimice. Pentru informatii suplimentare si complete referitor la utilizarea in conditii de siguranta a produsului, consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE (valori tipice)	
CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE	
Densitate (kg/dm ³):	1,5
Comportament in apa:	bentonita se hidrateaza liber si expandeaza
Compozitie:	50% bentonita sodica; 50% agenti plastifianti non-toxici.

Fisa dupa: (IT) 2923-12-2013