

MAPEI (*Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie*)

Mapefloor I 302 SL

Rasina epoxidica bicomponenta, multifunctionala, pentru pardoseli industriale ce respecta standardele aplicate curent in sectorul alimentar si al bauturilor si pentru camere „albe”

(Marcaj CE conform EN 13813 - B2,0 - AR0,5 - IR20 - Br-s1)

DOMENII DE APLICARE

Mapefloor I 302 SL este o rasina epoxidica bicomponenta colorata, cu un continut 100% corp solid, utilizata pentru realizarea pardoselilor autonivelante si/sau a celor multistrat, cu un aspect final, atractiv, fie neted, fie antiderapant.

Cateva exemple de aplicare

- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in industria farmaceutica si industria chimica.
- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in camere „albe” in industria optica sau electronica.
- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in industria alimentara.
- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in laboratoare.
- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in camere aseptice.
- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in depozite automatizate.
- Realizarea imbracamintilor de pardoseli in centre comerciale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapefloor I 302 SL este o masa de egalizare pe baza de rasina epoxidica filerizata, fara solventi si nonylfenol, fabricata dupa o formula proprie cu 100% corp solid, dezvoltata in Laboratoarele de Cercetare si Dezvoltare MAPEI.

Este conforma cu standardele EN 1186, EN 13130 si prCEN/TS 14234 aplicate in mod curent in sectorul alimentar si Decretul Bunurilor de Consum, care reprezinta conversia directivelor Europene 89/109/EEC, 90/128/EEC si 2002/72/EC pentru contactul cu produsele alimentare.

Mapefloor I 302 SL este utilizat la realizarea de imbracaminti uniforme specifice pentru camere „albe” din clasa ISO 3 si clasa -5,7 de emisii de particule, emisii de COV conform standardelor ISO 14644-8, avand o excelenta rezistenta la atacul microorganismelor conform standardelor ISO 22196 si ISO 4628-1.

Mapefloor I 302 SL este versatil, si poate fi aplicat in diverse grosimi de strat.

Mapefloor I 302 SL este sigur pentru mediul inconjurator si nu contine nonylfenol, ceea ce il face prestatibil pentru aplicatii in industria alimentara. Dupa aplicare, suprafetele sunt plane si au un aspect atractiv.

Mapefloor I 302 SL este solid, rezistent la substante chimice si la abraziune si poate fi folosit atat pentru sistemele autonivelante cat si pentru sistemele multistrat.

Mapefloor I 302 SL este in conformitate cu principiile definite in EN 13813 "Sape si materiale pentru sape – Materiale pentru sape – Proprietati si cerinte", care specifica cerintele materialelor pentru sape utilizate la pardoseli interioare.

CULORI

Contactati birourile Mapei pentru o lista completa de culori disponibile

RECOMANDARI

- Nu aplicati **Mapefloor I 302 SL** pe suporturi umede sau cu infiltratii de umiditate prin capilaritate (consultati Serviciul Tehnic Mapei).
- Nu diluati **Mapefloor I 302 SL** cu solventi sau apa.
- Nu aplicati **Mapefloor I 302 SL** pe suprafete acoperite cu praf sau friabile.
- Nu aplicati **Mapefloor I 302 SL** pe suporturi care prezinta urme de ulei, grasimi si murdarie, in general.
- Nu aplicati **Mapefloor I 302 SL** pe suprafete ce nu au fost pregatite conform specificatiilor tehnice sau amorsate in prealabil cu **Primer SN**.
- Nu amestecati cantitati partiale ale celor doua componente, pentru a evita greseli in rapoartele de amestec. Produsul final nu se va avea o reactie corecta.
- Odata amestecat, nu expuneti produsul la surse de caldura.
- Imbracamintile realizate cu **Mapefloor I 302 SL** isi pot schimba culoarea sau nuanta dupa expunere la lumina soarelui dar acest lucru nu influenteaza performantele sale caracteristice.
- De asemenea aceste imbracaminti isi pot schimba culoarea si la contactul cu substante chimice agresive. O schimbare a culorii nu inseamna ca produsul a fost afectat de chimicale.
- Daca incaperile unde se va aplica produsul trebuie incalzite, nu utilizati surse ce ard hidrocarburi, altfel, dioxidul de carbon si vaporii de apa din aer vor afecta luciul finisajului si vor afecta aspectul final. Utilizati numai surse electrice.
- Indepartati chimicalele agresive cat de repede posibil dupa contactul cu **Mapefloor I 302 SL**.
- Utilizati echipament de curatenie si detergenti speciali pentru curatarea suprafetei, in functie de tipul de murdarie sau pete.
- Protejati produsul de apa cel putin 24 ore dupa aplicare.
- Nu aplicati produsul direct pe suporturi cu continut de umiditate mai mare de 4% si/sau cu umiditate prin capilaritate (utilizati testul cu folie de polietilena).
- Temperatura suportului trebuie sa fie cu cel putin 3°C mai mare decat cea a punctului de roua.

PROCEDURA DE APLICARE

Prepararea suportului

Suprafetele de beton care vor fi tratate trebuie sa fie plane, curate si uscate si trebuie sa nu prezinte infiltratii de umiditate prin capilaritate. De asemenea, sapa suport trebuie sa fie indeajuns de solida pentru a prelua incarcarile la care va fi supusa in exploatare.

Suportul trebuie pregatit printr-o metoda mecanica adevarata pentru indepartarea urmelor de lapte de ciment. Eventualele fisuri se vor inchide cu **Eporip** iar refacerea stratului indepartat, se executa cu **Mapefloor EP19**, mortar epoxidic tricomponent sau cu mortare din linia **Mapegrout**.

Inainte de aplicarea **Mapefloor I 302 SL**, toate urmele de praf trebuie indepartate cu un aspirator, si suporturile trebuie pregatite adevarat si tratate cu amorsa.

Aplicarea amorsei Primer SN

Aplicati un strat uniform de **Primer SN** ca atare sau amestecat cu **Quartz 0,5**, cu o spatula metalica fara dinti sau cu fierul de glet, dupa ce suportul a fost pregatit in prealabil, conform specificatiilor tehnice, apoi imprastiat **Quartz 0,5** in exces pe suportul inca umed, pentru a asigura aderenza perfecta a stratului urmator de rasina. Asigurati-v-a ca nu exista pori deschisi pe suprafata suportului, altfel ar putea iesi la suprafata bule de aer si s-ar putea forma mici gauri sau orificii in imbracamintea autonivelanta. Daca exista gauri sau pori deschisi, umpleti-le cu **Eporip** sau **Primer SN** tixotropizat cu **Additix PE**.

Prepararea produsului

Mapefloor I 302 SL contine doua componente care trebuie amestecate impreuna chiar inainte de aplicare. Amestecati bine componenta A iar apoi adaugati continutul componentei B si amestecati cu un mixer la turatie redusa pentru a preveni patrunderea aerului in amestec. Turnati amestecul intr-un recipient curat si amestecati inca o data pentru scurt timp. Nu amestecati pentru un timp indelungat produsul pentru a limita patrunderea aerului. Amestecati din nou cateva minute pana se obtine un amestec uniform, fara cocoloase.

Aplicarea produsului:

Mapefloor I 302SL poate fi utilizat pentru realizarea de suprafete antiderapante (grosimi de 0.8-3.5 mm) sau acoperiri autonivelante (grosimi de 2-3 mm). Procedurile de aplicare sunt urmatoarele:

1. Acoperire multistrat antiderapanta : 0.8-1.2 mm grosime

- Se va pregati suprafata conform specificatiilor (recomandam sablare sau slefuire cu panza diamantata) urmata de indepartarea prafului cu un aspirator.
- Se va aplica un strat de **Primer SN** amestecat cu **Mapecolor Paste** si 20% in greutate **Quartz 0,5**, cu o spatula dreapta si apoi imprastiat nisip de quart de aceeasi granulatie, in exces.
- Cand stratul de **Primer SN** este intarit, se va indeparta nisipul quartos in exces, cu un aspirator de mare putere, se va slefui suportul si se va aplica **Mapefloor I 302 SL** in functie de gradul de antiderapare dorit in cruce, cu un trafalet cu par mediu sau adus la zero cu o spatula lisa.

2. Acoperire multistrat antiderapanta 3-3,5 mm grosime

- Se va pregati suprafata conform specificatiilor (recomandam sablare sau slefuire cu panza diamantata) urmata de indepartarea mecanica a resturilor rezultate cu un aspirator.

- Se va aplica un strat de **Primer SN** amestecat cu 20% in greutate **Quartz 0,5**, cu o spatula cu dinti si, cat este proaspata, se va imprastia nisip din acelasi sort pana la saturarea suprafetei.

- Cand **Primer SN** este intarit, se va indeparta nisipul quartos in exces cu un aspirator de mare putere. Adaugati **Quartz 0,5** in **Mapefloor I 302 SL**, in proportie 50% din greutatea rasinii, si amestecati pana la omogenizarea completa. Turnati amestecul de **Mapefloor I 302 SL** direct pe pardoseala si intindeti cu o spatula dreapta.
- Presarati in exces **Quartz 0,5** pe suprafata de **Mapefloor I 302SL**.
- Dupa intarire, indepartati nisipul in exces, slefuiti suprafata si indepartati toate urmele de praf cu un aspirator industrial.
- Aplicati un strat final uniform de **Mapefloor I 302SL** cu o spatula dreapta sau o racleta neteda si apoi intindeti produsul, in cruce, cu un trafalet cu par scurt.

3. Acoperire autonivelanta de 2-3 mm cu suprafata lucioasa

- Se va pregati suprafata conform specificatiilor (recomandam sablare sau slefuire cu panza diamantata) urmata de indepartarea mecanica a resturilor rezultate, cu un aspirator.
- Se va aplica un strat de **Primer SN** amestecat cu 20% in greutate **Quartz 0,5**, cu o spatula lisa, si cat este proaspata, se va imprastia nisip de aceeasi granulatie (aprox. 0,5 kg/m²).
- Cand stratul de **Primer SN** este intarit se va indeparta nisipul quartos in exces cu un aspirator de mare putere. Amestecati **Mapefloor I 302 SL** pregatit anterior si mai adaugati **Quartz 0,25** in proportie de 50% din masa rasinii, in functie de temperatura ambientala si grosimea stratului de aplicat. Turnati produsul pe pardoseala si aplicati-l cu o gletiera cu dinti (dinti in forma de "V").
- Traversati cu o rola cu tepi de cateva ori cat produsul este inca proaspata pentru a uniformiza grosimea stratului. Cand stratul de **Primer SN** este intarit se va indeparta nisipul quartos in exces cu un aspirator de mare putere. Amestecati **Mapefloor I 302 SL** pregatit anterior si mai adaugati **Quartz 0,25** in proportie de 50% din masa rasinii, in functie de temperatura ambientala si grosimea stratului de aplicat. Turnati produsul pe pardoseala si aplicati-l cu o gletiera cu dinti (dinti in forma de "V").

N.B.: exemplile descrise anterior au caracter orientativ. Cantitatea de **Primer SN recomandata poate varia in functie de temperatura de lucru. La temperaturi scazute cantitatea utilizata poate fi mai mica si invers.**

CONSUM:

1. Acoperire multistrat grosime 1 mm antiderapanta Ca prim strat:

Primer SN	0,5-0,7 kg/m ² (in functie de absorbtia suportului)
Quartz 0,5	0,1-0,14 kg/m ²
Quartz 0,5 presarat in proaspata:	3 kg/m ²
Ca strat final	
Mapefloor I 302 SL	0,6 kg/m ²

2. Acoperire grosime medie 2 mm autonivelanta

Ca prim strat:

Primer SN	0,5-0,7 kg/m ² (in functie de absorbtia suportului)
Quartz 0,5	0,1-0,14 kg/m ²
Quartz 0,5 presarat in proaspat:	0,5 kg/m ²
<u>Ca strat final:</u>	
Mapefloor I 302 SL	2,0 kg/m ²
Quartz 0,25	1,0 kg/m ²

3. Acoperire multistrat grosime 3-3,5 mm antiderapanta

Ca prim strat:

Primer SN	0,5-0,7 kg/m ² (in functie de absorbtia suportului)
Quartz 0,5	0,1-0,14 kg/m ²
Quartz 0,5 presarat in proaspat:	3 kg/m ²
<u>Ca strat intermediar:</u>	
Mapefloor I 302 SL	0,9 kg/m ²
Quartz 0,5	0,45 kg/m ²
Quartz 0,5 presarat in proaspat:	3 kg/m ²
<u>Ca strat final:</u>	
Mapefloor I 302 SL	0,6 kg/m ²

Curatarea sculelor

Toate sculele folosite pentru prepararea si aplicarea **Mapefloor I 302 SL** trebuie curatate imediat cu etanol. Dupa intarire produsul poate fi indepartat doar mecanic.

AMBALAJ

Mapefloor I 302 SL kit de 20 kg:

- component A = 16 kg;
- component B = 4 kg.

DEPOZITARE

Produsul poate fi depozitat maxim 24 luni in ambalaj original, in loc uscat, la temperatura cuprinsa intre 5°C si 35°C.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APPLICAREA PRODUSULUI

Mapefloor I 302 SL componentul A este iritant daca ajunge in contact cu ochii sau cu pielea.

Componentele A si B pot provoca sensibilizari in contact cu pielea, celor predispusi.

Componentul B, **Mapefloor I 302 SL** este coroziv si poate provoca arsuri. Este nociv in caz de inhalare sau poate afecta ochii. Produsul contine rasini epoxidice cu greutate moleculara mica care pot cauza sensibilizare la contactul cu alti compusi epoxidici.

Folositi in permanenta manusi si ochelari de protectie cind lucratii cu produsul si luati masurile de protectie uzuale la manevrarea produselor chimice.

Daca produsul ajunge in contact cu ochii, spalati bine cu multa apa si cereti ingrijiri medicale.

Componentele A si B sunt periculoase pentru organismele acvatice. Nu deversati in mediul ambient. Pentru informatii complete va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei Tehnice de Securitate a produsului.

PRODUS PENTRU UZUL PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intenteaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/installarii produselor MAPEI. Pentru a accesa fistele tehnice si informatiile de garantie actualizate, va rugam sa vizitati site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE (valori caracteristice)			
DATE IDENTIFICARE PRODUS			
Consistenta:	lichid gros		lichid
Culoare:	colorat		galben pal
Densitate (g/cm ³):	1,53		1
Vascozitate Brookfield la +23°C (mPa·s):	5.500 ÷ 700 (rotor 5 – 20 rpm)		380 ÷ 480 (rotor 2- 50 rpm)
DATE DE APLICARE (la 23°C si- 50% U.R.)			
Raport de amestecare	component A : component B = 4 : 1		
Consistenta amestec:	vascos		
Densitate amestec (kg/m ³):	1.430		
Vascozitate amestec la +23°C (mPa·s):	1.200 ± 200 (rotor 3 – 20 rpm)		
Timp gelificare (BS 2782-8):	+10°C 60 minute	+23°C 30 minute	+35°C 13 minute
Timp de uscare (ASTM D 5895):	+10°C 15 ore (faza III)	+23°C 7 ore (faza III)	+35°C 3,5 ore (faza III)
Timp lucrabilitate la +23°C;	25 minute		
Temperatura de aplicare:	de la +8°C la +35°C		
PERFORMANTE FINALE			
Timp de asteptare intre straturi (min/max):	+10°C 35 ÷ 75 ore	+23°C 18 ÷ 48 ore	+35°C 10 ÷ 24 ore
Apt pentru trafic pietonal la 50% U.R. Trafic usor la 50% U.R. Trafic normal /expunere la chimicale la 50% U.R.	+10°C 48 ore 3 ÷ 4 zile 10 zile	+23°C 24 ore 48 ore 7 zile	+35°C 16 ore 24 ore 5 zile
Intarire finala la 23°C si 50% U.R.:	7 zile		
Duritate Shore D (DIN 53505) dupa 7 zile la 23°C si 50% U.R.:	75 (dupa 7 zile la +23°C)		
Test Taber dupa 7 zile (EN ISO 5470-1) (la +23°C, 50% U.R., 1.000 cicluri/1.000 g, disc CS17) (mg):	70		
Rezistenta la compresiune dupa 7 zile (EN 196-1) (N/mm ²):	50		
Rezistenta la incovoiere dupa 7 zile (EN 196-1) (N/mm ²):	20		
Caracteristici de performanta		Metoda de testare	Performanta produs
Rezistenta la abraziune (test Taber) Nota:metodele de testare pentru sisteme de paroseli conform 13813 sunt de asemenea acceptate		EN ISO 5470-1	828 mg
Permeabilitate la CO ₂ :		EN 1062-6 (tratare simplu conform prEN 1062-11)	S _D 255 m
Permeabilitate la vaporii de apa:		EN ISO 7783-1-2	Clasa III
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:		EN 1062-3	0,002 kg/m ² h ^{0,5}
Rezistenta la atac chimic sever: Clasa I: 3 zile fara presiune Clasa II: 28 zile Clasa III: 28 zile cu presiune Va recomandam sa folositi lichide de tetare pentru cele 20 clase indicate in EN 13529, care acopera toate tipurile din cei mai comuni agenti chimici. Alte lichide de testare pot fi agreate printre cele de test normale		EN 13529	Clasa I

Rezistenta la impact masurata pe mostre de beton MC (0,40) conform specificatiilor din EN 1766:		EN ISO 6272-1	Clasa III
Test de aderență prin tracțiune directă pe suport de referință conform EN 1766, timp de maturare: - 28 zile pentru sisteme monocomponente continând beton și sistem PCC; - 7 zile pentru sisteme de rasini reactive:		EN 1542	3,40 N/mm ²
Caracterisitici de performanță	Metoda de testare	Cerinte conform UNI EN 13813 pentru sape pe baza de rasini sintetice	Performanța produs
Rezistența la uzura BCA:	EN 13892-4	≤ 100 µm	< 5 µm
Aderență:	EN 13892-8; 2004	≥ 1.5 N/mm ²	3.10 N/mm ²
Rezistența la impact:	EN ISO 6272	≥ 4 Nm	20 Nm
Reacție la foc:	EN 13501-1	de la A1 _{fl} la F _{fl}	B _{fl} -S1
TESTARE CAMERA ALBA (standard CSM)			
Caracterisitici de performanță	Metoda de testare	Cerinte conform UNI EN 13813 pentru sape pe baza de rasini sintetice	Performanța produs
Concentrație de particule aerotransportate din material după solicitare la frecare	ISO 14644-1	Vs. PA6 Solicitare normal: 300 N	Clasa ISO: 3
Evaluarea emisiei de compusi organici volatili (COV) la 23°C și +90°C:	ISO 14644-8	De la clasa 0 (concentrație mare de COV, egală cu 1 g/m ³) până la -12 (emisii VOC egale cu 10 ⁻¹² g/m ³ sau 0,001 ng/m ³):	ISO-ACCM Clasa -5,7

Fisa după: (IT) 2169-2-2017