

CP 27 Aquablock

Pastă de etanșare siliconică universală

CARACTERISTICI

Ceresit CP 27 AquaDicht Repair este o pastă de etanșare universală, cu miros redus, siliconică pe bază de apă pentru lucrări de reparații și etanșare – atât în interior cât și la exterior. Produsul aderă pe substraturi umede și reziduuri de silicon vechi. Produsul este ecologic și solubil în apă înainte de întărire. Rezistența și elasticitatea finală sunt obținute după 3-4 săptămâni. Aderă pe majoritatea substraturilor de construcție obișnuite. Rezistent la UV și la intemperii.



DOMENII DE UTILIZARE

Pentru repararea găurilor și crăpăturilor mici din țigle, îgheaburi, suprafețe ale pereților, canale de scurgere a apei, luminatoare, ferestre de mansardă și trape, lucarne, balcoane și terase. Aderă pe majoritatea materialelor de construcții. Nu este adecvată pentru folosirea pe PE, PP, PTFE (PE- polietilena, PP polipropilena, PTFE-politetrafluoretilena) acoperiri prin oxidare, cupru și pentru folosirea subacvatică. Din cauza numărului mare de aplicații posibile, este necesar să efectuați testele preliminare.

MOD DE APLICARE

Substraturile trebuie să fie portante, curate, fără praf și unsoare. Îndepărtați orice material desprins sau friabil. Aplicați pasta de etanșare, introduceți unealta de nivelare în apă curată și nivelați pasta de etanșare înainte de formarea unei cruste. Aceasta poate fi nivelată în 10 minute, dar folosiți întotdeauna apă curată. Temperaturile scăzute întârzie procesul de întărire. Folosiți pasta de etanșare în zone bine ventilate pentru a asigura condiții de uscare optime. Remedierile pot fi efectuate cu ușurință când pasta de etanșare este încă proaspătă. Cantitățile necesare depind de dimensiunile rosturilor. Imediat după aplicare curățați uneltele cu apă curată și mâinile cu apă și săpun. Depozitați produsul într-un loc rece, uscat și ferit de îngheț. Pentru informații suplimentare consultați Fișa de date

ELIMINARE

Reziduurile de produs complet întărit = eliminare împreună cu deșeurile domestice/deșeu industrial de tip casnic
Reziduurile de produs neîntărite trebuie duse la punctul municipal de colectare a deșeurilor. Număr de cod deșeu



European (EWC): 080409. Conține conservanți: tiabendazol

Atenție: Produce iritații grave ale ochilor.

Nu lăsați la îndemâna copiilor. Dacă este necesar sfatul medicului, păstrați recipientul produsului sau eticheta la îndemână.

ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII:

Clătiți ușor cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați clătirea. Numai pentru utilizatori profesioniști.

DATE TEHNICE

Rezistența la temperatură:	-50 °C până la +120 °C
Temperatura de aplicare:	+5 °C până la +40 °C
Lățimea max. a rostului:	30 mm
Viteză de întărire:	2 mm/zi
Consum :	0,5 x lățimea rostului de (mm) x adâncimea rostului de (mm) = ml/m ²
Durata de depozitare:	Aprox. 24 luni într-un loc rece, uscat și fără îngheț

AMBALARE

Conținut 300 ml



Calitate pentru profesioniști