



# Primer Grip White

**Promotor de aderenta cu multiple utilizari, gata preparat, pe baza de rasini sintetice in dispersie apoasa, cu agregate din siliciu, si emisii foarte reduse de compusi organici volatili (COV)**



## DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa multifunctionala gata preparata pentru pereti si pardoseli la interior.

**Primer Grip White** este utilizata la imbunatatirea aderenței adezivilor pentru placi ceramice si a mortarelor de finisare cimentoase decorative din gama **Ultratop Loft** pe beton, zidarii, placi vibropresate, BCA si blocuri de gips si pe toate tipurile de tencuieli si finisaje pe baza de ciment, ipsos si var.

**Primer Grip White** este de asemenea recomandat pentru imbunatatirea aderenței a produselor de finisare si nivelare si a adezivilor de placi ceramice pe suprafete neabsorbante cum ar fi placi ceramice, din terrazzo sau piatra naturala.

## Exemple tipice de aplicare

- Aplicarea tencuielilor pe beton, zidarii etc.
- Aplicarea produselor de nivelare si finisare pe pardoseli vechi din placi ceramice, terrazzo si piatra naturala.
- Aplicarea finisajelor decorative pe baza de ciment din gama **Ultratop Loft**.
- Lipirea pardoseliilor ceramice si din piatra naturala direct pe pardoseli ceramice vechi.

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Primer Grip White** este o amorsa fara solventi realizata din rasini sintetice si agregate in dispersie apoasa cu proprietati de aderenta excelente si rezistente excelente

la apa si imbatranire. Datorita agregatelor din siliciu continute de **Primer Grip White**, aceasta formeaza o suprafata dura, ideala pentru tencuieli si gleturi si pentru produse de finisare si nivelare din gama **Ultratop Loft**, astfel asigurand o excelenta aderenta pe suporturi netede si neabsorbante si reducand sau eliminand absorbtia de apa a suprafetelor absorbante. Odata uscata, amorsa asigura o lipire dura pentru tencuieli, produse din ipsos pe diferite tipuri de suporturi: beton, BCA, caramizi, piatra, panouri din gis carton, lemn, ceramica, metal, tencuieli, ipsos etc.

**Primer Grip White** este un latex alb, gata preparat, usor de aplicat cu un trafalet sau o pensula.

**Primer Grip White** nu este inflamabil si are un continut foarte redus de compusi organici volatili (COV). De aceea, acest produs nu este considerat periculos atat pentru aplicatorii acestuia cat si pentru utilizatorii finali ai incaperilor unde va fi aplicat acest produs. Poate fi de asemenea depozitat fara masuri de precautie suplimentare.

## RECOMANDARI

- Aplicati la o temperatura de +5°C pana la +35°C.
- Nu utilizati **Primer Grip White** in zone cu infiltratii de umiditate prin capilaritate.
- **Primer Grip White** este disponibil gata preparat deci nu necesita dilutie.

| DATE TEHNICE (valori caracteristice)                                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DATE IDENTIFICARE PRODUS                                                    |                                                                  |
| Consistenta:                                                                | lichid cremos                                                    |
| Culoare:                                                                    | alb                                                              |
| Densitate (g/cm <sup>3</sup> ):                                             | 1,48                                                             |
| pH:                                                                         | 8,0                                                              |
| Continutul de corp solid (%):                                               | 70                                                               |
| Vascozitate Brookfield (mPa·s):                                             | 3.000<br>(# 3 - 20 rpm)                                          |
| EMICODE:                                                                    | EC1 Plus - emisii foarte scazute                                 |
| DATE DESPRE APLICARE (la 23°C - 50% U.R.)                                   |                                                                  |
| Temperatura de aplicare:                                                    | +5°C pana la +35°C                                               |
| Timp de asteptare inainte de aplicare glet/tencuiala:                       | 30-60 min. (in functie de temperatura si porozitatea suportului) |
| Timp de asteptare inainte de aplicare produs de finisare sau Ultratop Loft: | 30 min. (in functie de temperatura si porozitatea suportului)    |
| PERFORMANTE FINALE                                                          |                                                                  |
| Rezistenta la umiditate:                                                    | excelenta                                                        |
| Rezistenta la imbatranire:                                                  | excelenta                                                        |
| Rezistenta la solventi si uleiuri::                                         | moderata                                                         |
| Rezistenta la acizi si baze:                                                | moderata                                                         |
| Rezistenta la temperatura:                                                  | excelenta                                                        |

## MOD DE APLICARE

### Pregatirea suportului

Suporturile trebuie sa fie curate, uscate, bine maturate si fara urme de uleiuri, grasimi, lapte de ciment si parti desprinse. Nu este necesara udarea suprafetei inainte de aplicarea **Primer Grip White**.

La aplicarea **Ultratop Loft** pe suporturi absorbante, aplicati un strat de **Primer LT** diluat 1:1 cu apa sau 1:2 din greutate inainte de aplicarea **Primer Grip White**. **Primer Grip White** poate fi aplicat odata ce **Primer LT** este complet uscat.

### Aplicarea

Aplicati **Primer Grip White** pe suport cu un trafalet sau o pensula. Gletul, tecuiala sau produsele de finisare si nivelare pot fi aplicata odata cu intarirea **Primer Grip White**. Timpul minim de asteptare dupa aplicare este de la 30 la 60 minute, in

functie de conditiile ambientale si de absorbanta suportului. La aplicarea pe suporturi neabsorbante timpul minim de asteptare este de 2-3 ore, de asemenea in functie de conditiile ambientale. Al doilea strat de **Primer Grip White** poate fi aplicat peste primul strat chiar dupa un timp mai lung.

### Curatare

**Primer Grip White** este usor de curatat de pe scule si imbracaminti de pereti si pardoseli cu apa cat este proaspat. Odata intarit trebuie indepartat cu alcool.

### CONSUM

Consumul variaza intre 0,20 si 0,30 kg/m<sup>2</sup>, in functie de gradul de absorbtie al suportului.

### AMBALARE

**Primer Grip White** este disponibil in galeti de 10 kg.

## DEPOZITARE

12 luni in loc uscat, racoros in ambalaj original sigilat la o temperatura intre +5°C si +30°C. Protejati de apa inghetata.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

**Primer Grip White** nu este considerat periculos conform normelor si ghidurilor curente ale clasificarii amestecurilor. Totusi, recomandam folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie si sa se ia masurile uzuale de protectie pentru utilizarea produselor chimice. Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

## ATENTIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza al folosi trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATII LEGALE

**Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnica ("TDS") aflata în vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.**



This symbol is used to identify Mapei products which give off a low level of volatile organic compounds (VOC) as certified by GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international organisation for controlling the level of emissions from products used for floors.



**Our Commitment To The Environment**  
MAPEI products assist Project Designers and Contractors create innovative LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certified projects, in compliance with the U.S. Green Building Council.

**Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Primer Grip  
White**



**BUILDING THE FUTURE**

6785-2-2017