ECO PRIM T PLUS

Amorsa acrilica universala pentru toate tipurile de suporturi, absorbante si neabsorbante





BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Promotor de aderență
- Izolație între ipsos și beton
- Fixează praful
- Regularizează absorbția
- Pentru pardoseli și pereți
- Uscare rapidă

PRODUSE CU CO_2e COMPLET COMPENSAT

Emisiile reziduale de gaze cu efect de seră, măsurate pe întregul ciclu de viață al acestui produs utilizând metodologia de Evaluare a Ciclului de Viață (LCA – Life Cycle Assessment), verificate și certificate prin Declarații de Mediu pentru Produs (EPD), au fost compensate pentru anul 2026 prin achiziționarea de credite de carbon care sprijină proiecte de protecție a pădurilor. Pentru mai multe detalii privind calculul emisiilor și proiectele de compensare, vizitați mapei.com.

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa acrilica universala pentru utilizare pe suporturi absorbante si neabsorbante inainte de aplicarea produselor de nivelare. Poate fi de asemenea utilizata ca si amorsa pe suporturi foarte absorbante sau usor prafuite inainte de aplicarea adezivilor pe baza de ciment, in dispersie si silanici.

Exemple tipice de aplicare

- Prepararea sapelor de ciment si a pardoselilor din beton foarte compacte inaintea aplicarii unui produs MAPEI pentru nivelare (vezi materialele pentru pregatirea stratului suport).
- Prepararea suprafetelor ce prezinta urme de adeziv sau de materiale autonivelante, inaintea aplicarii unui nou strat de material autonivelant sau de adeziv.
- Prepararea suprafetelor din ipsos, anhidrid, lemn, placaj marin, PAL, mozaic de ciment, ceramica sau piatra naturala inaintea nivelarii sau aplicarii de adezivi pe baza de ciment.

- Promotor de aderenta pentru sape autonivelante pe baza de ciment care se aplica peste suporturi consolidate sau hidroizolate cu **Eco Prim PU 1K Turbo**, **Primer MF** sau **Primer MF EC Plus**, daca pe suport nu a fost presarat in prealabil nisip cuartos.
- Prepararea sapelor pe baza de mastic asfaltic (in conformitate cu standardul EN 13813) inainte de finisare sau de aplicarea adezivilor pe baza de ciment.
- Pentru fixarea prafului pe sape absorbante inainte de aplicarea adezivilor MAPEI de parchet pe baza de polimeri silanici.
- Pentru amorsare intre doua de aplicari de sape autonivelante doar dupa uscarea primului strat.
- Prepararea suprafetelor absorbante, poroase si prafuite inainte de montarea de LVT (“Luxury Vinyl Textiles”) autoadeziv sau cu tehnologie “tack-dry”.

CARACTERISTICI TEHNICE

Eco Prim T Plus este o amorsa pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, usor de aplicat, practic inodora. Are o aderenta excelenta si rezistente ridicate la apa si imbatranire.

Eco Prim T Plus este un latex de culoare albastru deschis (bleu) gata preparat, usor de aplicat cu o pensula sau un trafalet.

Eco Prim T Plus nu este un produs inflamabil si are o emisie foarte scazuta de compusi organici volatili (EMICODE EC1 Plus). Poate fi depozitat fara masuri de precautie particulare.

Eco Prim T Plus respecta prevederile standardului ASTM D 1308-87 privind rezistenta la urina.

RECOMANDARI

- Aplicati **Eco Prim T Plus** doar pe pardoseli la interior.
- Nu utilizati **Eco Prim T Plus** pe suporturi magnezice, utilizati in schimb amorse potrivite cum ar fi **Eco Prim PU 1K Turbo** sau **Primer MF EC Plus**.
- Nu utilizati **Eco Prim T Plus** pe reziduuri de adezivi sau produse de nivelare ce contin sulfit caustic. Utilizati in schimb **Eco Prim PU 1K Turbo** sau **Primer MF EC Plus**.
- Aplicati **Eco Prim T Plus** numai pe lemn stabil la umezeala.
- Nu aplicati **Eco Prim T Plus** pe suporturi cu infiltratii de umiditate prin capilaritate.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Suportul trebuie sa fie uscat, compact, fara praf, parti neaderente, fisuri, urme de vopsea, ceara, ulei, rugina, ipsos sau alte produse care pot afecta aderenta.

Se vor respecta reglementarile si normele din tara respectiva.

Este esential ca suportul sa nu prezinte infiltratii de umiditate prin capilaritate.

Sapele aplicate flotant peste sape usoare sau peste straturi de izolare termica si acustica, sau sapele turnate direct pe sol, trebuie separate de suport cu o bariera de vapori pentru a preveni infiltratiile de umiditate prin capilaritate.

Aplicarea amorsei

Eco Prim T Plus se poate aplica cu pensula sau cu trafaletul.

Pe suporturi pe baza de ciment, **Eco Prim T Plus** se aplica in mod normal diluat cu pana la 1:4 cu apa, iar pe suporturi anhidride si din ipsos diluat cu pana la 1:2 cu apa.

In functie de gradul de absorbtie al suportului, pot fi necesare mai multe aplicari.

Eco Prim T Plus se aplica nediluat sau diluat 1:1 pe suporturi ceramice, din piatra naturala, lemn si reziduuri de adeziv (cu conditia sa fie rezistente la apa).

Dupa uscarea totala a amorsei se pot aplica adezivi sau mortare de nivelare. Timpul de uscare variaza in functie de absorbtia suportului si conditiile ambientale (temperatura si umiditate). In orice caz, este recomandat sa nu se depaseasca durata de 24 de ore.

Daca produsul se utilizeaza ca promotor de aderenta pentru produse de nivelare, pe suporturi consolidate sau hidroizolate cu rasini epoxidice sau poliuretanice (cum ar fi **Primer MF**, **Primer MF EC Plus** sau **Eco Prim PU 1K Turbo**) si daca pe suprafata nu s-a presarat nisip de cuart, **Eco Prim T Plus** trebuie aplicat nediluat dupa uscare si nu mai mult de 24 ore dupa aplicarea uneia din amorsele mentionate mai sus. Aplicatia este acceptata in cazul produselor de nivelare mai subtiri de 10 mm.

CURATARE

Cat este inca proaspat, **Eco Prim T Plus** se poate curata de pe pardoseli, pereti, scule, maini si haine cu apa. Cand este uscat, se poate curata utilizand alcool sau **Pulicol 2000**.

CONSUM

Consumul variaza intre 30 si 150 g/m², in functie de porozitatea suportului si de modul de aplicare.

AMBALARE

Eco Prim T Plus este disponibil in galeti de 5 kg, 10 kg si 20 kg.

DEPOZITARE

Depozitat in conditii normale **Eco Prim T Plus** ramane stabil cel putin 12 luni in ambalaj original sigilat.

Evitati expunerea prelungita la inghet.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

Nu lasati la indemana copiilor.
Asigurati o buna ventilare pe durata si dupa aplicare si uscare.
Evitati sa mancati, sa beti si sa fumati pe durata procesarii produsului.
In caz de contact cu ochii sau pielea clatiti imediat cu apa curata.
Nu lasati produsul sa patrunda in sistemul de scurgere sau in cursuri de apa.
Curatati sculele cu sapun si apa imediat dupa utilizare.
Pot fi reciclati doar recipientii goliti corespunzator.
Reziduurile de produs uscat pot fi eliminate ca si deseuri menajere daca este permis de catre regulamentele locale.

Produsul contine: BIT e CIT/MIT (3:1); Pentru informatii in cazul unor reactii alergice, va rugam sa apelati: +39 02 66101029

Produsul contine:
apa, liant, aditiv, pigment, conservanti (Vdl-RL 01/Iunie 2018).

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	lichid fluid
Culoare:	albastru deschis
Densitate (g/cm³):	1,02
pH:	7,5
Continut solid (%):	43
– EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute
– Blauer Engel:	DE-UZ 113

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Timp de uscare inainte de aplicarea de adeziv sau produs autonivelant:	
• suporturi absorbante (sapa, beton):	0 min
• suporturi slab sau neabsorbante (ceramica, rasini epoxidice):	30-60 min
• suporturi pe baza de ipsos:	
- pentru aplicarea de produse de finisare pe baza de ciment:	30-60 min
- pentru aplicarea de produse de finisare pe baza de ipsos:	0 min

PERFORMANTE FINALE	
Rezistenta la umiditate:	excelenta
Rezistenta la imbatranire:	excelenta
Rezistenta la solventi si uleiuri:	buna
Rezistenta la acizi si baze (alcalii):	buna
Rezistenta la temperatura:	excelenta
Rezistenta la urina:	in conformitate cu ASTM D 1308-87

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati site-ul nostru web la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro

2975-7-2026 ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii.