



# Primer LT



## Promotor de aderenta acrilic pentru Ultratop Loft si mortare de finisare pe baza de ciment



### DOMENII DE UTILIZARE

Promotor de aderență cu multiple utilizări și amorsa de interior, special pentru îmbunătățirea aderenței între straturile de **Ultratop Loft** și a mortarelor de finisare pe baza de ciment MAPEI pe toate tipurile de suporturi absorbante sau neabsorbante.

### Exemple tipice de aplicare

- Promotor de aderență între straturi consecutive de **Ultratop Loft** pe suprafețe orizontale și verticale.
- Prepararea de sape și pardoseli din beton compacte și netede ce trebuie nivelate cu un produs de finisare din gama MAPEI (consultați produse pentru pregătirea suporturilor).
- Tratarea suprafețelor cu urme de adeziv sau cu îmbracaminti de finisare vechi, bine lipite înainte de finisarea suprafeței sau de aplicarea adezivului.
- Tratarea suprafețelor din ipsos, anhidrid, lemn, placaj marin, OSB, terrazzo, ceramica și piatră înainte de finisarea acestora sau de aplicarea adezivilor.

### CARACTERISTICI TEHNICE

**Primer LT** este o amorsa și un promotor de aderență pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă, fără solvenți. Este ușor de aplicat și are o aderență excelentă și rezistență ridicată la apă și îmbătrânire.

**Primer LT** este un latex de culoare albă, gata preparat, ușor de aplicat cu un trafalet sau o pensulă.

**Primer LT** nu este inflamabil iar emisiile sale de compuși

organici volatili (COV) sunt neglijabile (EMICODE EC1 Plus). Produsul nu este considerat periculos pentru cei ce-l utilizează și pentru utilizatorii finali în încăperile unde este utilizat, putând fi depozitat fără măsuri speciale de precauție.

### RECOMANDARI

- Aplicați **Primer LT** doar pe suprafețe interioare.
- Pentru suporturi din magneziu utilizați **Primer EP** sau **Maapeprim SP**.
- Utilizați **Primer LT** doar pe lemn ce rămâne stabil în prezența umidității.
- Nu utilizați **Primer LT** în zone cu infiltrații de umiditate prin capilaritate.
- Când utilizați **Primer LT** pe **Ultratop Loft** acesta trebuie aplicat între diverse straturi și ca amorsa pentru suprafețe verticale absorbante.

### MOD DE APLICARE

#### Pregătirea suportului

Când utilizați produsul ca strat intermediar între două straturi de finisaj din **Ultratop Loft**, asigurați-vă ca primul strat este întărit și uscat.

Suporturile trebuie să fie uscate și solide și să nu prezinte urme de praf, porțiuni desprinse, fisuri, vopsea veche, ceară, ulei, rugina sau alte materiale ce ar putea afecta aderența. Îndepărtați toate urmele de praf cu un aspirator.

Este obligatoriu să verificați dacă există infiltrații de umiditate prin capilaritate.

Sapele flotante aplicate pe subtraturile ușoare sau

| DATE TEHNICE (valori caracteristice)                                                                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DATE IDENTIFICARE PRODUS                                                                                       |                                  |
| Consistenta:                                                                                                   | lichid fluid                     |
| Culoare:                                                                                                       | alb                              |
| Densitate (g/cm <sup>3</sup> ):                                                                                | 1,03                             |
| pH:                                                                                                            | 7,5                              |
| Continutul de corp solid (%):                                                                                  | 43                               |
| Vascozitate Brookfield (mPa·s):                                                                                | 1.200<br>(# 2 - 20 rpm)          |
| EMICODE:                                                                                                       | EC1 Plus - emisii foarte scazute |
| DATE DESPRE APLICARE (la 23°C - 50% U.R.)                                                                      |                                  |
| Temperatura de aplicare:                                                                                       | +5°C pana la +35°C               |
| Timp uscare:<br>– beton-lemn:<br>– ceramica:                                                                   | 15-20 min.<br>30-40 min.         |
| Timp asteptare inainte de aplicarea<br>adezivului sau a mortarului de nivelare<br>– beton-lemn:<br>– ceramica: | 2-3 ore<br>4-5 ore               |
| PERFORMANTE FINALE                                                                                             |                                  |
| Rezistenta la umiditate:                                                                                       | excelenta                        |
| Rezistenta la imbatranire:                                                                                     | excelenta                        |
| Rezistenta la solventi si uleiuri:                                                                             | moderata                         |
| Rezistenta la acizi si baze:                                                                                   | moderata                         |
| Rezistenta la temperatura:                                                                                     | excelenta                        |

materiale izolatoare, si sapele aplicate direct pe sol (pământ), trebuie izolate cu o bariera de vapori.

### Aplicarea produsului

Aplicati **Primer LT** uniform peste toata suprafata cu un trafalet sau o pensula diluate dupa cum urmeaza:

- 1:1 in greutate cu apa la aplicarea intre straturile de **Ultratop Loft**;
- 1:2 in greutate cu apa pe suporturi pe baza de ciment sau anhidride;
- nediluat pe ceramica veche, piatra naturala, lemn si urme de adeziv (rezistent la apa).

Asteptati pana la uscarea produsului si aplicati urmatorul strat de **Ultratop Loft** sau de produs de finisare cimentos cerut: timpul de asteptare este intre 2 si 5 ore, in functie de temperatura ambientală si nivelul de umiditate din incapere.

Va recomandam sa nu asteptati mai mult de 24 ore.

### Curatare

Indepartati **Primer LT** de pe pardoseli, pereti, imbracaminti, scule, maini si haine cu apa cat este inca proaspat. Odata intarit, acesta trebuie indepartat cu alcool.

### CONSUM

Cand este aplicat intre straturi consecutive de **Ultratop Loft** consumul este de aproximativ 0,1 kg/m<sup>2</sup>.

Pentru alte suporturi, consumul este intre 0,1 si 0,2 kg/m<sup>2</sup>, in functie de porozitatea suportului si de conditiile in care a fost aplicat.

### AMBALARE

**Primer LT** este disponibil in bidoane de 5 kg.

### DEPOZITARE

12 luni in loc uscat in ambalaj original sigilat la o temperatura intre +5°C si +30°C.

### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

**Primer LT** nu este considerat periculos conform normelor si ghidurilor curente ale clasificarii amestecurilor. Totusi, recomandam folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie si sa se ia masurile uzuale de protectie pentru utilizarea produselor chimice. Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam

sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

### ATENTIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

**Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

### INFORMATII LEGALE

**Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnica ("TDS") aflata în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.**



This symbol is used to identify Mapei products which give off a low level of volatile organic compounds (VOC) as certified by GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international organisation for controlling the level of emissions from products used for floors.



**Our Commitment To The Environment**  
MAPEI products assist Project Designers and Contractors create innovative LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certified projects, in compliance with the U.S. Green Building Council.

**Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Primer LT**



**BUILDING THE FUTURE**

6786-2-2017)