


Ultratop Loft F

Pasta pe baza de ciment, spatulabila, cu agregate cu granulatie fina, aplicabila in straturi de pana la 2 mm pentru realizarea de pardoseli decorative cu aspect neted sau marmorat



0474

DOMENII DE APLICARE

Ultratop Loft F este produsul ideal de realizat imbracaminti decorative cu aspect neted la pardoseli si pereti, la lucrari interioare. Datorita usurintei in aplicare, versatilitatii si rezistentei la abraziune, acest produs este ideal pentru realizarea de pardoseli destinate traficului pietonal intens in spatii cum ar fi magazine, restaurante, receptii, locuinte private, spatiile unde se doresc pardoseli decorative in sectorul civil.

Consistenta produsului, grosimea redusa a stratului aplicat, posibilitatea aplicarii si pe suprafete verticale si nuanta larga de culori, permit obtinerea unei varietati infinite de pardoseli unice si originale.

Exemple tipice de aplicare

- Realizarea de pardoseli decorative in magazine.
- Realizarea unor pardoseli decorative in zone rezidentiale.
- Realizarea de imbracaminti decorative cu aspect neted la pardoseli, pereti si tavane.
- Realizarea de imbracaminti decorative la pardoseli si pereti in cafenele si restaurante.

- Realizarea de pardoseli decorative in centre wellness, receptii de hoteluri si showroom-uri.
- In toate zonele din sectorul de constructii civile unde se cere un finisaj decorativ pe baza de ciment, cu aspect neted sau marmorat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultratop Loft F este o pulbere compusa din lianti speciali cu priza si hidratare rapida, nisip de cuarț cu granulometrie selectionata, rasini sintetice si aditivi speciali, dupa o formula dezvoltata in laboratoarele de cercetare si dezvoltare MAPEI.

Preparat cu apa sau direct cu pigmentul **Ultratop Easycolor**, formeaza o pasta groasa, spatulabila, usor de aplicat manual cu o spatula fina din Teflon, o spatula din cauciuc sau una metalica.

De asemenea, datorita consistentei cremoase a pasteii, se pot obtine finisaje decorative extrem de originale, cum ar fi cele cu efect clasic sau marmorat, intr-o multitudine de nuante.

Odata intarit **Ultratop Loft F** are o buna rezistenta la abraziune.

AVANTAJE

- Usor de preparat. Este de ajuns sa fie amestecat cu apa, si, daca este cerut, sa fie

colorat cu pigmentul predispersat
Ultratop Easycolor.

- Usor de aplicat cu mistria, si cu uscare rapida.
- Versatil: poate fi folosit la pardoseli noi sau la reconditionarea celor existente.
- Poate fi aplicat atat pe suprafete orizontale cat si verticale.
- Utilizabil atat in zone comerciale cat si rezidentiale.
- Suprafetele tratate sunt gata de utilizare in scurt timp.

RECOMANDARI

- Nu aplicati **Ultratop Loft F** pe suprafete prafoase sau friabile sau pe suprafete cu pete de ulei sau grasimi.
- Nu adaugati var, ciment sau alti lianti in **Ultratop Loft F**.
- Nu aplicati **Ultratop Loft F** pe suporturi ce pot avea infiltratii de umiditate prin capilaritate (contactati Serviciul Tehnic MAPEI).
- Nu aplicati **Ultratop Loft F** la temperaturi mai mici de +5°C sau mai mari de +35°C.
- Nu aplicati **Ultratop Loft F** pe suprafete exterioare.

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Substraturile trebuie sa fie uscate, solide, fara parti care se desprind, praf, vopsea, ceara, uleiuri, rugina sau urme de ipsos. Este foarte important ca suportul sa fie pregatit conform specificatiilor pentru a garanta aplicarea ulterioara corecta si cele mai bune performante ale **Ultratop Loft F**.

Cea mai potrivita metoda de pregatire a suportului este slefuirea cu disc diamantat si apoi indepartarea prafului cu un aspirator.

Nu utilizati metode chimice de pregatire a suportului cum ar fi spalarea cu acid, sau scule de percutie agresive, pentru a preveni deteriorarea suportului.

Repararea defectelor, cum ar fi gaurile, denivelarile sau fisurile, se face inainte de aplicare fie cu **Eporip**, **Primer SN** fie cu **Mapefloor I 300 SL**, in functie de latimea sau adancimea defectelor si a fisurilor. Daca suportul trebuie consolidat, utilizati **Primer MF**.

Reparati cavitatile adanci sau zonele

puternic deteriorate cu **Mapefloor EP19**, mortar epoxidic tricomponent. Reconstructi rosturile deteriorate grav folosind aceleasi produse. Daca oricare din recomandarile de mai sus nu sunt respectate, calitatea suprafetei va fi foarte slaba.

Amorsarea suportului

Suprafete orizontale

Urmand tratamentul de preparare mecanic, amorsati suprafetele orizontale din beton sau ceramica cu **Primer SN** armat, unde este cerut, cu **Mapenet 150** (plasa din fibra de sticla) si presarati nisip de cuarț in exces.

Preparati **Primer SN** turnand componenta B (4 kg) in componenta A (16 kg) si amestecati la turatie redusa cu o bormasina cu dispozitiv de amestecare, pentru a obtine o pasta uniforma. In timp ce amestecati, adaugati aproximativ 20% din greutate nisip de cuarț in amestec, indata ce a fost preparat si mixati din nou cateva minute pana la obtinerea unui amestec fin, uniform.

Turnati produsul pe pardoseala si aplicati-l uniform cu o spatula lisa sau o racleta. Cat timp produsul este proaspăt, presarati nisip de cuarț.

Odata ce **Primer SN** s-a intarit, indepartati nisipul in exces cu un aspirator.

Suprafete verticale

Suprafetele verticale neabsorbante (ceramice, portelanate etc.) trebuie amorsate in prealabil cu un strat de **Primer Grip White**, cu o pensula sau un trafalet. Lasati amorsa sa se usuce, in functie de conditiile inconjuratoare sau de gradul de absorbtie al suportului inainte de aplicarea **Ultratop Loft F**. Tratati suprafetele verticale absorbante (beton, tencueli, gleturi sau pereti din gips-carton) cu un strat de **Primer LT**, amorsa pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, diluata 1:1 sau 1:2 cu apa, in functie de gradul de absorbtie al suportului. Lasati amorsa sa se usuce, in functie de conditiile inconjuratoare sau de gradul de absorbtie al suportului inainte de aplicarea **Ultratop Loft F**.

Prepararea produsului

Ultratop Loft F poate fi preparat in nuanta de baza "alb" si/sau intr-o culoare "naturala" doar prin adaugare de apa.

Amestecati produsul cu 25-29% in

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

In conformitate cu standardul:

EN 13813:2002, CT - C25 - F10 - A9-A2_{FL}-s1 - A2-s1-d0**DATE IDENTIFICARE PRODUS**

Consistenta:	pulbere
Culoare:	alb sau natural
Greutate specifica (kg/m ³):	1,100
Continut corp solid (%):	100

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)

Raport amestecare:	aprox. 25-29 parti de apa per 100 parti din greutate de Ultratop Loft F
Densitate amestec (kg/m ³):	1.600
pH amestec:	11
Temperatura de aplicare:	+5°C pana la +35°C
Timp lucrabilitate:	20 min.
Timp de priza:	80 min.
Apt pentru trafic pietonal:	3 ore
Timp de asteptare inainte de urmatorul strat:	6 ore
Timp de asteptare inainte de stratul de finisaj:	6 pana la 24 ore

PERFORMANTE FINALE

Caracteristici de performanta	Metoda testare	Cerinte conform EN 13813 pentru sape pe baza de ciment	Performanta produs	
Rezistenta la compresiune:	EN 13892-2	5 < N/mm ² < 80 (dupa 28 zile)	+23°C	
			24 ore	8
			7 zile	18
			28 zile	25
Rezistenta la incovoiere:	EN 13892-2	1 < N/mm ² < 50 (dupa 28 zile)	+23°C	
			24 ore	4
			7 zile	8
Rezistenta la abraziune Test Taber (disc H22 – 500g – 200 rpm) exprimat ca pierdere in greutate:	ASTM D4060		+23°C	
			7 zile	0,7
			28 zile	0,5
Rezistenta abraziune Böhme:	EN 13892-3	1,5 < cm ³ /50 cm ² < 22	+23°C	
			28 zile	9
Reactie la foc:	EN 13501-1	Valoare declarata de producator	A2 _{FL} -s1 A2-s1-d0	
Test scaun cu role (tip W, 25.000 cicluri):	EN 425		Delaminare:	nu
			Fisurare:	nu

greutate apa intr-un recipient potrivit si amestecati cu un mixer electric, cu turatie redusa, pana cand se obtine o pasta omogena, fara aglomerari. Este recomandat sa preparati **Ultratop Loft F** in sarje separate de 5 kg, datorita randamentului ridicat al produsului. Daca, pe de alta parte, se doreste o imbracaminte colorata, **Ultratop Loft F** poate fi amestecat direct intr-un recipient curat adaugand doar pigmentul predispersat **Ultratop Easycolor**, fara apa, in urmatorul dozaj: un bidon de 1,5 litri de **Ultratop Easycolor** pentru fiecare 5 kg de **Ultratop Loft F** (consultati paletarul de culori **Ultratop Easycolor** pentru a vedea nuantele disponibile). Va rugam sa notati: o cantitate de apa de pana la 4% din greutatea produsului cimentos poate fi de asemenea adaugat in amestec, in functie de conditiile din santier si consistenta dorita. Amestecati pasta cu un mixer electric la turatie scazuta pana la obtinerea unei paste colorate uniforme, omogene, fara aglomerari. Avantajul acestui sistem este ca este mult mai practic, foarte usor de utilizat si ce permite celor doua nuante de baza ale **Ultratop Loft F** (alb si natural), sa fie pigmentate foarte usor si sa se obtina o gama infinita de nuante.

Aplicarea produsului

Aplicati unul sau mai multe straturi de **Ultratop Loft F** cu o spatula neteda din cauciuc, oțel sau imbracata in Teflon, tragand usor pana la grosime zero, pana se obtine efectul dorit.

In scopul de pregati un finisaj neted si uniform, dar cu urme de produs aparute in timpul aplicarii cu mistria inca vizibile (mici excrescente), slefuiti suprafata **Ultratop Loft F** intarit intre fiecare strat, apoi aplicati stratul final care poate fi realizat cu **Ultratop Loft W**. Fiecare strat trebuie sa fie uscat complet inainte de slefuire.

Asteptati uscarea completa a produsului inainte de slefuirea suprafetei intre straturi.

Recomandam utilizarea unui polizor monodisc prevazut cu panze abrazive cu granulatie cuprinsa intre 80 si 200, in functie de efectul dorit.

Finisarea

Dupa 6-24 ore de la aplicarea stratului final de **Ultratop Loft F** sau **Ultratop Loft W** (complet uscate), suprafata trebuie protejata si facuta neabsorbanta prin aplicarea unui strat de baza de **Ultratop Base Coat** urmat de un produs de finisaj din gama **Mapefloor Finish**.

Cel mai pretabil produs de finisaj trebuie ales in functie de efectul dorit sau de rezistenta la uzura ceruta. Va rugam sa consultati Serviciul Tehnic MAPEI pentru informatii suplimentare.

Curatare

Indepartati **Ultratop Loft F** de pe scule cu apa cat este inca proaspat.

CONSUM

0,7-1,0 kg/m².

AMBALARE

Ultratop Loft F este disponibil in saci de 20 kg si cutii continand 4 x 5 kg saci din aluminiu (alupack).

DEPOZITARE

Ultratop Loft F pastrat in loc uscat este stabil pentru cel putin 12 luni (saci de 20 kg) sau 24 luni (sacii de 5 kg alupack), de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj. Produsul îndeplinește cerințele Anexei XVII a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), alineatul 47.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Ultratop Loft F contine ciment care, la contactul cu transpiratia sau alte fluide corporale, produce o reactie alcalina si alergica celor predispusi. Poate provoca vatamari ochilor. In timpul utilizarii purtati ochelari si manusi de protectie si luati masurile uzuale de precautie la manevrarea produselor chimice. Daca produsul vine in contact cu ochii sau pielea, spalati imediat cu apa din abundenta si consultati un medic. Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI


Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnica ("TDS") aflata în vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.



This symbol is a conformity mark which proves that the product is suitable for marine equipment in compliance with the Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC and subsequent amendments. For the products with this marking, MAPEI is also allowed to affix the U.S Coast Guard approval number as allowed by the "Agreement between the European Community and the United States of America on mutual recognition of certificates of conformity for marine equipment" signed February 27th, 2004.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

**Ultratop
Loft F**



MAPEI®
BUILDING THE FUTURE

4025-12-2018