MAPECOLOR METALLIC

Pigment sub forma de pulbere pe baza de mica perlata de foarte inalta calitate, ce se amesteca cu Kerapoxy Easy Design pentru a crea un efect metalic





DOMENII DE UTILIZARE

Adaugati 3% din greutate **Mapecolor Metallic** in **Kerapoxy Easy Design** pentru a obtine chituri de rosturi cu efect metalic, indicate in particular pentru chituirea placilor metalice, a placilor ceramice cu efect metalic, a placilor de mozaic din sticla si ceramica si a placilor de sticla.
Efectuati intotdeauna teste preliminare inainte de a chitui materiale din piatra, gresie portelanata lucioasa sau in cazul unor suprafete poroase sau rugoase.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapecolor Metallic este un pigment sub forma de pulbere pe baza de mica perlata de foarte buna calitate utilizat pentru a obtine un efect metalic, disponibil in pliculete predozate (90 g, egal cu 3% din greutatea unei galeti de 3 kg de **Kerapoxy Easy Design**).
Mapecolor Metallic este disponibil in culorile Moonlight (similar cu platina), Sahara (similar cu aurul), Shining (similar cu argintul), Red Clay (similar cu cuprul), Stardust (similar cu argintul inchis).
Atunci cand este amestecat in mod corespunzator, permite obtinerea de chituri metalice cu un finisaj foarte atractiv, capabil sa puna in valoare imbracamintea pe care este aplicat, cu un apect final luminos, lucios si decorativ.
Pentru a obtine un amestec omogen, va sugeram sa adaugati **Mapecolor Metallic** de culoarea dorita in **Kerapoxy Easy Design 700** (translucid).
Daca se amesteca **Mapecolor Metallic** cu **Kerapoxy Easy Design** de alte culori, se pot obtine numeroase efecte metalice cu intensitate si nuante diferite. Se recomanda efectuarea unor teste preliminare, deoarece rezultatul poate varia in functie de culorile si cantitatile utilizate, insa in limita dozei maxime de 3% din greutate, astfel incat sa nu fie afectata lucrabilitatea chitului/mortarului.

RECOMANDARI

Se recomanda sa nu folositi o cantitate de **Mapecolor Metallic** mai mare decat cea indicata, astfel incat lucrabilitatea mortarului sa nu fie afectata. Nu utilizati **Mapecolor Metallic** in piscine sau in imersie continua in apa.
Avand in vedere ca **Mapecolor Metallic** este extrem de fin si volatil, se recomanda utilizarea si amestecarea produsului in exterior, intr-o zona ferita de curenti de aer. Utilizarea in interior poate provoca dispersarea produsului in mediul inconjurator si depunerea acestuia pe suprafete.

PROCEDURA DE APLICARE

Adaugati **Mapecolor Metallic**, intr-un raport variabil in functie de efectul estetic dorit, in limitele descrise mai sus (3% din greutate), in recipientul de **Kerapoxy Easy Design** dupa amestecarea celor doua componente **Kerapoxy Easy Design** (A+B). Creati o gaura in pasta obtinuta si turnati in ea **Mapecolor Metallic**; acoperiti-o si amestecati manual cu o mistrie pentru a amesteca corect pigmentul sub forma de pulbere. Amestecati apoi cu un malaxor cu viteza redusa pentru a evita posibila dispersie a produsului in mediul inconjurator.
Utilizati amestecul in termen de 45 de minute de la preparare.

CONSUM

Consumul de **Mapecolor Metallic** variaza in functie de efectul estetic dorit. Luati in considerare aproximativ 3% din cantitatea de **Kerapoxy Easy Design** preconizata.

AMBALAJ

Mapecolor Metallic este disponibil in pliculete de 90 g (egal cu 3% din greutatea unei galeti de 3 kg de **Kerapoxy Easy Design**).

DEPOZITARE

A se depozita intr-o zona acoperita si uscata.

CULORI

Mapecolor Metallic este disponibil in culorile Moonlight (similar cu platina), Sahara (similar cu aurul), Shining (similar cu argintul), Red Clay (similar cu cuprul), Stardust (similar cu argintul inchis).



Kerapoxy Easy Design 700 + Mapecolor Metallic Red Clay finisat



Kerapoxy Easy Design 700 + Mapecolor Metallic Shining finisat

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice (”TDS”) pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica (”TDS”) aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.
Pentru informatii actualizate despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com
ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA (”TDS”) EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL
Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti
+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro

185-3-2024-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii