

PURTOP ADY

Aditiv pentru aplicarea membranelor hidroizolatoare Purtop Easy într-un singur strat



CARACTERISTICI TEHNICE

Purtop ADY este un aditiv ce permite realizarea membranelor hidroizolatoare **Purtop Easy** prin aplicarea unui singur strat de produs.

Purtop ADY este un aditiv realizat în Laboratoarele MAPEI R&D ce permite aplicarea **Purtop Easy** într-un singur strat, în loc de două straturi, fără apariția baciilor, și în același timp îmbunătățește proprietățile mecanice ale membranei.

RECOMANDARI

Nu aplicați **Purtop Easy** aditivat cu **Purtop ADY** prin pulverizare.

MOD DE APLICARE

Agitați recipientul de **Purtop ADY**, adăugați cantitatea specificată de **Purtop ADY** în **Purtop Easy** (2 litri de **Purtop ADY** pentru fiecare găleată de 25 kg **Purtop Easy**, 1,2 litri la fiecare 15 kg și 0,5 litri la fiecare 6 kg) și amestecați cu o bormășină la turatie medie, având grijă să preveniți patrunderea aerului pe durata mixării.

Curatarea sculelor

Sculele utilizate la mixarea și aplicarea produsului pot fi curățate cu diluanți înainte de întărire. Odată întărit, poate fi îndepărtat doar mecanic de pe scule și mixere.

CONSUM

2 litri de **Purtop ADY** pentru fiecare găleată de 25 kg de **Purtop Easy**, 1,2 litri pentru fiecare găleată de 15 kg și 0,5 litri pentru fiecare găleată de 6 kg.

AMBALARE

Purtop ADY este disponibil în găleți metalice de 0,5 litri, 1,2 litri și 2 litri.

DEPOZITARE

Purtop ADY poate fi depozitat 12 luni în ambalajul original în locuri uscate la o temperatură între +5°C și +35°C.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistentă:	lichid
Culoare:	maro
Densitate (g/cm ³):	0,95
Continut corp solid (%):	40
Vascozitate Brookfield (mPa·s):	20 (rotor 1 - 50 RPM)
DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura de aplicare:	intre +5°C si +35°C
Raport amestecare cu Purtop Easy in greutate:	100 : 8
Lucrabilitatea Purtop Easy aditivat cu Purtop ADY (minute):	aprox. 20

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru informatii actualizate despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.



7495-3-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub
incidenta legii

