



RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund activ

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare:

Grund gata de utilizare, pigmentat, fără solvenți, amorsă/impregnare - grund combinat. Acest grund nou dezvoltat este utilizat pentru egalizarea și hidrofobizarea suplimentară a suporturilor (!) minerale puternic sau diferit absorbante. Se diferențiază față de alte produse prin capacitatea ridicată de penetrare și tratarea chimică activă a straturilor armate și a altor produse. Pentru aplicarea stratului următor de tencuială decorativă în strat subțire (de ex. ROEFIX tencuieli decorative SISI, siliconice, silicace sau acrilice). Grundul pregătește stratul suport în așa fel încât să fie ideal pentru aplicarea tencuielilor decorative pastă adecvate. Absorbția apei este redusă cu cca. 30%, în timp ce egalizează comportamentul de absorbție. Datorită adâncimii mari de penetrare și a reacției cu tencuiala suport, proprietățile tencuielii minerale suport sunt îmbunătățite continuu și durabil. Condițiile de mediu trebuie să fie în așa fel încât grundul să se poată usca. Trebuie respectat timpul de uscare de 24 ore înainte de aplicarea tencuielii decorative. Nerespectarea acestui termen sau aplicarea pe suportul încă umed sau incomplet uscat, neaplicarea profesională poate cauza apariția de pete sau alge.

Proprietăți:

- Aderență ridicată
- Absorbția de apă a stratului suport este substanțial redusă
- Reduce riscul de apariție a algelor, mușchilor și mușgaiului
- Tratament chimic activ și îmbunătățire sustenabilă a proprietăților stratului suport.

Punere în operă:



Date tehnice:		
SAP-Art. Nr.:	140938	138512
ERGO	40938	
Tip ambalaj		
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)	64 UM/Pal. (AT) 64 UM/Pal. (IT) 64 UM/Pal. (CH) 64 UM/Pal. (BA) 64 UM/Pal. (HR) 64 UM/Pal. (RS) 64 UM/Pal. (SI) 64 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	18 kg/UM	5 kg/UM
Culoare	alb	
Consum	ca. 0,18 kg/m ²	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Valoare pH	ca. 12	
Informații ambalaj	În găleți de plastic reciclabile.	
Temperatura suportului	> 5 - < 25 °C	
Greutate	20 kg	



RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund activ

Compoziție:	• Liant special foarte alcalin • Filler (mineral) • Nisip cuarțos • Pigmenți de culoare
Condiții punere în operă:	În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.
Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.
Pregătirea suportului:	Respectați normele naționale în vigoare, de ex. Ghidul de prelucrare a tencuielilor decorative din grupul de prelucrare tencuieli din Austria, fișele tehnice BFS, fișele tehnice ale asociațiilor de tencuieli sintetice, ghidurile IWM, fișele tehnice ale Asociației Elvețiene a Pictorilor și Tencuitorilor SMGV, precum și recomandarea SIA 242/1 Tencuire și prelucrare tencuieli.
Pregătire:	Produs gata pentru utilizare. Nu se diluează.
Punere în operă:	Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată. Grund într-un strat - nu se diluează.
Instrucțiuni:	Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.
Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Informații punere în operă:	Timp de uscare înainte de aplicarea stratului final min. 24 ore (în funcție de temperatură și condițiile meteo). Temperaturile reduse cât și umiditatea atmosferică ridicată prelungesc timpul de uscare. Dacă pe baza culorii este nevoie de o amorsă colorată aceasta se adaptează culorii tencuielii decorative. La utilizarea tencuielii decorative piatră colorată Buntsteinputz se utilizează amorsă de culoare mai închisă. Nu sunt posibile returnări de material pe motiv de reclamație la colorare. Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.
Depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.



RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund activ

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

La tencuielile decorative pastă tencuiala suport trebuie să aibă o rezistență la compresiune de minim 1,5 N/mm². A nu se folosi pe straturi suport umede și pe suporturi orizontale încărcate cu apă. În caz de condiții meteo și la obiect variabile nu se poate acorda o garanție pentru uscare fără pete. Prin utilizarea de materiale naturale sunt posibile diferențe minore de nuanță. Tencuielile colorate pentru suprafețe adiacente ar trebui pregătite numai dintr-o comandă/livrare. Pentru comenzi de completare trebuie indicat proiectul și data primei comenzi. Materialele suprapuse pot fi subiectul diferențelor de nuanță. Verificați materialul înainte de aplicare dacă corespunde nuanței comandate. Nu acceptăm reclamații de diferențe după aplicare.

Intemperii, intensitatea razelor UV și expunerea la umiditate afectează suprafața în timp. Modificări vizibile de nuanță sunt posibile. Acest procedeu de modificare este influențat de condițiile în care se află obiectul.

Recomandare: Stabilitatea nuanței la tonuri intensive și/sau foarte închise se poate îmbunătăți prin vopsire suplimentară.

Straturile care nu sunt suficient uscate sub influența apei, ex: rouă, ceață/ploaie, aditivi din strat, se pot dizolva și depozita la suprafață.

Efectul este în funcție de intensitatea nuanței foarte diferit vizibil.

Nu are influență asupra calității produsului.

Efectele dispar la următoarele expuneri atmosferice.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier.

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.