

Fișă Tehnică

ISOLAC ALL-PRIMER

Grund acrilic pe bază de apă pentru suprafețe dificile

Descriere

ISOLAC ALL-PRIMER este un grund acrilic pe bază de apă, alb, de ultimă generație, formulat pentru a oferi o aderență maximă pentru straturile ulterioare de vopsea pe suprafețele lucioase, neabsorbante, interioare sau exterioare, unde grundurile obișnuite ar eșua. Poate fi acoperit cu emailurile pe bază de apă din gama ISOLAC-AQUA ECO, emailurile pe bază de solvent din gama ISOLAC-DUCO și toate vopselele pentru interior și exterior ISOMAT. Oferă o aplicare ușoară, cu miros scăzut, oferind în același timp o putere uniformă de acoperire, blocând eficient petele vechi.

Domenii de aplicare

ISOLAC ALL-PRIMER este potrivit pentru utilizare interioară și exterioară pe suprafețe neabsorbante, inclusiv aluminiu, metal galvanizat, oțel inoxidabil, cupru, sticlă, uPVC, poliester, gresie, fibră de sticlă și suprafețe vopsite anterior cu emailuri. Poate fi aplicat și pe suprafețe absorbante precum lemn, placaj marin, PAL și MDF.

Caracteristici Tehnice

Culoare:	alb
Tip:	grund acrilic
Volum de solide:	44 ± 2%
Densitate: (EN ISO 2811-1)	1,38 ± 0,02 kg/l
Vâscozitate (mPa.s): (EN ISO 2811-1)	110 ± 10 KU
Rezistența la aderență:	≥ 2,0 N/mm ²
Temp de uscare: (EN ISO 9117)	30-60 min (la atingere)

Curățarea uneltelor:

Îndepărtați cât mai multă vopsea de pe instrumentele de aplicare înainte de curățare. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și/sau detergent.

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suprafața metalică trebuie să fie uscată și fără rugină, grăsime, particule friabile, praf etc., în timp ce orice imperfecțiuni trebuie curățate cu hârtie abrazivă.

2. Aplicarea

ISOLAC ALL-PRIMER se aplică în unul sau două straturi, diluat 5-10% cu apă curată pentru aplicarea cu pensula sau rola, sau 10-15% pentru aplicarea prin pulverizare.

În cazul în care este necesar un al doilea strat, acesta se aplică la 6 ore după primul, cu condiția ca acesta să se fi uscat complet.

Odată ce suprafața amorsată este complet uscată, aceasta trebuie netezită cu hârtie abrazivă și apoi curățată bine de praf.

Temperatura în timpul aplicării și uscării grundului trebuie să se situeze între +10°C și +35°C.

Suprafața poate fi vopsită cu vopsele emulsie, acrilice sau emailurile pe bază de apă ISOLAC-AQUA ECO după 24 de ore sau cu un email pe bază de solvenți din gama ISOLAC-DUCO după 48 de ore. Aceste ore variază în funcție de condițiile meteorologice (temperatură și umiditate).

Consum

ISOLAC ALL-PRIMER acoperă cca. 12 m²/l per strat, în funcție de absorbanta suprafeței și procentul de diluție.

Ambalaj

ISOLAC ALL-PRIMER este disponibil în recipiente de 0,75 l și 2,5 l.

Temp de viață - Depozitare

24 de luni de la data producției dacă este depozitat în ambalajul original, sigilat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. A se proteja de lumina directă a soarelui și de îngheț.

ISOLAC ALL-PRIMER

Compuși Organici Volatili (COV)

Conform Directivei 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30 g/l (2010) pentru produsul gata de utilizare.

Produsul gata de utilizare ISOLAC ALL-PRIMER conține maximum 15 g/l COV.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,
CP 077415, Bucuresti, România
T +40 21 3000 482 - 84, F +40 21 3166 746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro