

# Dickbeschichtung 2K PS (Hidroizolatie bituminoasa 2K PS)



- > Cu continut de perle de polistiren
- > Fara continut de solventi
- > Greutate redusa a materialului



## Descriere produs

Hidroizolatie bituminoasa, bicomponenta, cu continut de perle de polistiren, fara continut de solventi, cu capacitate de preluare a fisurilor, aditivata cu rasini. Recomandata la interior si exterior, aplicabila manual sau mecanizat pe suprafete orizontale si verticale, pentru hidroizolarea flexibila a elementelor de constructie in contact cu solul. Pentru lipirea placilor perimetrale termoizolante, pe suporturi bituminoase si minerale in contact cu solul.

### Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		12

### Depozitare:

cca. 6 luni, in mediu uscat si racoros, in ambalajele originale, nedesfacute, pe paleti din lemn.

## Prelucrare

### Sculă recomandată:

Mistrie, gletiera, spaclu, spalcu dintat, echipament de pulverizare.

### Prelucrare:

Se aplica nediluata pe stratul suport. Dupa utilizare, sculele se spala cu apa curata. Pe zonele de colt, la imbinarile intre planuri, respectiv la talpa fundatiei, se vor executa scafe. Actiunea apei din stratul suport poate cauza deteriorarea hidroizolatiei.

Aplicarea se face in functie de tipul de solicitari la umiditate la care este supusa constructia. Este important ca tipul de solicitari la umiditate sa se stableasca de catre proiectant inainte de inceperea lucrarilor.

Nu se lucreaza in conditii de inghet si nici in cazul in care stratul proaspatur de hidroizolatie va fi expus ploii.

In cazul hidroizolatiilor impotriva umiditatii solului si a apei de infiltratii fara acumulari (DIN 18195-partea 4),

# FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica etanşării

**MUREXIN**  
www.murexin.com

aplicarea se poate face și proaspăt în proaspăt.

În cadrul hidroizolațiilor supuse solicitările de tip 5 și 6 conf. DIN 18195, trebuie ca primul strat să fie complet uscat înainte de aplicarea celui de-al doilea, pentru a se evita deprecierea primului.

În cazul hidroizolațiilor supuse solicitările la apă de infiltratii cu acumulare sau a apei freatici (DIN 18195 Partea 6), primul strat de hidroizolație se va arma cu plasa de fibra de sticlă.

Conform DIN 18195, înainte de realizarea hidroizolației de suprafață se vor realiza scăfe la talpa fundației.

Se va acorda atenție deosebită la realizarea hidroizolației în zona rosturilor, a racordurilor și în zona strapungerilor. Stratul proaspăt de hidroizolație se va proteja de ploaie și de expunerea la razele solare.

Hidroizolația se va proteja împotriva deteriorării. Straturile de protecție și eventualele straturi de drenaj se vor realiza după uscarea completă a stratului de hidroizolație.

Se vor respecta prevederile DIN 18195 Partea 10.

Materialele de protecție potrivite sunt de ex. membranele cu crampoane și cu folie de glisare, precum și placile termoizolante XPS.

După realizarea masurilor de protecție se poate începe umplerea gropii din jurul fundației. În acest scop se va utiliza numai material conf. DIN 18195 Partea 10, pentru a se evita deteriorarea hidroizolației și a stratului de protecție.

Tratament ulterior:

Stratul de hidroizolație este rezistent la ploaie după 5 ore.

## Date tehnice

Densitate  
Consum

A cca. 0,6 g/cm<sup>3</sup>; B cca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>; A + B cca. 0,7 g/cm<sup>3</sup>  
Lipire placi termoizolante: cca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Umiditatea solului / Apă de infiltratii fără acumulare: cca. 4,5 l/m<sup>2</sup>  
= cca. 4,5 mm grosime strat proaspăt  
= cca. 3,2 mm grosime strat uscat  
Apă de infiltratii cu acumulare: ca. 6,0 l/m<sup>2</sup>  
= cca. 6,0 mm grosime strat proaspăt  
= cca. 4,3 mm grosime strat uscat

Rezistent la ploaie  
temp de prelucrabilitate  
Impermeabilitate la apă sub  
presiune  
Uscare  
Rezistența la difuzia vaporilor de  
apa

dupa cca. 5 ore conf. EN 15816  
cca. 2 ore  
pana la cca. 7 bari  
  
dupa cca. 48 ore (în funcție de temperatură, grosimea stratului, etc.)  
μ-Wert ca. 30000

## Certificate de control

### Controlat conform (standard, clasificare ...)

DIN 18195 Teile 4 und 6 Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen entsprechend (aufstauendes

82320, Dickbeschichtung 2K PS  
Christian, Pagina 2

(Hidroizolație bituminoasă 2K PS), valabil de la: 06.10.2021, Marinescu

# FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica etanşării



www.murexin.com

Sickerwasser) BRL A Teil 2 lfd. Nr. 2.39  
EN 15814

## Bază de aplicare

### Baze de aplicare adegvate:

Stratul suport trebuie sa fie portant, stabil, fara urme de decofrol si substante de separare, de pamant, fara neplaneitati (muchii, coame). Defectele de suprafata de pana la 5 mm se vor egaliza cu o masa de spaclu pentru beton. Defectele de profunzime si segregarile se vor niveala cu un mortar corespunzator de reprofilare. Stratul suport poate prezenta umiditate mata.

## Indicații de produs și de prelucrare

### Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrarii materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai!
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formarea tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu

### Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea reală ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scazute întarzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate acceleră întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vant și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

### Recomandari generale:

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se vapasta un produs din cadrul aceleiasi sarje.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

## Indicații de siguranță

Informatiile specifice produsului cu privire la componitie, curatare, masuri corespunzatoare, tratare ca deseu se vor extrage din fisa de securitate. Limitarea si monitorizarea expunerii

### Echipamente de protectie:

#### Masuri generale de protectie si de igiena:

- Materialele nu se vor depozita in apropierea alimentelor, bauturilor si nutreturilor.
- Imbracaminta care a intrat in contact cu materialul va fi schimbată.
- Inainte de pauza si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
- Se va evita contactul cu ochii si cu pielea.

#### Protectia respiratiei: nu este necesara

#### Protectia mainilor: manusi din cauciuc sintetic

#### Materialul din care sunt fabricate manusile

- Alegerea manusilor corespunzatoare se face nu numai in functie de tipul materialului, ci in functie de alte caracteristici care pot varia de la un producator la altul.

#### Durata de utilizare a manusilor

82320, Dickbeschichtung 2K PS

(Hidroizolatie bituminoasa 2K PS), valabil de la: 06.10.2021, Marinescu

Christian, Pagina 3

# FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica etanşării



www.murexin.com

- Durata de viata a manusilor este specificata de producator si trebuie respectata.

Protectia ochilor: ochelari de protectie cu inchidere etansa.

Protectia corpului: se va purta imbracaminte de protectie.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafete de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. &nbsp; Respectăți normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa [www.murexin.com](http://www.murexin.com).