

Vopsea siliconica pentru fatade Siloxan SX 80



- > Efect de perlare
- > Difuzie ridicatata la vaporii
- > Permeabilitate activa

Descriere produs

Vopsea superioara, pe baza de rasini siliconice, cu efect de perlare, extrem de eficienta, cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa si la CO₂, impermeabila la apa, respinge murdaria, recomandata indeosebi peste tencuielile cu continut ridicat de var, rezistenta la noxele din atmosfera.

Recomandata ca strat de finisaj peste tencuielile noi, nevopsite, precum si pentru lucrarile de renovare peste finisajele vechi aderente, in spatii interioare si exterioare. Pentru realizarea finisajelor naturale cu permeabilitate activa, pe suprafete minerale, precum tencuieli de toate tipurile, beton, zidarie din piatra de calcar.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
5 KG / KE		85
20 KG / KE		24

Depozitare:

La loc racoros, uscat si lipsit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn, timp de 365 de zile.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Rola trafalet, pensula, pompa Airless.
Sculele se curata cu apa curata dupa utilizare.

Prelucrare:

Vopseaua siliconica pt. fatade Siloxan SX 80 se poate aplica prin pensulare, cu rola trafalet, sau cu pompa Airless. De regula sunt necesare 1-2 straturi. In cazul aplicarii Airless, este necesara urmatoarea configuratie: Duza 0,026 - 0,031" = 0,66 - 0,79 mm, presiune material 160 - 180 bar. Unghi pulverizare 40 - 80°.

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica vopsirii și zugrăvirii



www.murexin.com

Date tehnice

Densitate	cca. 1,5 kg/l
Culoare	Baza alba, incolora. Colorare cu pigmentii de colorare, bazele si culorile intensive conf. Mix-System.
Grad de strălucire	mat
Consum	per strat: pe tencuiala fina cca. 150 - 250 ml/m ² , pe tencuiala grosiera cca. 220 - 300 ml/m ² . Consumul exact depinde de suport si de prelucrare.
Strălucire	G3; Grad de luciu 8,1
Rata de difuzie vaporii de apă	V1 (ridicat); 0,07 m
permeabilitate pentru apă	W2 (mediu); 0,173 kg/(m ² · h0,5)
Valoare sD	cca. 0,06 (la o grosime de 100 µm)
Timp de uscare	dupa cca. 6 - 8 ore suprafata uscata si aplicare strat urmator, dupa 24 ore stabila la ploaie, dupa cca. 3 zile supusa la solicitari. Rezistentele finale se ating dupa 28 zile.
Granulometrie	S1; < 100 µm

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi recomandate:

Tencuieli de var-ciment si de ciment P Ic; P II; P III

Tencuieli de var-ciment si de ciment P II & P III

Tencuieli de ipsos si gata preparate P IV u. PV

Placi de gips-carton

Beton, BCA

Zidarie aparentă

Finisaje vechi portante

Stratul suport trebuie sa fie uscat, neinghetat, portant, stabil, sa nu prezinte urme de praf, mizerie, uleiuri, grasimi, substante de decofrare si particule neaderente. Trebuie sa corespunda normelor tehnice nationale si europene in vigoare, precum si regulilor generale recunoscute in domeniu.

Pentru un sistem perfect

Produse de sistem:

Murexin Grund LF 14

Descriere:

Murexin Grund LF 14 pentru amorsarea suporturilor minerale absorbante sau friabile.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiasi sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu
- Ambalajul se desface cu atenție, se îndepărtează eventualele particule uscate și se malaxează temeinic produsul!
- Dupa diluarea cu apa, sistemele pe baza de apa au un termen limitat de depozitare; de aceea se recomanda o prelucrare cat mai rapidă a acestora.
- Rezistențele finale la spalare și la frecare se ating după 28 de zile.

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întarzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate acceleră întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vant și de factorii climatice!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomanda întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparări ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- La utilizarea tonurilor de culoare intensive, aprinse sau închise se recomanda utilizarea unei vopseluri de clasa minima de rezistență la abraziune 2 și cel puțin semimata (Grad de luciu > 15/60°), iar în prealabil se va aplica un strat de culoare albă pe suport.
- În cazul expunerii la fascicule de lumina se recomanda unei vopseluri de clasa minima de rezistență la abraziune 2 și ultra mată (Grad de luciu <5/85°)

Valorile indicate de noi reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece materialele prime care stau la baza fabricării produselor sunt naturale, valorile indicate pot varia de la o livrare la alta, fără a fi influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Informatiile specifice produsului cu privire la componetă, curătare, măsuri corespunzătoare, tratare ca deșeu se vor extrage din fisă de securitate.

Limitarea și monitorizarea expunerii

Echipamente de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, bauturilor și nutrimentelor.
- Îmbrăcăminte care a intrat în contact cu materialul va fi schimbată.
- Înainte de pauza și la terminarea lucrului se vor spala mainile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Protecția respirației: nu este necesară

Protecția mainilor: manusi din cauciuc sintetic

Materialul din care sunt fabricate manusile

- Alegera manusilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.

Durata de utilizare a manusilor

- Durata de viață a manusilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Protecția ochilor: ochelari de protecție cu inchidere etansă.

Protecția corpului: se va purta îmbrăcăminte de protecție.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă și este realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniul și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectăți normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișă tehnică 52405, Vopsea siliconică pentru fatade Siloxan SX 80, valabil de la: 28.05.2019, Marinescu Christian, Pagina 3

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica vopsirii și zugrăvirii



www.murexin.com

de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.