



# 30F-E

EUROPOROTON

Bloc ceramic pentru zidarii  
tencuite (Produsă în Zalău)

## DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1,680
Conductivitate termică echivalentă ( $\lambda_{10}$ , uscat, element)	0,173
Rezistență medie la compresiune ( $f_{b,med}$ )	10 N/mm <sup>2</sup>
Volum de goluri	≤ 60%
Greutate medie/cărămidă	10,5 kg
Densitate aparentă	cca. 600 kg/m <sup>3</sup>
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie	55 buc.
Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie	16 buc.
Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie	86,9 litri/m <sup>3</sup>
Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie	3.19 ore/m <sup>3</sup>

## MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	72 buc./palet
Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet	1.30 m <sup>3</sup> /palet